

# 押出成形セメント板面

## 18章6節:アクリル樹脂系非水分散形塗料塗り(NAD) ビルデックグリーン(微臭仕様)

公共仕様No.  
DNT-新設・6-3-03

### 使用材料一覧表

| 規格<br>一般名称 |                              | 商品名       | ホルムアルデヒド<br>放散等級 | 希釈剤           |
|------------|------------------------------|-----------|------------------|---------------|
| 1          | JIS K 5670<br>アクリル樹脂系非水分散形塗料 | ビルデックグリーン | F☆☆☆☆            | ビルデックグリーンシンナー |

### 塗装仕様

表18.2.6 押出成形セメント板面の素地ごしらえ【B種】

※詳細は、18.2.6 コンクリート面、ALCパネル面及び押出成形セメント板面の素地ごしらえ(2)をご参照ください。

| 工程 |          | 塗料その他            |                               |    | 面の処理             |
|----|----------|------------------|-------------------------------|----|------------------|
|    |          | 規格番号             | 規格名称                          | 種類 |                  |
| 1  | 乾燥       | —                |                               |    | 素地を十分に乾燥させる。     |
| 2  | 汚れ、付着物除去 | —                |                               |    | 素地を傷つけないように除去する。 |
| 3  | 吸込止め     | JASS 18<br>M-201 | 反応形合成樹脂シーラーおよび弱溶剤系反応形合成樹脂シーラー | —  | 全面に塗り付ける。        |

表18.6.1 アクリル樹脂系非水分散形塗料塗り【A種】 ※詳細は、18.6.2 アクリル樹脂系非水分散形塗料塗りをご参照ください。

| 工程 |       | 商品名           | 色相 | 混合比率<br>(重量比) | 希釈率(%)<br>(重量比) | 塗装方法       | 塗付け量<br>(kg/㎡/回) | 塗装間隔<br>(20℃) |
|----|-------|---------------|----|---------------|-----------------|------------|------------------|---------------|
| 1  | 下塗り   | ビルデック<br>グリーン | 各色 | —             | 5～15            | 刷毛<br>ローラー | 0.10             | 2時間以上         |
|    |       |               |    |               | 20～30           | スプレー       |                  |               |
| 2  | 研磨紙ざり | 研磨紙P220～240   |    |               |                 |            | —                | 清掃後           |
| 3  | 中塗り   | ビルデック<br>グリーン | 各色 | —             | 5～15            | 刷毛<br>ローラー | 0.10             | 2時間以上         |
|    |       |               |    |               | 20～30           | スプレー       |                  |               |
| 4  | 上塗り   | ビルデック<br>グリーン | 各色 | —             | 5～15            | 刷毛<br>ローラー | 0.10             | —             |
|    |       |               |    |               | 20～30           | スプレー       |                  |               |

### 注意事項

- \* 上記塗付け量は、国土交通省 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)令和4年版に掲載されている数値です。  
そのため実際の塗付け量は被塗物の形状や、塗装方法、環境によって増減することがあります。
- \* 商品の詳細、塗装上の注意事項につきましては、カタログ、単品説明書などを参照ください。