

モルタル面

7章7節:アクリル樹脂系非水分散形塗料塗り(NAD) ビルデック(標準仕様)

公共仕様No.
DNT-改修・7-1-01

使用材料一覧表

規格 一般名称		商品名	ホルムアルデヒド 放散等級	希釈剤
1	JIS K 5670 アクリル樹脂系非水分散形塗料	ビルデック	F☆☆☆☆	塗料用シンナー

塗装仕様

表7.2.4 モルタル面の下地調整【RB種】 ※詳細は、7.2.5 モルタル面及びせっこうプラスター面の下地調整をご参照ください。

工程	塗料その他			面の処理
	規格番号	規格名称	種類	
1	—			ディスクサンダー、スクレーパー等により、劣化しぜい弱な部分を除去し、活膜は残す。
2	—			素地を傷つけないようにワイヤブラシ等により、除去する。
3	—			4章[外壁改修工事]によるひび割れ部の補修は、特記による。
4	JIS K 5663	合成樹脂エマルションシーラー	—	既存塗膜を除去した範囲に塗り付ける。
5	JIS A 6916	建築用下地調整塗材	C-1	ひび割れ、穴等を埋めて、不陸を調整する。
	JIS K 5669	合成樹脂エマルションパテ	耐水形	
6	研磨紙P120～220			乾燥後、表面を平らに研磨する。

表7.7.1 アクリル樹脂系非水分散形塗料塗り【A種】 ※詳細は、7.7.2 アクリル樹脂系非水分散形塗料塗りをご参照ください。

工程		商品名	色相	混合比率 (重量比)	希釈率(%) (重量比)	塗装方法	塗付け量 (kg/㎡/回)	塗装間隔 (20℃)
1	下塗り	ビルデック	各色	－	5～15	刷毛 ローラー	0.10	2時間以上
					20～30	スプレー		
2	研磨紙ずり	研磨紙P220～240					－	清掃後
3	中塗り	ビルデック	各色	－	5～15	刷毛 ローラー	0.10	2時間以上
					20～30	スプレー		
4	上塗り	ビルデック	各色	－	5～15	刷毛 ローラー	0.10	－
					20～30	スプレー		

注意事項

- * 上記塗付け量は、国土交通省 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)令和4年版に掲載されている数値です。
そのため実際の塗付け量は被塗物の形状や、塗装方法、環境によって増減することがあります。
- * 商品の詳細、塗装上の注意事項につきましては、カタログ、単品説明書などを参照ください。