

押出成形セメント板面

18章7節：耐候性塗料塗り(DP)

DNTシリコンスマイルクリーン

公共仕様No.  
DNT-新設・7-3-02

使用材料一覧表

| 規格<br>一般名称 |                                                                            | 商品名                | ホルムアルデヒド<br>放散等級 | 希釈剤                    |
|------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------------|
| 1          | JASS 18 M-201<br>反応形合成樹脂シーラーおよび弱溶剤系反応形合成樹脂シーラー                             | マイティー万能エポシーラー クリヤー | F☆☆☆☆            | 塗料用シンナー 又は<br>塗料用シンナーA |
| 2          | JASS 18 M-404<br>アクリルシリコン樹脂塗料用中塗り(アクリルシリコン樹脂塗料用中塗りおよび弱溶剤系アクリルシリコン樹脂塗料用中塗り) | DNTシリコンスマイルクリーン    | F☆☆☆☆            | 塗料用シンナー                |
| 3          | JIS K 5658<br>建築用耐候性上塗り塗料 2級                                               | DNTシリコンスマイルクリーン    | F☆☆☆☆            | 塗料用シンナー                |

塗装仕様

表18.2.6 押出成形セメント板面の素地ごしらえ【B種】

※詳細は、18.2.6 コンクリート面、ALCパネル面及び押出成形セメント板面の素地ごしらえ(2)をご参照ください。

| 工程 |          | 塗料その他         |                               |    | 面の処理             |
|----|----------|---------------|-------------------------------|----|------------------|
|    |          | 規格番号          | 規格名称                          | 種類 |                  |
| 1  | 乾燥       | —             |                               |    | 素地を十分に乾燥させる。     |
| 2  | 汚れ、付着物除去 | —             |                               |    | 素地を傷つけないように除去する。 |
| 3  | 吸込止め     | JASS 18 M-201 | 反応形合成樹脂シーラーおよび弱溶剤系反応形合成樹脂シーラー | —  | 全面に塗り付ける。        |

表18.7.3 押出成形セメント板面の耐候性塗料塗り【B種】

※詳細は、18.7.4 コンクリート面及び押出成形セメント板面の耐候性塗料塗りをご参照ください。

| 工程 |     | 商品名                 | 色相   | 混合比率<br>(重量比)  | 希釈率(%)<br>(重量比) | 塗装方法       | 塗付け量<br>(kg/㎡/回) | 塗装間隔<br>(20℃)   |
|----|-----|---------------------|------|----------------|-----------------|------------|------------------|-----------------|
| 1  | 下塗り | マイティー万能<br>エポシーラー   | クリアー | 主剤14:<br>硬化剤1  | 30～50           | 刷毛<br>ローラー | 0.08             | 4時間以上※1<br>7日以内 |
|    |     |                     |      |                |                 | スプレー       |                  |                 |
| 2  | 中塗り | DNTシリコン<br>スマイルクリーン | 各色   | 主剤90:<br>硬化剤10 | 5～10            | 刷毛<br>ローラー | 0.14             | 2時間以上<br>7日以内   |
|    |     |                     |      |                | 5～15            | スプレー       |                  |                 |
| 3  | 上塗り | DNTシリコン<br>スマイルクリーン | 各色   | 主剤90:<br>硬化剤10 | 5～10            | 刷毛<br>ローラー | 0.10             | —               |
|    |     |                     |      |                | 5～15            | スプレー       |                  |                 |

※1: 壁面での塗り重ね最小時間です。屋根面での歩行可能な最小時間は16時間です。

注意事項

- \* 上記塗付け量は、国土交通省 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)令和4年版に掲載されている数値です。  
そのため実際の塗付け量は被塗物の形状や、塗装方法、環境によって増減することがあります。
- \* 商品の詳細、塗装上の注意事項につきましては、カタログ、単品説明書などを参照ください。