

せっこうボード面及びその他ボード面

7章9節: つや有合成樹脂エマルションペイント塗り(EP-G) ノボクリーンビュー艶有(ゼロVOC仕様)

公共仕様No.
DNT-改修・9-3-04

使用材料一覧表

規格 一般名称		商品名	ホルムアルデヒド 放散等級	希釈剤
1	JIS K 5663 合成樹脂エマルションシーラー	ノボクリーンシーラー	F☆☆☆☆	水道水
2	JIS K 5660 つや有合成樹脂エマルションペイント	ノボクリーンビュー艶有	F☆☆☆☆	水道水

塗装仕様

表7.2.7 せっこうボード面及びその他ボード面の下地調整【RB種】

※詳細は、7.2.7 せっこうボード面及びその他ボード面の下地調整をご参照ください。

工程	塗料その他			面の処理
	規格番号	規格名称	種類	
1	—			劣化しづらい部分を除去し、活膜は残す。
2	—			素地を傷つけないように除去する。
3	JIS K 5669	合成樹脂エマルションパテ	一般形	釘頭、たたき跡、傷等を埋め、不陸を調整する。
	JIS A 6914	せっこうボード用目地処理材	ジョイント コンパウンド	
4	研磨紙P120～220			乾燥後、表面を平らに研磨する。

表7.9.1 せっこうボード面及びその他ボード面のつや有合成樹脂エマルションペイント塗り【B種】

※詳細は、7.9.2 コンクリート面、モルタル面、せっこうプラスター面、せっこうボード面、その他ボード面等のつや有合成樹脂エマルションペイント塗りをご参照ください。

工程	商品名	色相	混合比率 (重量比)	希釈率(%) (重量比)	塗装方法	塗付け量 (kg/m ² /回)	塗装間隔 (20℃)
1	下塗り	白	—	10～20	刷毛 ローラー	0.07	2時間以上 1ヶ月以内
				20～30	スプレー		
2	中塗り	各色	—	5～10	刷毛 ローラー	0.10	2時間以上
				10～20	スプレー		
3	上塗り	各色	—	5～10	刷毛 ローラー	0.10	—
				10～20	スプレー		

注意事項

- * 上記塗付け量は、国土交通省 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)令和4年版に掲載されている数値です。
そのため実際の塗付け量は被塗物の形状や、塗装方法、環境によって増減することがあります。
- * 商品の詳細、塗装上の注意事項につきましては、カタログ、単品説明書などを参照ください。