

コンクリート面

公共仕様No.
DNT-改修・7-2-04

7章7節:アクリル樹脂系非水分散形塗料塗り(NAD) ビルデックグリーン (微臭仕様)

使用材料一覧表

規格 一般名称	商品名	ホルムアルデヒド 放散等級	希釈剤
1 JIS K 5670 アクリル樹脂系非水分散形塗料	ビルデックグリーン	F☆☆☆☆	ビルデックグリーンシンナー

塗装仕様

表7.2.5 コンクリート面の下地調整【RB種】

※詳細は、7.2.6 コンクリート面、ALCパネル面及び押出成形セメント板面の下地調整(1)をご参照ください。

工程	塗料その他			面の処理
	規格番号	規格名称	種類	
1 既存塗膜の除去	-			ディスクサンダー、スクレーパー等により、劣化し弱い部分を除き、活膜は残す。
2 汚れ、付着物除去	-			素地を傷つけないようにワイヤーブラシ等により、除去する。
3 ひび割れ部の補修	-			4章[外壁改修工事]によるひび割れ部の補修は、特記による。
4 吸込止め	JIS K 5663	合成樹脂エマルジョンシーラー	-	既存塗膜を除去した範囲に塗り付ける。
5 下地調整塗り	JIS A 6916	建築用下地調整塗材	C-1、C-2、CM-2又はE	既存の塗膜の除去部分の不陸を調整する。
	JIS K 5669	合成樹脂エマルジョンパテ	耐水形	
6 研磨紙ざり	研磨紙P120～220			乾燥後、表面を平らに研磨する。

表7.7.1 アクリル樹脂系非水分散形塗料塗り【B種】 ※詳細は、7.2.2 アクリル樹脂系非水分散形塗料塗りをご参照ください。

工程	商品名	色相	混合比率 (重量比)	希釈率(%) (重量比)	塗装方法	塗付け量 (kg/m ² /回)	標準工程 間隔時間 (20℃)
1 下塗り	ビルデック グリーン	各色	-	5～15	刷毛 ローラー	0.10	3時間以上
				20～30	スプレー		
2 上塗り	ビルデック グリーン	各色	-	5～15	刷毛 ローラー	0.10	【注1】 24時間以上
				20～30	スプレー		

注意事項

- * 上記塗付け量は、国土交通省 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)令和7年版に掲載されている数値です。そのため実際の塗付け量は被塗物の形状や、塗装方法、環境によって増減することがあります。
- * 標準工程間隔時間は、建築改修工事監理指針に基づいた数値です。
【注1】標準最終養生時間は24時間以上とする。
- * 商品の詳細、塗装上の注意事項につきましては、カタログ、単品説明書などを参照ください。