

# 組成表・性状表

D N T 大日本塗料株式会社

品 名            タイコーペイントフォースター            白

## 組 成 表

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| 着 色 ・ 体 質 顔 料           | 3 4 . 5       |
| 長 油 性 フ タ ル 酸 樹 脂 ワ ニ ス | 5 4 . 0       |
| 乾 燥 剤 ・ 添 加 剤           | 4 . 5         |
| 溶 剤                     | 7 . 0         |
| 合 計                     | 1 0 0 . 0 (%) |

上記組成値は標準のものであり若干の変動があります。

## 性 状 表

規 格            J I S K 5 5 1 6    合成樹脂調合ペイント    1種

| 試 験 項 目              | 規 格                                                                       | 標準性状    |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------|
| 容器の中での状態             | かき混ぜたとき、堅い塊がなくで一様になるものとする。                                                | 合格      |
| 塗装作業性                | はけ塗りで塗装作業に支障があってはならない。                                                    | 合格      |
| 乾燥時間    h<br>(表面乾燥性) | 1 6 以下                                                                    | 6       |
| 塗膜の外観                | 塗膜の外観が正常であるものとする。                                                         | 合格      |
| 隠ぺい率%                | 9 0 以上                                                                    | 9 4     |
| 促進黄色度                | 0 . 2 0 以下                                                                | 0 . 0 3 |
| 鏡面光沢度 ( 6 0 度)       | 8 0 以上                                                                    | 9 0     |
| 重ね塗り適合性              | 重ね塗りに支障があってはならない。                                                         | 合格      |
| 加熱残分    %            | 6 5 以上                                                                    | 7 0     |
| 促進耐候性                | 膨れ・割れ及びはがれの等級は0であり、色とつやの変化の程度が見本品に比べて大きくないものとする。また白及び淡彩では、白亜化度の等級が1以下とする。 | 合格      |
| 屋外暴露耐候性              | 1年間の試験で、膨れ、はがれ及び割れがなく、色とつやの変化の程度が見本品に比べて大きくないものとする。また、白亜化の等級が4以下とする。      | 合格      |
| ホルムアルデヒド放散等級         | 放散量0 . 1 2 m g / L 以下 (分類記号：F☆☆☆☆)                                        | 合格      |
|                      |                                                                           |         |

備考：  
J I S 認証工場以外で開缶、詰め替え、調色など加工をした場合は J I S 規格製品では有りません。  
( J I S マーク表示もできません)

整理番号    24125022B