

楽にフェザーエッジ作りができる

Auto SPSポリパテ



主剤 硬化剤
100:3

Auto SPSポリパテ



特長 研磨が軽くヒズミ取りの簡単なパテ

- 1. 密着力が優れている**
防錆鋼板だけでなく、アルミ板にも強力に密着します。
- 2. 研ぎ易く、ヒズミが楽に抜ける**
従来の防錆鋼板用パテに比べ、研磨性が優れているため、ヒズミが楽に抜け、さらに研磨時間の短縮になります。
- 3. フェザーエッジがきれいに出る**
塗膜のキメが細かく、密着力に優れているため、フェザーエッジ作りが楽にできます。
- 4. ヘラのびが良く、素穴が出にくい**
ヘラ切れ性が優れ、素穴が出にくいので、美しく仕上がります。



容量

Auto SPSポリパテ 主剤(#10、#20、#30) ……3kg
DNT パテ 硬化剤(エロー) …… 100g

主剤100：硬化剤3

作業方法

●用途	・粗塗り及び仕上げ用
●適用する下地	・ Auto D-NexT プライマー・ Auto SPSライトパテ・ 研磨した軟鋼板、アルミ板、亜鉛メッキ鋼板 ・ 研磨したグラスファイバー強化樹脂・ 完全に硬化し、研磨した塗装面
●前処理／脱脂・清掃	① AutoワックスクリーナーECOマイルド
●塗装方法	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>② DNTパテ硬化剤エローを3%混合 ポットライフ 3～5分/20℃ (#10)</p> <p>③ ヘラ付け</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p>④ 60℃× 6～10分</p> <p>⑤ ダブルアクションサンダーで研磨 (#240～#320)</p> </div> </div>

使用上の注意

<Auto SPS ポリパテ主剤>

引火性の液体で、危険有害情報のある物質を含有していますので、取扱いには下記の注意事項を守って下さい。

※詳細な内容が必要な時には、製品安全データシート(SDS)をご参照下さい。

●取扱い上の注意

- 火気のない局所排気装置を設けたところで使用して下さい。
- 塗装中、乾燥中は換気をよくし、蒸気を吸込まないようにして下さい。
- 取扱い中は、皮ふにふれないようにし、必要に応じて下記の保護具を着用して下さい。有機ガス用防毒マスク又は送気マスク、頭巾、保護めがね、長袖の作業衣、えり巻きタオル、保護手袋等。
- 取扱い後は、手洗い及びうがいを十分に行ってください。
- よくフタをし、40℃以下の一定の場所に貯蔵して下さい。
- 子供の手の届かないところに保管して下さい。
- 捨てる時は、産業廃棄物として処分して下さい。
- 指定された以外の商品と混合しないで下さい。
- よくフタをし、40℃以下の一定の場所に貯蔵して下さい。
- 容器は垂直に持ち上げて下さい。斜めに持ち上げると取っ手が外れ、落下事故の危険があります。

<DNTパテ 硬化剤(エロー)>

引火性のペースト個体で、危険有害情報のある物質を含有していますので、取扱いには下記の注意事項を守って下さい。

※詳細な内容が必要な時には、安全データシート(SDS)をご参照下さい。

●取扱い上の注意

- 火気のない局所排気装置を設けたところで使用して下さい。
- 塗装中、乾燥中は換気をよくし、蒸気を吸込まないようにして下さい。
- 熱源、火気、直射日光から隔離して下さい。
- 衝撃や摩擦を加えないで下さい。
- 促進剤や他の薬品と直接混じると激しく分解し、発火する場合があります。
- 異物が入らないよう容器を密閉して下さい。
- 取扱い中は、皮ふにふれないようにし、必要に応じて下記の保護具を着用して下さい。有機ガス用防毒マスク、又は送気マスク、頭巾、保護めがね、長袖の作業衣、えり巻きタオル、保護手袋等。
- 取扱い後は、手洗い及び洗顔を十分に行ってください。
- 冷暗所、乾燥した場所に貯蔵して下さい。
- 子供の手の届かないところに保管して下さい。

11. 空容器は水洗してから処分して下さい。

- 緊急時の処置
1. 火災時は安全な距離から水、霧、泡、強化液消火器で消火して下さい。大量の場合は避難して下さい。
- 目に入った時には、多量の水で洗い、できるだけ早く医師の診察を受けて下さい。
- 皮ふに付着した時には、多量の水で洗い、できるだけ早く医師の診察を受けて下さい。
- 蒸気、ガス等を吸込んで気分が悪くなった時には、安静にし、医師の診察を受けて下さい。
- 作業着等に付着した時には、その汚れをよく落として下さい。
- 容器からこぼれた時には、布で拭きとり、その布を水の入った容器に保管して下さい。

※本チラシ値は、製品を適正にご使用頂くための代表値を記載したものです。記載条件以外の場合は、事前にお問い合わせ下さい。 ※本チラシに記載以外の条件で使用される場合は、弊社にお問い合わせ下さい。
※本製品の内容は予告なく変更することがあります。 ※本チラシに記載の内容について、無断転載、複製を禁じます。

DNT 大日本塗料株式会社

自動車補修チーム

☎06-6266-3135 ☎542-0081 大阪市中央区南船場1-18-11(SRビル長堀)

塗料相談室 フリーコール 0120-98-1716

2024HP E-8333.25.01◎(PRD)
(04.3)