

施工上の注意

- 1) 被塗物のさび・水分・油脂分・塩分・埃・劣化した旧塗膜などは完全に除去してから塗装作業を行って下さい。
- 2) 必要に応じて作業に見合った番手の研磨紙などで足づけ研磨を行って下さい。
- 3) 各塗料の主剤に硬化剤を混合する際は、規定量を秤で量り均一になるまで十分に攪拌して下さい。

使用上の注意

〈プライマー、プライマーサーフェーサー〉

引火性の液体で、危険有害性情報のある物質を含有していますので、取扱いには下記の注意事項を守って下さい。

※詳細な内容が必要な時には、安全データシート(SDS)をご参照下さい。

●取扱い上の注意

1. 火気のない局所排気装置を設けたところで使用して下さい。
2. 塗装中、乾燥中は換気をよくし、蒸気を吸込まないようにして下さい。
3. 取扱い中は、皮ふにふれないようにし、必要に応じて下記の保護具を着用して下さい。
有機ガス用防毒マスク又は送気マスク、頭巾、保護めがね、長袖の作業衣、えり巻きタオル、保護手袋等。
4. 取扱い後は、手洗い及びうがいを十分に行ってください。
5. 塗料の付いたウエスや塗料カス、スプレーダストは廃棄するまで水につけておいて下さい。
6. よくフタをし、40℃以下の一定の場所に貯蔵して下さい。
7. 子供の手の届かないところに保管して下さい。
8. 捨てる時は、産業廃棄物として処分して下さい。
9. 本来の用途以外に使用しないで下さい。
10. 容器は垂直に持ち上げて下さい。斜めに持ち上げると取っ手が外れ、落下事故の危険があります。

●緊急時の処置

1. 火災時には炭酸ガス消火器、泡消火器又は粉末消火器を用いて下さい。
2. 目に入った時には、多量の水で洗い、できるだけ早く医師の診察を受けて下さい。
3. 誤って飲み込んだ時には、できるだけ早く医師の診察を受けて下さい。
4. 皮ふに付着した時には、多量の石けん水で洗い落とし、痛みや皮ふに変化等がある場合には、医師の診察を受けて下さい。
5. 蒸気、ガス等を吸込んで気分が悪くなった時には、安静にし、医師の診察を受けて下さい。
6. 容器からこぼれた時には、布で拭きとり、その布を水の入った容器に保管して下さい。^{⑥⑦}

- 4) 硬化剤混入後は可使時間以内に使用して下さい。可使時間内であっても時間とともにワキや付着不良の原因につながりますので、なるべく早く塗装することを推奨します。
- 5) 塗装作業後は塗装器具を直ちに洗浄して下さい。洗浄にはラッカーシンナーまたはウレタンシンナーをご使用下さい。
- 6) 塗装後、乾燥するまでは雨などに当たらないよう、十分に注意して下さい。

〈ライトパテ、ポリパテ〉

引火性のペースト個体で、危険有害性情報のある物質を含有していますので、取扱いには下記の注意事項を守って下さい。

※詳細な内容が必要な時には、安全データシート(SDS)をご参照下さい。

●取扱い上の注意

1. 火気のない局所排気装置を設けたところで使用して下さい。
 2. 塗装中、乾燥中は換気をよくし、蒸気を吸込まないようにして下さい。
 3. 取扱い中は、皮ふにふれないようにし、必要に応じて下記の保護具を着用して下さい。
有機ガス用防毒マスク又は送気マスク、頭巾、保護めがね、長袖の作業衣、えり巻きタオル、保護手袋等。
 4. 取扱い後は、手洗い及びうがいを十分に行ってください。
 5. よくフタをし、40℃以下の一定の場所に貯蔵して下さい。
 6. 子供の手の届かないところに保管して下さい。
 7. 捨てる時は、産業廃棄物として処分して下さい。
 8. 指定された以外の商品と混合しないで下さい。
- ### ●緊急時の処置
1. 火災時には炭酸ガス消火器、泡消火器又は粉末消火器を用いて下さい。
 2. 目に入った時には、多量の水で洗い、できるだけ早く医師の診察を受けて下さい。
 3. 誤って飲み込んだ時には、できるだけ早く医師の診察を受けて下さい。
 4. 皮ふに付着した時には、多量の石けん水で洗い落とし、痛みや皮ふに変化等がある場合には、医師の診察を受けて下さい。
 5. 蒸気、ガス等を吸込んで気分が悪くなった時には、安静にし、医師の診察を受けて下さい。
 6. 作業衣等に付着した時には、その汚れをよく落として下さい。
 7. 容器からこぼれた時には、布で拭きとり、その布を水の入った容器に保管して下さい。^⑧

※本カタログに記載以外の条件で使用される場合は、弊社にお問い合わせ下さい。
※本製品の内容は予告なく変更することがあります。

Auto D-NEXT

Autoディー・ネクスト

Primer Surfacer

Primer

プライマー

プライマー

POLY PUTTY

LIGHT PUTTY

ライトパテ

ポリパテ

DNT 大日本塗料株式会社

●東日本販売部

東京営業所 ☎03-5710-4501 ☎144-0052 東京都大田区蒲田5-13-23(TOKUY REIT 蒲田ビル)
札幌営業所 ☎011-822-1661 ☎003-0012 札幌市白石区中央二条1-5-1
仙台営業所 ☎022-236-1020 ☎983-0034 仙台市宮城野区扇町5-6-20
北関東営業所 ☎0285-24-0123 ☎323-0025 小山市城山町2-10-14(日光堂ビル)
埼玉営業所 ☎048-601-0711 ☎330-0843 さいたま市大宮区吉敷町4-261-1
新潟営業所 ☎025-244-7890 ☎950-0912 新潟市中央区南笹口1-1-54(日生南笹口ビル)
千葉営業所 ☎043-225-1721 ☎260-0015 千葉市中央区富士見2-7-5(富士見ハイネスビル)
神奈川営業所 ☎042-786-1831 ☎252-0233 神奈川県相模原市中央区産沼台1-7-7(トラスト・テック相模原ビル)
静岡営業所 ☎054-254-5341 ☎420-0857 静岡市葵区御幸町8(静岡三菱ビル)

●西日本販売部

大阪営業所 ☎06-6266-3116 ☎542-0081 大阪市中央区南船場1-18-11(SRビル長堀)
名古屋営業所 ☎052-332-1701 ☎460-0022 名古屋市中区金山1-12-14(金山総合ビル)
富山営業所 ☎076-451-9470 ☎930-0997 富山市新庄北町5-1
京滋営業所 ☎075-595-7761 ☎607-8085 京都市山科区竹鼻堂/前町46-1(大観生命京山科ビル)
神戸営業所 ☎078-362-0091 ☎650-0025 神戸市中央区相生町1-2-1(東成ビル)
岡山営業所 ☎086-255-0151 ☎700-0034 岡山市北区高柳東町13-5
広島営業所 ☎082-286-2811 ☎732-0802 広島市南区大州3-4-1
高松営業所 ☎087-869-2585 ☎761-8075 高松市多肥下町1511-1(サンフワワ通り東ビル1ビル)
福岡営業所 ☎092-938-8222 ☎811-2317 福岡県糟屋郡粕屋町長者原東3-10-5
長崎営業所 ☎095-824-3457 ☎850-0033 長崎市万才町3-4(長崎ビル)

塗料相談室 フリーダイヤル 0120-98-1716

DNTインターネット配合検索システム

<http://www3.dnt.co.jp:8081/dnt/dnt100.jsp>



地球環境への負荷軽減のために、
植物油インキを使用しています。

C-7682.20.2②(AP)
(19.4)

DAI NIPPON TORYO CO.,LTD.

スピード&クオリティに
環境配慮をプラスした
下地システムがここに。

Auto DN_{ext}

Autoディー・ネクスト

地球環境・作業環境に配慮した下地システム

鉛などの重金属・PRTR対応物質・特化則に該当する物質を使用していません。
(2020年1月末時点)



軽量化素材への確実な対応

Auto DN_{ext} Primer

Autoディー・ネクスト プライマー

トルエン・キシレン・エチルベンゼンを含まない環境対応型

金属素地(鉄・アルミ)に対する付着が良く、新車時の電着プライマーの代わりに使用するさび止めプライマー。
輸入車用亜鉛めっき鋼板に対し、直接パテが付着しない場合にもプライマーとして使用可能。
旧塗膜のフェザーエッジを次工程(パテ・ブラサフ・上塗り)の溶剤から護るシール効果もあります。

鉄・アルミ・亜鉛めっき鋼板用
さび止めプライマー



主剤 100 : 硬化剤 25

容量：1kg

※パテを塗布する場合は60℃×20分の強制乾燥が必要です。

ヒズミが起こりにくいパテ

Auto DN_{ext} LIGHT PUTTY

Autoディー・ネクスト ライトパテ

スチレンモノマー不使用

低収縮型で乾燥時にヒズミが起こりません。
付着性に優れ、研磨性が非常に良好な軽量ボディーフィラー(中間パテ)です。
5mm程度の厚付けおよびブラサフ前の仕上げも可能。

厚付け用中間パテ



主剤 100 : 硬化剤 3

※ラベルなどに記載されているコバルド化合物は特化則に抵触しません。

Auto DN_{ext} POLY PUTTY

Autoディー・ネクスト ポリパテ

スチレンモノマー不使用

特にヘラ伸び性が良く、ライトパテだけでは埋まらなかった巣穴や、小さな傷を埋めることができる
仕上げ用細地パテです。
研磨性が良好なため、パテ際などの処理が非常に楽に行えます。2mm以下の薄付に適しています。

薄付け用仕上げパテ



主剤 100 : 硬化剤 3

※ラベルなどに記載されているコバルド化合物は特化則に抵触しません。

容量：3kg

上塗り色に合わせ明度の調整が可能

Auto DN_{ext} Primer Surfacer プライマーサーフェーサー

Autoディー・ネクスト プライマーサーフェーサー

トルエン・キシレン・エチルベンゼンを含まない環境対応型

乾燥性、研磨性が優れたウレタンブラサフです。
ホワイト、N65グレー、ブラックを混合し明度の調整が可能です。
「AutoD-1ベースHS」、「AutoVトップモナークExcellent」、「Autoスイフト2K」
の各指定エナメル原色※を最大20%まで混合可能です。



主剤 100 : 硬化剤 20

容量：4kg

※淡彩色使用不可原色は混合することができません。(＃202、＃242、＃762、＃763、＃764)