

人と環境に優しい環境対応型ハイビルドウレタンプライマーサーフェーサー

Auto D-NexT Primer Surfacer

Auto ディー・ネクスト プライマーサーフェーサー

用途 自動車補修、大型車架装および工業用中塗り

ホワイト

N65グレー

ブラック



重量比	主 剤 : 硬化剤 (別売)
	100 : 20
容量	各 4kg

※硬化剤は Auto ウレタン硬化剤をご使用下さい。
Autoウレタン硬化剤は、季節、用途に合わせて、#05、#10、#20、#30、#40からお選び下さい。

- 特 長**
- 肌伸びが良くヒズミが見やすい
 - 研磨性に優れ、作業時間の短縮
 - シール効果が高い
 - 上塗り色に合わせ明度の調整が可能 (ホワイト、N65グレー、ブラック)
 - 各指定エナメル原色を混合し、カラーサフとして使用可能 (※注意事項3)・4) 参照)

適応する下地

- ◆ Auto D-NexTプライマー
- ◆ 素地鋼板
- ◆ 自動車鋼板 (防錆鋼板)
- ◆ グラスファイバー強化樹脂・ゲルコート
- ◆ 電着プライマー
- ◆ 旧塗膜 (焼付塗膜・ウレタン塗膜など)
- ◆ ポリパテ施工面

前処理		エアブローおよび AutoワックスクリーナーECOマイルドにて脱脂・洗浄して下さい。
塗装条件	配合比	主剤：硬化剤＝100：20 (重量比)
	希釈率	10～30% AutoウレタンシンナーECO
	塗装方法	スプレーガンにて塗布
可使用時間		60分 (20℃) 30分 (30℃) ※ #20硬化剤を使用した場合。
乾燥時間		60℃×20分 強制乾燥 (赤外線ヒーター等)
研磨方法		P320～P600のサンドペーパーにて研磨して下さい。
その他		1) ホワイト、N65グレー、ブラックを混合し任意の明度に調整可能です。 2) ホワイトに「Auto D-1 ベースHS」, 「Auto VトップモナークExcellent」の原色を20%まで混合でき、混合した合計量に対して硬化剤を20%添加して下さい。
注意事項		1) 塗装作業時には耐溶剤手袋、防毒マスク、保護メガネを着用して下さい。 2) 研磨作業時には軍手、防塵マスク、保護メガネを着用して下さい。 3) 「Auto D-1 ベースHS」, 「Auto VトップモナークExcellent」の各指定エナメル原色を最大20%まで混合可能です。「Autoスィフト2K」のエナメル原色も混合可能ですが、特化則対応品ではありません。 4) 淡彩色使用不可原色「#202、#242、#762、#763、#764」は混合することができません。

※本チラシ値は、製品を適正にご使用頂くための代表値を記載したものです。
※本チラシに記載以外の条件で使用される場合は、弊社にお問い合わせ下さい。
※施工上および使用上の注意につきましては、Auto D-NexTカタログの裏面に記載していますのでその内容を必ずご参照の上ご使用下さい。
※本製品の内容は予告なく変更することがあります。