

環境配慮型 速乾アクリルアルキド樹脂系塗料

Auto  
**RAPID DRY  
CHASSIS  
NEXT**

オートラピッドドライシャーシ  
ネクスト

DAI NIPPON TORYO CO., LTD.



従来のアルキド樹脂系シャーシ に比べ乾燥が速く、作業性が良い  
環境配慮型の シャーシ用塗料です。

■特長

- (1) 艶やかな光沢、肉持ち感に加え、アクリル樹脂特有の高い耐候性を有する。
- (2) 乾燥性の向上により、周りへのミスト付着が少なく、塗装後の急な雨による雨染みが付きにくい扱いやすい。

■用途

乗用車、トラック、バス、建設機械などの  
シャーシ部分の防錆、美観の付与（新造・塗替え兼用）

■色相

ブラック  
リッチレッド  
リッチオレンジ

■容量

16kg

■希釈シンナー

AutoNX エナメル シンナー #100 #200 #300（シンナー標準使用範囲参照）

※AutoウレタンシンナーECO各番手でも使用可

| 温度<br>番手 | 5℃ | 10℃ | 15℃ | 20℃ | 25℃ | 30℃ | 35℃ | 40℃ |
|----------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| #100     |    |     |     |     |     |     |     |     |
| #200     |    |     |     |     |     |     |     |     |
| #300     |    |     |     |     |     |     |     |     |

推奨希釈率：30～50%（重量比）

注意事項

- (1) 被塗物温度、塗装雰囲気温度が5℃以下の場合、乾燥時間が極端に遅くなるため、塗装は推奨しません。  
5℃以下使用は被塗物を事前にプレヒート及び塗装雰囲気温度を5℃以上にしてから塗装を行って下さい。
- (2) 被塗物温度、塗装雰囲気温度が35℃以上の場合には肌伸びが悪く塗装面がガサつき、仕上り外観が落ちる場合がありますので、その場合は『リターダー（Autoウレタンリターダーでも可）』を5～10%程度添加して、乾燥性を調整して下さい。

■使用方法

| 項目                 | 内容   |
|--------------------|--|
| 塗装方法               | エアスプレー、エアレススプレー他   |
| 希釈シンナー             | AutoNX エナメルシンナー #100 #200 #300<br>(Auto ウレタンシンナー ECO 各番手も使用可)                                  |
| シンナー希釈率            | 30～50%（重量比）  |
| 塗装推奨粘度             | エアスプレー：13～20秒（IHS カップ #2/20℃）  |
| 塗装回数               | 2～3回   |
| 標準ドライ膜厚<br>(標準塗布量) | 30～40μm(260g/㎡)  |
| 塗り重ね時間             | 10分以上、3ヶ月以内(20℃)<br>※ただし、塗装後3～7日間の塗り重ねは、<br>特にリフティング（ちぢみ）が起きやすいため、ご注意ください。                     |
| 塗装上の注意             | 希釈には必ずDNT指定の専用シンナーをお使い下さい。<br>※DNT指定の専用シンナー以外で希釈した場合、混合ができず、<br>ブツ発生や増粘、ゲルなどの不具合が発生する可能性があります。 |

■乾燥時間

| 乾燥温度  | 10℃ | 20℃ | 30℃ |
|-------|-----|-----|-----|
| 指触乾燥  | 20分 | 10分 | 8分  |
| 半硬化乾燥 | 45分 | 30分 | 20分 |

※希釈率40%の場合

施工上の注意

- ◆一度に塗り重ねると、塗膜内部の硬化が極端に遅くなる事があり、性能が発揮できない事があります。必ず数回に分けて塗装間隔を取って塗装して下さい。
- ◆塗装前はほこり、油分などを完全に除去して下さい。
- ◆火気のない局所排気装置を設けたところで使用して下さい。
- ◆塗装中・乾燥中は換気をよくし、蒸気を吸込まないようにして下さい。
- ◆取扱い中は、皮膚に触れないようにし、防毒マスクや保護具を着用して下さい。
- ◆取扱い後は、手洗い及びうがいなどを十分に行って下さい。
- ◆スプレーダストや製品が付着した布、紙、ローラーなどが積み重なると自然発火する恐れがあるので、廃棄するまで水に浸しておいて下さい。
- ◆開封後は出来るだけ早くご使用下さい。保管する場合は蓋をして、40℃以下の一定の場所に保管して下さい。
- ◆廃棄する時は、産業廃棄物として処分して下さい。
- ◆本来の用途以外に使用しないで下さい。

使用上の注意

引火性の液体で、危険有害性情報のある物質を含有していますので、取扱いには下記の注意事項を守って下さい。  
※詳細な内容が必要な場合には、安全データシート（SDS）をご参照下さい。

●取扱い上の注意

1. 火気のない局所排気装置を設けたところで使用して下さい。
2. 塗装中、乾燥中は換気をよくし、蒸気を吸込まないようにして下さい。
3. 取扱い中は、皮膚にふれないようにし、必要に応じて下記の保護具を着用して下さい。  
有毒ガス用防毒マスク又は送気マスク、頭巾、保護メガネ、長袖の作業衣、えり巻き、タオル、保護手袋など。
4. 取扱い後は、手洗い及びうがいを十分に行って下さい。
5. 塗料の付いたウエスや塗料カス、スプレーダストは廃棄するまで水につけておいて下さい。
6. よくフタをし、40℃以下の一定の場所に貯蔵して下さい。
7. 子供の手の届かないところに保管して下さい。
8. 捨てる時は、産業廃棄物として処分して下さい。
9. 本来の用途以外に使用しないで下さい。
10. 容器は垂直に持ち上げて下さい。斜めに持ち上げると取っ手が外れ、落下事故の危険があります。

●緊急時の処置

1. 火災時には炭酸ガス消火器、泡消火器又は粉末消火器を用いて下さい。
2. 目に入った時には、多量の水で洗い、できるだけ早く医師の診察を受けて下さい。
3. 誤って飲み込んだ時には、できるだけ早く医師の診察を受けて下さい。
4. 皮膚に付着した時には、多量の石けん水で洗い落とし、痛みや皮膚に変化等がある場合には医師の診察を受けて下さい。
5. 蒸気、ガス等を吸込んで気分が悪くなった時には、安静にし、医師の診察を受けて下さい。
6. 容器からこぼれた時には、布で拭きとり、その布を水の入った容器に保管して下さい。

※本チラシ値は、製品を適正にご使用頂くための条件の代表値を記載したものです。⑥⑦

記載条件以外の場合は、事前にお問い合わせ下さい。

※本チラシに記載以外の条件で使用される場合は、弊社にお問い合わせ下さい。

※本製品の内容は予告なく変更することがあります。

※本チラシに記載の内容について、無断転載・複製を禁じます。

DNT 大日本塗料株式会社

- 大阪営業所 ☎06-6266-3116 ☎542-0081 大阪市中央区南船場1-18-11 (SRビル長堀)
- 東京営業所 ☎03-5710-4501 ☎144-0052 東京都大田区蒲田5-13-23 (TOKYU REIT 蒲田ビル)
- 札幌営業所 ☎011-822-1661 ☎003-0012 札幌市白石区中央二条1-5-1
- 仙台営業所 ☎022-288-8866 ☎984-0011 仙台市若林区六丁の目西町8-1 (齊喜センタービル)
- 名古屋営業所 ☎052-332-1701 ☎460-0022 名古屋市中区金山1-12-14 (金山総合ビル)
- 広島営業所 ☎082-286-2811 ☎732-0802 広島市南区大州3-4-1
- 福岡営業所 ☎092-938-8222 ☎811-2317 福岡県糟屋郡粕屋町長者原東3-10-5

塗料相談室 フリーコール 0120-98-1716 <https://www.dnt.co.jp/>

自動車補修チーム 大阪 ☎06-6266-3135 ☎542-0081 大阪市中央区南船場1-18-11 (SRビル長堀)  
「自動車補修配合検索WEB」<https://jihoweb.dnt.co.jp/NTDNT/>  
※全ての情報をご覧になるには、ユーザー登録（無料）が必要となります。（ゲストログインでは情報が限定されます）