

デュフナー


DYUFNAR

超耐久性高温焼付
熱可塑性ふっ素樹脂塗料

大日本塗料株式会社

デュフナー —— 高温焼付熱可塑性ふっ素樹脂塗料

- デュフナーはふっ素樹脂にふっ素を約59%含有するPVDF（ポリフッ化ビニリデン）樹脂をベースに使用し、厳選したセラミック顔料を配合した超耐久性高温焼付熱可塑性ふっ素樹脂系塗料です。
- PVDF樹脂は構造式 $\text{-(CF}_2\text{-CH}_2\text{)}_n$ で示される結晶性ポリマーで、結合エネルギーの高いC-F結合を持った極めて安定な高分子樹脂です。



- デュフナーはPVDF樹脂の特徴を生かし、耐候性、耐薬品性、耐汚染性、耐熱性、耐寒性、耐摩耗性、そして後加工性などに極めて優れた性能を備えています。
- デュフナーを上市して30年以上になり、多くの実績を有しています。
- デュフナーは塗料樹脂中にPVDF樹脂を70%以上含有しています。

*デュフナー #100Sはスプレー塗装用。

*PVDF樹脂

- KYNAR500 : ARKEMA社の商標。
- HYLAR #5000 : SOLVAY SOLEXIS社の商標。

用途

PVDF樹脂系塗膜の持つ優れた耐候性、耐薬品性を生かして高度な屋外耐久性を必要とするアルミニウム板、亜鉛鉄板・ステンレス鋼板の金属カーテンウォール、サッシ、道路設備等のポストコート市場。

※上記以外の用途に使用される場合は、弊社にお問い合わせ下さい。

商品の種類

1. 上塗

品名	対応色	希釈シンナー	塗装工程（含プライマー等）	用途・備考	
デュフナー #100S	ソリッド	デュフナーシンナーS、SN	2C-1B	スプレー用	淡彩色、濃彩色
	メタリック	デュフナーシンナーメタリック、SN	3C-2B		標準メタリック
	ハイメタリック	デュフナーシンナーメタリック、SN	4C-2B（または4C-3B）		ハイスパークルメタリック （中塗ソリッドカラー必要）
	クリアー	デュフナーシンナーS、SN	メタリック系の上に1C-1B		メタリック用トップクリアー

上塗りの色については、ふっ素樹脂本来の耐候性を確保するため色相には制限があります。
※低汚染タイプ「デュフナー #100S-FC」については別途、資料をご用意しておりますので弊社までお問い合わせ下さい。

2. 下塗

品名	色	希釈シンナー	適用素材	用途		備考
デュフナー #100S プライマー ホワイト	白	デュフナー #100S プライマーシンナー	アルミニウム	スプレー用	フラッシュ／焼付 タイプ	クロムフリー
CW ホワイトプライマー	白	CWプライマーシンナー	アルミニウム、ステンレス		焼付タイプ	クロムフリー

デュフナー #100S (スプレー用) の塗装仕様例

1. ソリッドカラー [2C-1B]

工程		作業内容	塗装粘度 (秒) FC #4	膜厚 (μm)
1	素地調整	脱脂ー化成被膜処理 (クロメート系)	—	—
2	エアブロー	塗装面をエアブローし、ゴミなどを除去する。	—	—
3	デュフナー #100S プライマー ホワイト	デュフナー #100Sプライマーシンナーで希釈し、エアスプレーまたは静電塗装機で塗装する。	エアスプレー:15~20 静電塗装機:15~20	5~10
4	セッティング	10分以上 (室温) 指触乾燥していること。	—	—
5	デュフナー #100S 指定色	デュフナーシンナーS-Nで希釈し、エアスプレーまたは静電塗装機で塗装する。	エアスプレー:25~40 静電塗装機:25~35	25以上
6	セッティング	5~10分 (室温)	—	—
7	焼付	230~240°C×5~10分 (素材温度)	—	—

素材:アルミニウム

2. メタリックカラー [3C-2B]

工程		作業内容	塗装粘度 (秒) FC #4	膜厚 (μm)
1	素地調整	脱脂ー化成被膜処理 (クロメート系)	—	—
2	エアブロー	塗装面をエアブローし、ゴミなどを除去する。	—	—
3	デュフナー #100S プライマー ホワイト	デュフナー #100Sプライマーシンナーで希釈し、エアスプレーまたは静電塗装機で塗装する。	エアスプレー:15~20 静電塗装機:15~20	5~10
4	セッティング	10分以上 (室温) 指触乾燥していること。	—	—
5	デュフナー #100S メタリック指定色	デュフナーシンナーメタリック用で希釈し、エアスプレーまたは静電塗装機で塗装する。	エアスプレー:25~40 静電塗装機:25~35	25以上
6	セッティング	5~10分 (室温)	—	—
7	焼付	230~240°C×5~10分 (素材温度)	—	—
8	エアブロー	塗装面をエアブローし、ゴミなどを除去する。	—	—
9	デュフナー #100S クリヤー	デュフナーシンナーS-Nで希釈し、エアスプレーまたは静電塗装機で塗装する。	エアスプレー:25~40 静電塗装機:25~35	10~15
10	セッティング	5~10分 (室温)	—	—
11	焼付	230~240°C×5~10分 (素材温度)	—	—

素材:アルミニウム

3. 注意事項

- 化成被膜処理は素材専用の処理を行って下さい。
- 陽極酸化皮膜への塗装の場合は弊社までお問い合わせ下さい。
- 表面処理基準は処理剤メーカーの仕様および管理基準に従って実施して下さい。
- N8.5~N9.0の色相の場合は、上塗膜厚を45 μm 以上にして下さい。
- 塗装回数及び膜厚は施工環境の状態により増減します。
- メタリック仕様でメタリック指定色塗装後の工程7(焼付)、工程8(エアブロー)は省略することも可能です。
この場合、工程6(セッティング)の時間は10分以上とし、詳細は弊社までお問い合わせ下さい。
- 焼付条件は被塗物の形状、大きさによって多少の変動があります。
- 焼付温度は被塗物表面の温度で管理して下さい。
- ハイメタリックの塗装仕様は上記メタリック仕様とは異なりますので弊社までお問い合わせ下さい。

デュフナー #100S (スプレー用) の塗膜性能例

●ソリッドカラー仕様 (一般)

項目		性能	備考
塗 装 工 程	素材		アルミニウム板 (2.0mm ¹)
	表面処理		クロメート系化成処理
	デュフナー #100S プライマー ホワイト	5~10 μ m	膜厚
	デュフナー #100S (白)	25~35 μ m	膜厚
	焼付条件	230℃×10分	素材温度
60度鏡面光沢度		20~40	JIS K5600-4-7
引っかかり硬度 (鉛筆法)		2H	JIS K5600-5-4 (三菱ユニ)
付着性 (クロスカット法)		分類 0	JIS K5600-5-6
耐おもり落下性		異常なし	JIS K5600-5-3 3.3 (6.35mm ² ×1kg×50cm)
耐摩耗性 (摩耗輪法)		20~50mg	JIS K5600-5-9
耐沸騰水性	外観	異常なし	95℃以上 8時間
	付着性	分類 0	
耐湿性 (連続結露法)		異常なし	JIS K5600-7-2 5 50℃、95%RH以上、3000時間
耐中性塩水噴霧性	平面部	異常なし	JIS K5600-7-1 50g/L食塩水、35℃、3000時間
	カット部	1mm> (片側)	
耐薬品性	5%苛性ソーダ	異常なし	23℃×7日 (リング法)
	5%硫酸	異常なし	
促進耐候性	外観	異常なし	サンシャインW-O-M 3000時間
	光沢保持率	80%	
屋外耐候性	外観	異常なし	御前崎10年
	光沢保持率	85%	
耐養生テープ性		良好	ポリエチレン系専用テープ、 PVC系テープは不可
耐シーリング材性		良好	ただし、事前テスト必要

●ソリッドカラー仕様 (AAMA-2605-11)

項目	性能	備考
60度鏡面光沢度 (Specular Gloss)	20～40	ASTM D523
塗膜硬度 (Dry Film Hardness)	合 格	ASTM D3363 鉛筆引っかかり硬度 破れ 最低硬度F
付着性 (Dry Adhesion)	合 格	1mm間隔 100／100 テープ剥離
耐沸騰水性 (Boiling Water Adhesion)	合 格	沸騰水浸漬20分後、 1mm間隔 100／100 テープ剥離
耐衝撃性 (Impact Resistance)	合 格	直径16mmの先端が球状の衝撃試験機により最低 3mm±0.3mmの変形を生じる衝撃を与えて、テープ 剥離試験を行う。
耐摩耗性 (Abrasion Resistance)	合 格	ASTM D968 落砂法、摩耗係数値 40以上
耐湿潤性 (Humidity Resistance)	合 格	ASTM D2247 4000時間、 ASTM D714 図No.4参照 “Few” フクレサイズ番号8以下
耐塩水噴霧性 (Salt Spray Resistance)	合 格	ASTM B117 4000時間、 ASTM D1654参照 カット部レイティングNo.7以上 ふくれレイティングNo.8以上
耐塩酸性 (Muriatic Acid Resistance)	合 格	10％塩酸水溶液 15分スポットテスト 外観変化、ふくれ無し
耐モルタル性 (Mortar Resistance)	合 格	38℃、湿度100％でモルタル24時間テスト 剥離、外観変化の無い事
耐硝酸性 (Nitric Acid Resistance)	合 格	70％硝酸蒸気暴露テスト 30分暴露 ASTM D2244による色差ΔE＝5以下
耐洗剤性 (Detergent Resistance)	合 格	38℃、3％洗剤溶液浸せき 72時間 剥離、外観変化の無い事
耐候性(色差) (Color Retention)	合 格	南フロリダ暴露 10年 色差ΔE＝5以下
耐候性(光沢保持率) (Gloss Retention)	合 格	南フロリダ暴露 10年 光沢保持率50％以上

デュフナー 補修塗装仕様

塗装面に生じたキズや異物が付着した箇所は、次の要領で補修します。点または線上の場合は、その箇所だけ塗装しますが、大きな損傷の場合は全面再塗装してください。

《1》タッチアップ

工程		作業内容
1	素地調整	塗装面の不良部分を#600の研磨紙にて軽く研磨する。
2	エアブロー	補修面をエアブローし、清浄にする。
3	Vフロン#200 上塗	主剤90部、硬化剤10部の割合で混合し、Vフロン上塗シンナーBで0～10%希釈し、損傷部を刷毛または筆などで補修塗りする。
4	乾燥	12時間以上(20℃)

- 注) 1. 下地塗膜は、研磨残りのないように全面研磨してください。
2. Vフロン#200は、二液性塗料のため、主剤、硬化剤の混合後は可使時間内に使い切ってください。
3. スプレー塗装も出来ませんが、タッチアップ補修は刷毛塗装を推奨致します。

《2》面補修(ラインでの塗装)(デュフナー#100S)

塗装品の取り付け前、または取り外し出来る場合、大きな損傷部はデュフナー#100Sにて全面再塗装してください。

《3》面補修(現地での塗装)(デュフナー#100S)

塗装品の取り付け後で取り外し出来ない場合。

工程		作業内容	標準塗布量 (g/m ² /回)	膜厚 (μm)	塗装間隔 (20℃)
1	素地調整	塗装面の不良部分を#600の研磨紙にて十分研磨する。			
2	エアブロー	補修面をエアブローし、ゴミなどを除去する			
3	Vフロン#200 プライマー	主剤70部、硬化剤30部の割合で混合し、約30分(20℃)熟成する。その後、Vフロン#200プライマーシンナーで10～20%希釈し、スプレー塗装する。	130～140	25～30	16時間～7日
4	Vフロン#200 上塗	主剤90部、硬化剤10部の割合で混合し、Vフロン上塗シンナーSで10～20%希釈し、スプレー塗装する。	100～130	20	10～20分以上
5	Vフロン#200 上塗	主剤90部、硬化剤10部の割合で混合し、Vフロン上塗シンナーSで10～20%希釈し、スプレー塗装する。	100～130	20以上	

- 注) 1. 下地塗膜は、研磨残りのないように十分全面研磨してください。
2. 素地の露出有無にかかわらず、補修塗装には必ず下地工程を入れてください。
3. Vフロン#200は二液性のため、主剤、硬化剤を混合後は可使時間内に使い切ってください。

デュフナー#100主要実績例

年度	物件名
56年	郷野目ビル
56年	小松ビル
56年	花巻信用金庫 若葉町支店
57年	岩手銀行 北上支店
57年	中村ビル
57年	秋田銀行 角間川支店
57年	藤沢製鋼 事務棟
57年	菜園ビル
57年	中央タクシー 本社ビル
57年	サンライトイレブン
57年	藤井ビル
57年	米子市立産業体育館
57年	湯沢屋ビル
57年	インドネシア スラバヤ火力発電所
57年	森沢ビル
57年	サウジアラビア THREE HOSPITALS
57年	宮城県不動産会館
57年	新里村中央小学校
58年	川村ビル
58年	水沢競馬場
58年	コープ 新形店
58年	シンガポール ラッフルズシティビル
58年	南城中学校
58年	丸正商事ビル
58年	川崎製鉄 知多工場
58年	帝国石油研究所
58年	ホテルUFO
58年	コープ 西田店
58年	中村塗装店 目黒ビル
58年	コープ 淀川店
58年	最北家具センター
58年	ホテルてるい
58年	新庄市北本町アーケード
59年	東急 中央林間駅
59年	香港上海銀行
59年	資生堂 掛川工場

年度	物件名
59年	江戸川区庁舎
59年	Fコープ 平尾店
59年	伊勢原 サンシティ
59年	めがね会館
59年	UKビル
59年	能登総合病院
60年	本田技研 青山本社ビル
60年	宝蘭ウイング
60年	横浜シンボルタワー
60年	青森県物産会館
60年	下田ビューホテル
60年	東根市民体育館
60年	味香 本社ビル
60年	サンシャイン青山
60年	京都生協 本部店
60年	摂津市区画整理事業 記念会館
61年	広島工大
61年	松下興産 ツイン21
61年	山中産業 本社ビル
61年	茅野駅ビル
61年	横浜地区公園 管理事務所
61年	京都生協 上鳥羽店
61年	大分市立碩田中学校
61年	ヒルトンプラザ 吉本ビル
62年	読売テレビ 新社屋
62年	阪南自動車学校
63年	南海サウスタワーホテル
63年	住友不動産 浜松町ビル
63年	大京 紀尾井町ビル
63年	第2タミヤ模型ビル
63年	石油資源開発公団
63年	東海テレビ
63年	横浜ベイブリッジ スカイウォーク
平成元年	東京新局庁舎
平成元年	国土建設 本社ビル
平成元年	OBP東京海上火災ビル

年度	物件名
平成元年	朝潮橋パーキングエリア
平成元年	アサヒビール 明石工場
平成元年	西淀川十三小学校
平成元年	池萬 堺筋ビル
平成元年	大阪サンパレス
平成元年	ノザワ15号館
平成元年	阿含宗 総本山
2年	富士火災海上 下関ビル
2年	太陽神戸三井銀行 明石共同ビル
2年	東京都立大学
2年	グラフィック 東戸塚ビル
3年	阪神銀行
3年	千代田保安用品ビル
3年	所沢航空記念館
3年	MM21 ランドマークタワー
4年	芝公園ビル
4年	住友生命 国際交流会館
5年	グリーンパーク赤坂
5年	横浜銀行 本店
5年	調布ビルディング
5年	福岡フレンドセンター
5年	塩見 小山ビル
5年	福岡市健康づくりセンター
6年	三菱重工横浜ビル
6年	東海大学湘南校舎15号館
6年	明治生命総合研究所
6年	東京電力技術開発センター
6年	芝ブライトビル
6年	NTT新宿ビル
6年	東京国際展示場
7年	品川共同ビル
7年	真如苑収蔵庫
7年	京都府民総合交流センター
7年	大阪府新産業技術総合研究所
7年	ホテルJALシティ 青森
7年	新横浜流通センター

年度	物件名
7年	国際協力事業団 札幌研修センター
7年	農林中金 昭島ビル
7年	河合塾 町田校舎
7年	新宿新南口RCビル A棟
7年	新宿新南口RCビル B棟
7年	MM21・24街区 三菱地所
8年	川崎製鉄 本社ビル
8年	桐生文化会館
8年	三菱石油 本社ビル
9年	茨城県合同庁舎 警察棟
9年	羽曳野総合福祉センター
9年	アロマシティ
10年	阪神電鉄 本社第2ビル
10年	安全衛生総合センター
10年	さいたま広域合同庁舎 II-2工区
10年	山王共同ビル
10年	大妻女子大学多摩キャンパス
10年	日興証券 兜町ビル
10年	横浜市立脳血管医療センター
10年	福昌寺
10年	三菱信託銀行 神戸支店
10年	那覇空港
10年	サントリー 高砂工場
11年	凸版印刷 小石川ビル
11年	常陽銀行 本店 熱源センター
11年	千葉市立中央図書館生涯学習センター
11年	参議院議員会館 第二別館
11年	東京中央地区清掃工場
11年	鹿島スタジアム
11年	近畿建設協会
11年	日産クレジット 本社ビル
11年	大阪女子短期大学
12年	群馬県立新美術館
12年	パンフィックセンチュリープレイス
12年	工業技術筑波研究所
12年	千葉市立図書館

年度	物件名
12年	丸ノ内ビルディング
12年	岩手県立美術館
12年	京王新宿追分ビル
12年	品川 三菱商事・自工ビル
12年	安藤ビル
12年	計量技術研究ビル
12年	共立薬科大学
12年	防大(11)本部庁舎
12年	ホシザキ南九ビル
12年	愛宕2丁目計画 住宅棟
12年	横須賀地区児童センター
12年	東京臨海 新橋駅
12年	名鉄 金山駅
12年	高松港湾環境整備
12年	住友海上札幌ビル
13年	キャノン販売 品川ビル
13年	成蹊大学
13年	品川 三菱重工ビル
13年	西新宿6丁目再開発A棟
13年	六本木3丁目計画
13年	京阪神不動産淀屋橋ビル
13年	NTTドコモ 品川ビル
14年	晴海センタービル
14年	汐留 日本テレビ新社屋
14年	汐留 トッパン・フォームス
14年	汐留 AMタワー低層棟
14年	広島原爆記念館
14年	大宮鐘塚A街区再開発
14年	リバーウォーク北九州
14年	明治安田生命館
14年	富士見2丁目ビル
15年	阪神西梅田再開発
15年	丸ノ内一丁目再開発B工区
15年	虎ノ門琴平タワー
15年	豊洲ISTビル
15年	一橋大学講堂改修

年度	物件名
15年	カルピス本社ビル
16年	秋葉原ダイビル
16年	大阪証券取引所
16年	新三菱商事ビル
16年	東京ビル
16年	白金台1丁目再開発
16年	秋葉原UDXビル
16年	芝浦工業大学
16年	東京會館
16年	虎ノ門4丁目計画
17年	三田3丁目計画
17年	東宝南街会館
17年	帝国ホテル駐車場棟
17年	神田美土代町再開発
17年	富士ソフトABC秋葉原
17年	セイコーエプソンイノベーションセンター
17年	大阪弁護士会館
17年	横浜Eプロジェクト
17年	東京ミッドタウンプロジェクトDI区
17年	日本工学院
18年	TOC有明ビル
18年	鉄道博物館
18年	グラントウキョウサウス・ノースタワー
18年	新丸ビル
18年	栃木県庁舎 行政棟
19年	森トラスト丸の内タワー
19年	丸の内パークビルディング
19年	JAビル
19年	経団連会館
19年	ブリーゼタワー
20年	参議院議員会館
20年	千葉県警 本部庁舎
20年	静岡駅北口紺屋町再開発
20年	和光並木ビル
20年	横浜ダイヤビル
21年	新飯野ビル

年度	物件名
21年	衆議院議員会館
21年	大阪駅新北ビル
21年	MM21-42街区

年度	物件名
22年	東京スカイツリー
22年	新渋谷文化街区
22年	三田ベルジュ

年度	物件名
22年	築地5丁目計画
22年	業平橋・押上地区再開発

年度	物件名	使用塗料
22年	大島2丁目計画	デュフナー#100L
22年	JR東海社員研修センター	デュフナー#100S
22年	中野4丁目計画	デュフナー#100L
22年	大崎駅西口C地区開発計画	デュフナー#100L
22年	東京駅丸の内駅舎保存・復元工事	デュフナー#100S
23年	松坂屋銀座改修工事	デュフナー#100S
23年	塩野義製薬新研究棟	デュフナー#100S
23年	丸の内1-4街区	デュフナー#100S
23年	三井住友銀行呉服橋ビル	デュフナー#100S
23年	大阪北ヤード	デュフナー#100L
23年	九州電力ビル	デュフナー#100L
23年	大手町1丁目第2地区再開発	デュフナー#100S
23年	表参道プロジェクト	デュフナー#100S
23年	JPタワー	デュフナー#100S
24年	京都国立博物館	デュフナー#100S
24年	飯田橋西口再開発	デュフナー#100L
24年	西麻布プロジェクト	デュフナー#100L
24年	環状2号新橋・虎ノ門地区開発	デュフナー#100L
24年	室町東地区開発計画	デュフナー#100L
24年	東京海上日動名古屋ビル改修工事	デュフナー#100L
24年	読売新聞東京本社	デュフナー#100L
24年	甲府市新庁舎	デュフナー#100L
24年	新潟日報社ビル	デュフナー#100L

使用上の注意

引火性の液体で、危険有害情報のある物質を含有していますので、取扱いには下記の注意事項を守ってください。
※詳細な内容は、（製品）安全データシート（M）SDSをご参照下さい。

●取扱い上の注意

1. 火気のない局所排気装置を設けたところで使用して下さい。
2. 塗装中、乾燥中は換気をよくし、蒸気を吸込まないようにして下さい。
3. 取扱い中は、皮ふにふれないようにし、必要に応じて下記の保護具を着用して下さい。
有機ガス用防毒マスク又は送気マスク、頭巾、保護めがね、長袖の作業衣、えり巻きタオル、保護手袋等。
4. 取扱い後は、手洗い及びうがいを行なって下さい。
5. 塗料の付いたウエスや塗料カス、スプレーダストは廃棄するまで水につけておいて下さい。
6. よくフタをし、40℃以下の一定の場所に貯蔵して下さい。
7. 子供の手の届かないところに保管して下さい。
8. 捨てる時は、産業廃棄物として処分して下さい。
9. 本来の用途以外に使用しないで下さい。


10. 容器は垂直に持ち上げて下さい。斜めに持ち上げると取っ手が外れ、落下事故の危険があります。

●緊急時の処置

1. 火災時には炭酸ガス消火器、泡消火器又は粉末消火器を用いて下さい。
2. 目に入った時には、多量の水で洗い、できるだけ早く医師の診察を受けて下さい。
3. 誤って飲み込んだ時には、できるだけ早く医師の診察を受けて下さい。
4. 皮ふに付着した時には、多量の石けん水で洗い落とし、痛みや皮ふに変化等がある場合には、医師の診察を受けて下さい。
5. 蒸気、ガス等を吸込んで気分が悪くなった時には、安静にし、医師の診察を受けて下さい。
6. 容器からこぼれた時には、布で拭きとり、その布を水の入った容器に保管して下さい。

⑥

※本カタログに記載以外の条件で 사용되는場合は、弊社にお問い合わせ下さい。
※本製品の内容は予告なく変更することがあります。
※本カタログに記載の内容について、無断転載・複製を禁じます。



DNT 大日本塗料株式会社

●東日本販売部

東京営業所 ☎03-5710-4501 ☎144-0052	東京都大田区蒲田5-13-23 (TOKYU REIT 蒲田ビル)
札幌営業所 ☎011-822-1661 ☎003-0012	札幌市白石区中央二条1-5-1
仙台営業所 ☎022-288-8866 ☎984-0011	仙台市若林区六丁の目西町8-1 (薔喜センタービル)
北関東営業所 ☎0480-26-5111 ☎346-0003	埼玉県久喜市久喜中央1丁目5-18 (辻屋ビル)
新潟営業所 ☎025-244-7890 ☎950-0912	新潟市中央区南笹口1-1-54 (日生南笹口ビル)
千葉営業所 ☎043-225-1721 ☎260-0015	千葉市中央区富士見2-7-5 (富士見ハイネスビル)
神奈川営業所 ☎042-786-1831 ☎252-0233	神奈川県横浜市中区南浜1-7-7 (トラスト・テック横浜ビル)
静岡営業所 ☎054-254-5341 ☎420-0857	静岡市葵区御幸町8 (静岡三菱ビル)

●西日本販売部

大阪営業所 ☎06-6266-3116 ☎542-0081	大阪市中央区南船場1-18-11 (SRビル長堀)
名古屋営業所 ☎052-332-1701 ☎460-0022	名古屋市中区金山1-12-14 (金山総合ビル)
富山営業所 ☎076-444-5260 ☎930-0005	富山市新桜町6-15 (Toyama Sakuraビル)
京滋営業所 ☎075-595-7761 ☎607-8085	京都市山科区竹鼻堂ノ前町46-1 (京都山科ビル)
姫路出張所 ☎079-226-5727 ☎670-0965	兵庫県姫路市東延末1-1 (姫路NKビル)
岡山営業所 ☎086-214-1852 ☎700-0034	岡山市北区高柳東町10-30
広島営業所 ☎082-286-2811 ☎732-0802	広島市南区大州3-4-1
高松営業所 ☎087-869-2585 ☎761-8075	高松市多肥下町1511-1 (サンフラワー通り東ビル1)
福岡営業所 ☎092-938-8222 ☎811-2317	福岡県糟屋郡粕屋町長者原東3-10-5

塗料相談室 フリーコール 0120-98-1716 ^{いーないろ} <https://www.dnt.co.jp/>