



商品番号 U01
AKプライマー

1. 系統 エポキシ変性アルキドメラミン樹脂系下塗塗料

2. 特長
- 1) 厚膜仕様が可能(1コート100 μ m塗装可能)
 - 2) 優れた防錆力
 - 3) ウェットオンウェットが可能

3. 塗料性状

項目		内容	
容量・色相		16kg	白、グレー、サビ
密度(比重) (20°C)	塗料	1.30	
	揮発分	0.88	
粘度(25°C ストーマ)		75KU	
加熱残分		60%	
標準焼付条件		130°C × 20分	
標準膜厚		20~25 μ m	
貯蔵期間(20°C)		6ヶ月	

上記 塗料性状、関連法規則の数値は【白】を示すものであり、色により若干の変動があります。

4. 関連法規則

危険物表示	第4類第2石油類
有機溶剤	第2種有機溶剤含有物
有害物表示	SDS参照

5. 焼付許容範囲

200°C																				
190°C																				
180°C																				
170°C																				
160°C																				
150°C																				
140°C																				
130°C																				
120°C																				
110°C																				
100°C																				
温度 時間	(分)	10	20	30	40	50	60													

(使用上のポイント)

- ・ 上記の条件は、被塗物が薄板(0.6~0.8mm)の素材温度キープ時間です。
- ・ 被塗物の熱容量・炉内の風速等により、焼付条件を設定する必要があります。
- ・ デリコンシンナーを使用して下さい。