



商品番号 U04
 デリコンBIG-PS500

1. 系統 高分子特殊変性エポキシ樹脂系下塗塗料

- ## 2. 特長
- 1) 耐食性、作業性に優れた重金属フリープライマー
 - 2) 各種上塗塗料とウェットオンウェットで塗装可能
 - 3) 各種素材に強力な密着力を示す

3. 塗料性状

項 目		内 容
容量・色相	4kg	グレー
	16kg	白、ライトグレー グレー、黒
密度(比重)	塗 料	1. 25
(20℃)	揮発分	0. 88
粘度(20℃ フォードカップ#4)		90秒
加熱残分		47%
標準焼付条件		120℃×20分
標準膜厚		10～15 μm
貯蔵期間(20℃)		6ヶ月

上記 塗料性状、関連法規則の数値は【白】を示すものであり、色により若干の変動があります。

4. 関連法規則

危険物表示	第4類第2石油類
有機溶剤	第2種有機溶剤含有物
有害物表示	SDS参照

5. 焼付許容範囲

200℃												
190℃												
180℃												
170℃												
160℃												
150℃												
140℃												
130℃												
120℃												
110℃												
100℃												
温度 時間		10	20	30	40	50	60					

(使用上のポイント)

- ・ 上記の条件は、被塗物が薄板(0. 6～0. 8mm)の素材温度キープ時間です。
- ・ 被塗物の熱容量・炉内の風速等により、焼付条件を設定する必要があります。
- ・ 一般のメラミンシンナーでは希釈できません。デリコンビッグプラサフ#500シンナーまたはCFプライマーシンナーを使用して下さい。