



商品番号 T17  
NEWアクローゼSW

1. 系統 焼付形アクリル樹脂塗料
2. 特長
- 1) NEWアクローゼシリーズの高耐候(耐チョーキング性)グレード
  - 2) 低温焼付タイプ
  - 3) 環境対応品

### 3. 塗料性状

項目		内容	
容量・色相		4kg	各色
		16kg	各色
光沢		艶有、各艶	
密度(比重) (20°C)	塗料	1.34	
	揮発分	0.84	
粘度(20°C ストーマ)		83KU	
加熱残分		68%	
標準焼付条件		130°C × 20分	
標準膜厚		20~30 μm	
貯蔵期間(20°C)		6ヶ月	

上記 塗料性状、関連法規則の数値は【淡彩色】を示すものであり、色により若干の変動があります。

### 4. 関連法規則

危険物表示	第4類第2石油類
有機溶剤	第2種有機溶剤含有物
有害物表示	SDS参照

### 5. 焼付許容範囲

200°C															
190°C															
180°C															
170°C															
160°C															
150°C															
140°C															
130°C															
120°C															
110°C															
100°C															
温度 時間	(分)	10	20	30	40	50	60								

#### (使用上のポイント)

- ・ 上記の条件は、被塗物が薄板(0.6~0.8mm)の素材温度キープ時間です。
- ・ 被塗物の熱容量・炉内の風速等により、焼付条件を設定する必要があります。