

IG から Re へ進化!

Re

Vフロン#100Hスマイル上塗 Re

Vフロン#100Hスマイル上塗 IG が塗膜性能・作業性はそのままに
乾燥性・低温硬化性を向上させた 『Vフロン#100Hスマイル上塗 Re』に進化しました。

Vフロン#100Hスマイル上塗 Re

塗料性状

項目	内容					
容姿	二液性					
荷姿	16kgセット(主剤:14.4kg、硬化剤:1.6kg) 4kgセット(主剤:3.6kg、硬化剤:0.4kg)					
色相	白、各色					
光沢	つや有り					
密度 (23°C)	塗料	1.10(白)				
	揮発分	0.80				
加熱残分	56%(白)					
乾燥時間	温度	5°C	10°C	20°C	30°C	40°C
	指触	1時間	45分	30分	15分	10分
	半硬化	8時間	6時間	4時間	2時間	1.5時間
標準膜厚	30μm					
引火点	SDS参照					
発火点	SDS参照					
爆発限界(下限~上限)	SDS参照					

注) 上記、塗料性状の数値は標準を示すものであり、若干の変動があります。

関連法規

項目	主剤	硬化剤
危険物表示	第4類第2石油類	第4類第2石油類
有機溶剤区分	第3種有機溶剤含有物	第3種有機溶剤含有物
有害物質表示	SDS参照	SDS参照
劇物表示	—	—

施工上の注意

- 1.被塗面の油・湿気・じんあい・水分・塩分・その他の有害な付着物は完全に除去して下さい。
- 2.使用時には主剤と硬化剤を規定の割合に混合し、十分攪拌して均一な塗料状態にして下さい。混合割合を間違えた場合、塗膜性能の低下や成膜不良を生じます。
- 3.主剤と硬化剤を混合した後は、可使用時間以内に使い切して下さい。
- 4.希釈には必ず塗料用シンナー又は塗料用シンナーAを使用して下さい。
- 5.湿度の影響を受けてつや引けを生ずることがあるため、必ず湿度85%以下で塗装して下さい。
- 6.硬化剤は一度蓋をあけたら必ず使い切して下さい。

使用上の注意

引火性の液体で、危険有害性情報のある物質を含有していますので、取扱いには下記の注意事項を守って下さい。

※詳細な内容が必要な時には、安全データシート(SDS)をご参照下さい。

●取扱い上の注意

- 1.火気のない局所排気装置を設けたところで使用して下さい。
- 2.塗装中、乾燥中は換気をよくし、蒸気を吸込まないようにして下さい。
- 3.取扱い中は、皮ふにふれないようにし、必要に応じて下記の保護具を着用して下さい。有機ガス用防毒マスク又は送気マスク、頭巾、保護めがね、長袖の作業着、えり巻きタオル、保護手袋等。
- 4.取扱い後は、手洗い及びうがいを十分に行なって下さい。
- 5.塗料の付いたウエスや塗料カス、スプレーダストは廃棄するまで水につけておいて下さい。
- 6.よくフタをし、40°C以下の一定の場所に貯蔵して下さい。
- 7.子供の手の届かないところに保管して下さい。
- 8.捨てる時は、産業廃棄物として処分して下さい。
- 9.本来の用途以外に使用しないで下さい。
- 10.容器は垂直に持ち上げて下さい。斜めに持ち上げると取っ手が外れ、落下事故の危険があります。

●緊急時の処置

- 1.火災時には炭酸ガス消火器、泡消火器又は粉末消火器を用いて下さい。
- 2.目に入った時には、多量の水で洗い、できるだけ早く医師の診察を受けて下さい。
- 3.誤って飲み込んだ時には、できるだけ早く医師の診察を受けて下さい。
- 4.皮ふに付着した時には、多量の石けん水で洗い落とし、痛みや皮ふに変化等がある場合には、医師の診察を受けて下さい。
- 5.蒸気、ガス等を吸込んで気分が悪くなった時には、安静にし、医師の診察を受けて下さい。
- 6.容器からこぼれた時には、布で拭きとり、その布を水の入った容器に保管して下さい。

⑥⑦

※本チラシ値は、製品を適正にご使用頂くための代表値を記載したものです。記載条件以外の場合は、事前にお問い合わせ下さい。
※本製品の内容は予告なく変更することがあります。 ※本チラシに記載の内容について、無断転載・複製を禁じます。

塗装基準

項目	内容					
下地処理	—					
調合法	主剤:90部、硬化剤:10部(重量比)					
可使用時間	5°C	10°C	20°C	30°C	40°C	
	6時間	5時間	5時間	3時間	2時間	
使用シンナー	塗料用シンナー又は塗料用シンナーA					
塗装方法	刷毛・ローラー塗装			エアレス塗装		
塗装方法	希釈率	0~10%			0~15%	
	標準使用量	0.12kg/m ²			0.15kg/m ²	
	標準膜厚	30μm				
	ウエット管理膜厚	75μm				
エアレス塗装条件	1次圧0.4~0.5MPa(4~5kg/cm ²) 2次圧11~15MPa(110~150kg/cm ²) チップNo.163-313~515(グラコ)又は相当品					
塗装間隔	温度	5°C	10°C	20°C	30°C	40°C
	最小	24時間	16時間	16時間	12時間	10時間
	最大	7日	7日	7日	5日	5日

注) 標準使用量は被塗物の形状や塗装条件によって異なります。

※本チラシ値は、製品を適正にご使用頂くための条件の代表値を記載したものです。
記載条件以外の場合は、事前にお問い合わせ下さい。

DNT 大日本塗料株式会社

構造物塗料事業部マーケティンググループ 東京 ☎ 03-5710-4502 大阪 ☎ 06-6266-3119

●東日本販売部

東京営業所 ☎03-5710-4501 ☎144-0052 東京都大田区蒲田5-13-23 (TOKYU REIT 蒲田ビル)
札幌営業所 ☎011-822-1661 ☎003-0012 札幌市白石区中央二条1-5-1
仙台営業所 ☎022-288-8866 ☎984-0011 仙台市若林区六丁の目西町8-1 (廣喜センタービル)
北関東営業所 ☎0480-26-5111 ☎346-0003 埼玉県久喜市久喜中央1-5-18 (辻屋ビル)
新潟営業所 ☎025-244-7890 ☎950-0912 新潟市中央区南笹口1-1-54 (日生南笹口ビル)
千葉営業所 ☎043-225-1721 ☎260-0015 千葉市中央区富士見2-7-5 (富士見ハイネスビル)
神奈川営業所 ☎042-786-1831 ☎252-0233 相模原市中央区鹿沼台1-7-7 (トラステック相模原ビル)
静岡営業所 ☎054-254-5341 ☎420-0857 静岡市葵区御幸町8 (静岡三菱ビル)

●西日本販売部

大阪営業所 ☎06-6266-3116 ☎542-0081 大阪市中央区南船場1-18-11 (SRビル長堀)
名古屋営業所 ☎052-332-1701 ☎460-0022 名古屋市中区金山1-12-14 (金山総合ビル)
富山営業所 ☎076-444-5260 ☎930-0005 富山市新桜町6-15 (Toyama Sakuraビル)
京滋営業所 ☎075-595-7761 ☎607-8085 京都市山科区竹鼻堂ノ前町46-1 (京都山科ビル)
姫路出張所 ☎079-226-5727 ☎670-0965 姫路市東延未1-1 (姫路NKビル)
岡山営業所 ☎086-214-1852 ☎700-0034 岡山市北区高柳東町10-30
広島営業所 ☎082-286-2811 ☎732-0802 広島市南区大州3-4-1
高松営業所 ☎087-869-2585 ☎761-8075 高松市多肥下町1511-1 (サンフラワー通り東ビル1)
福岡営業所 ☎092-938-8222 ☎811-2317 福岡県糟屋郡粕屋町長者原東3-10-5