



一般社団法人
全国鐵構工業協会 ご指定品

特化則
対応

JIS K 5674 1種 鉛・クロムフリーさび止めペイント F☆☆☆☆

グリーンボーセイ超速乾

エアレス・刷毛・ローラー塗装にて
1回塗りで70 μ mの膜厚を確保！



良好な乾燥性と
高い防食性



あらゆる形鋼に
適応可能

厚膜塗装が可能

塗装方法を問わず1回塗りで70 μ mの膜厚が得られます。

優れた防錆力

無公害防錆顔料の働きにより、優れた防錆効果を発揮します。

色相のラインナップが豊富

標準色が豊富で、淡彩調色も可能であり、幅広い色相に対応します。

大日本塗料株式会社

塗料性状

項目	内容					
容姿	1液性					
荷姿	20kg					
色相	白、赤さび色、グレー、ダークグレー、MKダークグレーII、淡彩色					
光沢	つや消し					
密度 (23°C)	塗料	1.50				
	揮発分	0.81				
加熱残分	77%					
乾燥時間 ()内は 膜厚70μm)	温度	5°C	10°C	20°C	30°C	40°C
	指触	45(90)分	30(60)分	15(30)分	10(20)分	7(15)分
標準膜厚	半硬化	60(120)分	45(90)分	30(45)分	20(30)分	15(20)分
	標準膜厚	35μm、70μm				
引火点	SDS参照					
発火点	SDS参照					
爆発限界(上限~下限)	SDS参照					

上記塗料性状の数値は標準色を示すものであり、若干の変動があります。

塗装基準

項目	内容					
素地調整	ISO-St3(SSPC-SP3)					
調合法	—					
可使用時間	—					
使用シンナー	塗料用シンナー					
塗装法	塗装方法	刷毛塗り		エアレス塗装		
	希釈率	0~10%		0~15%		
	標準使用量	0.14kg/m ²	0.28kg/m ²	0.16kg/m ² 0.31kg/m ²		
	標準膜厚	35μm	70μm	35μm 70μm		
	ウエット管理膜厚	75μm	150μm	75μm 150μm		
エアレス塗装条件	1次圧0.4~0.5MPa(4~5kg/cm ²) 2次圧12~15MPa(120~150kg/cm ²)					
	チップNo.163-515~519(グラコ) 又は相当品					
塗装間隔 ()内は 膜厚70μm)	温度	5°C	10°C	20°C	30°C	40°C
	最小	12(24)時間	10(16)時間	4(8)時間	4(8)時間	4(8)時間
	最大	6ヶ月	6ヶ月	6ヶ月	6ヶ月	6ヶ月

※本チラシ値は、製品を適正にご使用頂くための条件の代表値を記載したものです。記載条件以外の場合は、事前にお問い合わせ下さい。

施工上の注意

- 使用時にはよく混合攪拌し、均一な塗料状態にして下さい。
- 塗装中、乾燥中は換気をよくし、蒸気を吸込まないようにして下さい。
- 塗料用シンナー以外のシンナーは使用しないで下さい。
- エアレス塗装の場合は塗料を80メッシュの金網で濾過して下さい。

使用上の注意

引火性の液体で、危険有害性情報がある物質を含有していますので、取り扱いには下記の注意事項を守って下さい。
※詳細な内容は、安全データシート(SDS)をご参照下さい。

●取扱い上の注意






- 火気のない局所排気装置を設けたところで使用して下さい。
- 塗装中、乾燥中は換気をよくし、蒸気を吸込まないようにして下さい。
- 取扱い中は、皮ふにふれないようにし、必要に応じて下記の保護具を着用して下さい。
有機ガス用防毒マスク又は送気マスク、頭巾、保護メガネ、長袖の作業衣、えり巻きタオル、保護手袋等。
- 取扱い後は、手洗い及びうがいを十分に行なって下さい。
- 塗料の付いたウエスや塗料カス、スプレーダストは廃棄するまで水につけておいて下さい。
- よくフタをし、40°C以下の一定の場所に貯蔵して下さい。
- 子供の手の届かないところに保管して下さい。
- 捨てる時は、産業廃棄物として処分して下さい。
- 本来の用途以外に使用しないで下さい。
- 容器は垂直に持ち上げて下さい、斜めに持ち上げると取っ手が外れ、落下事故の危険があります。

●緊急時の処置

- 火気のない局所排気装置を設けたところで使用して下さい。
- 火災時には炭酸ガス消火器、泡消火器又は粉末消火器を用いて下さい。
- 目に入った時には、多量の水で洗い、できるだけ早く医師の診察を受けて下さい。
- 誤って飲み込んだ時には、できるだけ早く医師の診察を受けて下さい。
- 皮ふに付着した時には、多量の石けん水で洗い落とし、痛みや皮ふに変化等がある場合には、医師の診察を受けて下さい。
- 蒸気、ガス等を吸込んで気分が悪くなった時には、安静にし、医師の診察を受けて下さい。
- 容器からこぼれた時には、布で拭きとり、その布を水の入った容器に保管して下さい。

※本チラシ値は、製品を適正にご使用頂くための代表値を記載したものです。記載条件以外の場合は、事前にお問い合わせ下さい。
※本製品の内容は予告なく変更することがあります。
※本チラシに記載の内容について、無断転載・複製を禁じます。

標準色^{※1}

白  (N-93 近似)	赤さび色  (09-30L 近似)	グレー  (N-70 近似)	ダークグレー  (N-55 近似)	MKダークグレーII ^{※2}  (N-45~50近似)
---	--	---	---	--

※1各色の色はイメージです。実際の塗装色は色見本帳(DNTのさび止めペイントシリーズ)又は塗り板にてご確認ください。

※2 MKダークグレーIIは(株)中山製鋼所 軽量形鋼のダークグレー色と同色です。鉄骨本体の色相を(株)中山製鋼所 軽量形鋼を用いた胴縁と同色とする場合はMKダークグレーIIをご使用下さい。

DNT 大日本塗料株式会社

●東日本販売部

- | | | |
|----------------------|-----------|-----------------------------------|
| 東京営業所 ☎03-5710-4501 | ☎144-0052 | 東京都大田区蒲田5-13-23 (TOKYU REIT 蒲田ビル) |
| 札幌営業所 ☎011-822-1661 | ☎003-0012 | 札幌市白石区中央二条1-5-1 |
| 仙台営業所 ☎022-288-8866 | ☎984-0011 | 仙台市若林区六丁の目西町8-1 (富喜センタービル) |
| 新潟営業所 ☎025-244-7890 | ☎950-0912 | 新潟市中央区南世口1-1-54 (日生南世口ビル) |
| 北関東営業所 ☎0480-26-5111 | ☎346-0003 | 埼玉県久喜市久喜中央1-5-18 (辻屋ビル) |
| 千葉営業所 ☎043-225-1721 | ☎260-0015 | 千葉市中央区富士見2-7-5 (富士見ハイネスビル) |
| 神奈川営業所 ☎042-786-1831 | ☎252-0233 | 相模原市中央区鹿沼台1-7-7 (トラス・テック相模原ビル) |
| 静岡営業所 ☎054-254-5341 | ☎420-0857 | 静岡市葵区御幸町8 (静岡三菱ビル) |

●西日本販売部

- | | | |
|----------------------|-----------|------------------------------|
| 大阪営業所 ☎06-6266-3116 | ☎542-0081 | 大阪市中央区南船場1-18-11 (SRビル長堀) |
| 名古屋営業所 ☎052-332-1701 | ☎460-0022 | 名古屋市中区金山1-12-14 (金山総合ビル) |
| 富山営業所 ☎076-444-5260 | ☎930-0005 | 富山市新桜町6-15 (Toyama Sakuraビル) |
| 京滋営業所 ☎075-595-7761 | ☎607-8085 | 京都市山科区竹鼻堂ノ前町46-1 (京都山科ビル) |
| 姫路出張所 ☎079-226-5727 | ☎670-0965 | 姫路市東延未1-1 (姫路NKビル) |
| 岡山営業所 ☎086-214-1852 | ☎700-0034 | 岡山市北区高柳東町10-30 |
| 広島営業所 ☎082-286-2811 | ☎732-0802 | 広島市南区大州3-4-1 |
| 高松営業所 ☎087-869-2585 | ☎761-8075 | 高松市多肥下町1511-1 (サンフラワー通り東ビル1) |
| 福岡営業所 ☎092-938-8222 | ☎811-2317 | 福岡県糟屋郡粕屋町長者原東3-10-5 |

塗料相談室 フリーコール 0120-98-1716 <https://www.dnt.co.jp/>