



一般社団法人  
全国鐵構工業協会 ご指定品



JIS K 5674 1種 鉛・クロムフリーさび止めペイント F☆☆☆☆

# グリーンボーセイ速乾

エアレス・刷毛・ローラー塗装にて  
1回塗りで70 $\mu$ mの膜厚を確保!

あらゆる形鋼に適応可能



良好な仕上がりと高い防食性



## 厚膜塗装が可能

塗装方法を問わず1回塗りで70 $\mu$ mの膜厚が得られます。

## 優れた防錆力

無公害防錆顔料の働きにより、優れた防錆効果を発揮します。

## 色相のラインナップが豊富

標準色が豊富で、淡彩調色も可能であり、幅広い色相に対応します。

大日本塗料株式会社

## 塗料性状

項目		内容			
容姿		1液性			
荷姿		20kg			
色相		白、赤さび色、グレー、ダークグレー、HKグレー、N4グレー、MKダークグレーII、黒、淡彩色			
光沢		つや消し			
密度 (23°C)	塗料	1.50			
	揮発分	0.80			
加熱残分		77%			
乾燥時間 ( )内は 膜厚70μm	温度	5°C	10°C	20°C	30°C
	指触	60(90)分	45(75)分	30(60)分	20(40)分
	半硬化	4(6)時間	3(5)時間	2(4)時間	1(2)時間
標準膜厚		35μm、70μm			
引火点		SDS参照			
発火点		SDS参照			
爆発限界(上限~下限)		SDS参照			

上記塗料性状の数値は白色を示すものであり、若干の変動があります。

## 塗装基準

項目		内容			
下地処理		ISO-St3(SSPC-SP3)			
調合法		—			
可使用時間		—			
使用シンナー		塗料用シンナー			
塗装法	塗装方法	刷毛塗り		エアレス塗装	
	希釈率	0~5%		0~5%	
	標準使用量	0.14kg/m <sup>2</sup>	0.28kg/m <sup>2</sup>	0.17kg/m <sup>2</sup>	0.34kg/m <sup>2</sup>
	標準膜厚	35μm	70μm	35μm	70μm
	ウエット管理膜厚	75μm	150μm	75μm	150μm
エアレス塗装条件		1次圧0.4~0.5MPa(4~5kg/cm <sup>2</sup> ) 2次圧12~15MPa(120~150kg/cm <sup>2</sup> )			
		チップNo.163-515~519(グラコ) 又は相当品			
塗装間隔 ( )内は 膜厚70μm	温度	5°C	10°C	20°C	30°C
	最小	16(24)時間	12(20)時間	8(16)時間	6(8)時間
	最大	6ヶ月	6ヶ月	6ヶ月	6ヶ月

\* 本チラシ値は、製品を適正にご使用頂くための条件の代表値を記載したものです。記載条件以外の場合は、事前にお問い合わせ下さい。

## 施工上の注意

- (1) 使用時にはよく混合攪拌し、均一な塗料状態にして下さい。
- (2) 被塗面の油・湿気・粉塵などの有害な付着物は完全に除去して下さい。
- (3) 塗料用シンナー以外のシンナーは使用しないで下さい。
- (4) エアレス塗装の場合は塗料を80メッシュの金網で濾過して下さい。

## 使用上の注意

引火性の液体で、危険有害性情報がある物質を含有していますので、取り扱いには下記の注意事項を守って下さい。  
※詳細な内容は、安全データシート(SDS)をご参照下さい。

### ●取扱い上の注意

1. 火気のない局所排気装置を設けたところで使用して下さい。
2. 塗装中、乾燥中は換気をよくし、蒸気を吸込まないようにして下さい。
3. 取扱いは、皮ふにふれないようにし、必要に応じて下記の保護具を着用して下さい。  
有機ガス用防毒マスク又は送気マスク、頭巾、保護めがね、長袖の作業衣、えり巻きタオル、保護手袋等。
4. 取扱い後は、手洗い及びうがいを十分に行なって下さい。
5. 塗料の付いたウエスや塗料カス、スプレーダストは廃棄するまで水につけておいて下さい。
6. よくフタをし、40°C以下の一定の場所に貯蔵して下さい。
7. 子供の手の届かないところに保管して下さい。
8. 捨てる時は、産業廃棄物として処分して下さい。
9. 本来の用途以外に使用しないで下さい。
10. 容器は垂直に持ち上げて下さい。斜めに持ち上げると取っ手が外れ、落下事故の危険があります。

## 関連法規

危険物表示	指定可燃物
有機溶剤区分	第3種有機溶剤含有
有害物表示	SDS参照
毒劇物表示	—

### ●緊急時の処置

1. 火気のない局所排気装置を設けたところで使用して下さい。
2. 火災時には炭酸ガス消火器、泡消火器又は粉末消火器を用いて下さい。
3. 目に入った時には、多量の水で洗い、できるだけ早く医師の診察を受けて下さい。
4. 誤って飲み込んだ時には、できるだけ早く医師の診察を受けて下さい。
5. 皮ふに付着した時には、多量の水で洗い落とし、痛みや皮ふに変化等がある場合には、医師の診察を受けて下さい。
6. 蒸気、ガス等を吸込んで気分が悪くなった時には、安静にし、医師の診察を受けて下さい。
7. 容器からこぼれた時には、布で拭きとり、その布を水の入った容器に保管して下さい。

⑥⑦

\* 本チラシ値は、製品を適正にご使用頂くための代表値を記載したものです。記載条件以外の場合は、事前にお問い合わせ下さい。  
\* 本製品の内容は予告なく変更することがあります。  
\* 本チラシに記載の内容について、無断転載・複製を禁じます。

## 標準色<sup>※1</sup>

赤さび色  (09-30L 近似)	グレー  (N-70 近似)	ダークグレー  (N-55 近似)	MKダークグレーII <sup>※2</sup>  (N-45~50 近似)
HKグレー  (N-50 近似)	N4グレー  (N-40 近似)	黒  (N-25 近似)	白  (N-93 近似)

※1 各色の色はイメージです。実際の塗装色は色見本帳(DNTのさび止めペイントシリーズ)又は塗り板にてご確認ください。

※2 MKダークグレーIIは(株)中山製鋼所 軽量形鋼のダークグレー色と同色です。鉄骨本体の色相を(株)中山製鋼所 軽量形鋼を用いた胴縁と同色とする場合はMKダークグレーIIをご使用下さい。

## タッチアップなど少量使用時におすすめ!!

グリーンボーセイ速乾を充填したスプレーです

**F☆☆☆☆ S05061**

さび止め  
スプレー  
**74**



▶ 300mlはグリーンボーセイ速乾標準色と同じカラー。※N4グレー除く

▶ 420ml サイズもございます。  
※赤さび(赤さび色)、グレー、ダークグレーの3色のみ

▶ 充填証明書を発行可能。

《商品に関するお問い合わせ》

サンデーペイント株式会社

フリーコール 0120-951-603

<https://www.sundaypaint.co.jp/>

安全性の高い環境配慮型さび止め塗料  
鉛・クロムフリー ノンフロン

## DNT 大日本塗料株式会社 <https://www.dnt.co.jp/>

- 大阪営業所 ☎06-6266-3116 ☎542-0081 大阪市中央区南船場1-18-11(SRビル長堀)
- 東京営業所 ☎03-5710-4501 ☎144-0052 東京都大田区蒲田5-13-23(TOKYU REIT 蒲田ビル)
- 札幌営業所 ☎011-822-1661 ☎003-0012 札幌市白石区中央二条1-5-1
- 仙台営業所 ☎022-288-8866 ☎984-0011 仙台市若林区大丁の目西町8-1(喜喜センタービル)
- 神奈川営業所 ☎042-786-1831 ☎252-0233 相模原市中央区鹿沼台1-7-7(トラス・テック相模原ビル)
- 名古屋営業所 ☎052-332-1701 ☎460-0022 名古屋市中区金山1-12-14(金山総合ビル)
- 富山営業所 ☎076-444-5260 ☎930-0005 富山県富山市新桜町6-15(Toyama Sakuraビル)
- 広島営業所 ☎082-286-2811 ☎732-0802 広島市南区大州3-4-1
- 高松営業所 ☎087-869-2585 ☎761-8075 高松市多肥下町1511-1(サンフラワー通り東ビル)
- 福岡営業所 ☎092-938-8222 ☎811-2317 福岡県糟屋郡粕屋町長者原東3-10-5

塗料相談室 フリーコール 0120-98-1716