重防食塗料

積算価格表

2024年11月

大日本塗料株式会社

重防食塗料積算価格表について

1. この価格表は2024年11月現在で積算したものです。
2. 中塗、上塗塗料は、鉛・クロムを含まない調色顔料を使用した場合の塗料単価を記入しております。
3. 標準膜厚と標準使用量は、弊社の従来の経験に基づく実績数値です。従って素地の形状や状態
   各公団・公社規格及びロス率の計算方法により若干相違することがあります。
4. ㎡当り塗料単価は、塗料代のみで、シンナー代は含まれておりません。
5. kg当り㎡当り塗料単価は円未満は四捨五入しております。
6. 缶単価の１の位は四捨五入しております。
7. シンナーの希釈率は最大値を記入しております。
8. 比重のうち、特に中塗や上塗については代表値を記入しております。従って色相により若干異なります。
9. 一般名及び規格欄に記載している規格は、その商品と関係のある代表的な規格となります。
10. 塗料単価（石油缶当り、kg当り、㎡／回当り）については、消費税は含まれておりません。
11. 安全に関する詳細データーが必要なときには、安全データシート（SDS）を参照して下さい。
12. 小缶(下塗、中塗、上塗の4kgｾｯﾄなど)のkg単価は石油缶(ｾｯﾄ品含む)の40%ｱｯﾌﾟとなります。
13. 本積算価格表の内容は予告なしに変更する場合がございます。

目次

項目		商品名	ページ
1	エッチングプライマー	プリマイトCF－100	4
2	ジンクリッチプライマー	ゼッタール	
3	鉛・クロムフリーさび止め塗料	グリーンボーセイ、グリーンズボイド下塗、ZPプライマー	
4	フェノール樹脂系塗料	フェノン	
5	アルキド樹脂系塗料	タイコーマリン中・上塗、グリーンズボイド中・上塗 鉄骨ビューティー	5
6	ズボイド耐酸システム	グリーンズボイド耐酸上塗	6
7	塩化ゴム系塗料（四塩化炭素フリー）	ラバータイト中・上塗	
8	エポキシ樹脂系塗料①	エポニックス	7
9	エポキシ樹脂系塗料②	HERCON、エポニックスWP－ST、NS	8
10	エポキシ樹脂系塗料　超厚膜形	エポニックスH-R、H-Rスマイル、SHB、ZP	
11	変性エポキシ樹脂塗料	エポティ、エポオール	
12	変性エポキシ樹脂塗料ー液・省工程さび止め塗料	エポオールUNI	9
13	環境対応型タールエポキシ樹脂塗料	SDCコート	
14	亜鉛めっき用特殊エポキシシリコンプライマー	Vシリコンエース	
15	ウレタンエラストマー被覆材	カイザー	
16	ー液シリコン変性アクリル樹脂塗料	VシリコンUNI	
17	MCU樹脂塗料（ー液湿気硬化形ポリウレタン樹脂系さび　止め塗料）	Vグラン	
18	ポリウレタン樹脂系塗料	VトップH中・上塗、VトップHB、VトップH-WG上塗	10、11
19	ポリウレタン樹脂系塗料　弱溶剤形	VトップHスマイル中・上塗、VトップHBスマイル	11
20	ポリウレタン樹脂系塗料　汚れ防止形塗料	VトップHクリーン上塗	12
21	シリコン変性エポキシ樹脂塗料	Vシリコンスーパー	12
22	ふっ素樹脂系塗料	Vフロン＃100H中塗、上塗IG、滑雪用、VフロンHB	13
23	ふっ素樹脂系塗料　弱溶剤形	Vフロン＃100Hスマイル中・上塗IG・上塗Re VフロンHBスマイル	14
24	ガラスフレーク塗料	レジライニング、ML－3000	15
25	水中防食用塗材	ガードシール	
26	送電鉄塔用塗料（飛散防止形塗料）	ビニローゼタワー、ソーデントップ	16
27	原子力施設用塗料	ゼッタールOL-T、エポニックス＃310AP、＃3100AP ＃3100GH、＃6000パテ、エポニックスNC ビニローゼAP、タイコーマリン中・上塗GH ラディスト＃100WBプライマー・上塗	17
28	コンクリート防食用塗材－土木補修材	レジガード、レジソークType1	18
29	コンクリート防食用塗材－耐震補強材	レジガード、KSMシート、ビニロンメッシュ	19
30	コンクリート防食用塗材－下水道塗装材	レジガードE－SP、レジライニングMH	
31	コンクリート防食用塗材－上水道塗装材	レジガードWP-NSパテ、レジガードWP-NS	
32	貼紙防止塗装システム	ビラレス、マジックアート、ストリップコート	20
33	塗布型素地調整剤	サビシャット、サビシャットスプレー	
34	保温材下腐食抑制塗料	CUIシャット	
35	貼る重防食シート	メタモルシート#1	
36	コンクリート接触面表面調整剤	CSサンド	
37	塩害環境向け高遮断塗装システム	タイエンダー下塗、上塗U、上塗F、ストロング、 ストロングH-R	20,21
38	鋼コンクリート複合構造基部防食工法	ダンシングパテ、ポールダンサー、トップダンサー	22
39	付着塩分抑制塗料	ソルトレスクリヤー	
40	剥離抑制型弱溶剤変性エポキシ樹脂塗料	ケルビンα2．5	
41	ステンレス応力腐食割れ対策用塗布剤	SCCシャット	
42	耐候性鋼保護製さび形成促進剤	イーラス下・上塗	
43	耐熱塗料	パイロジン	23
44	耐火塗料	ベースコートSC902、バリヤシャット	
45	橋梁用塗料①	各種規格品	24
46	橋梁用塗料②	各種規格品	25
47	水性防食・重防食塗料	各種水性塗料	26
48	各種シンナー類①	各種シンナー	27
49	各種シンナー類②	各種シンナー	28

1. エッチングプライマー

商品名	一般名及び関連規格	色	比重	標準膜厚（μm）	標準使用量（kg/㎡/回） エアレス	刷毛	希釈溶剤名	希釈率（重量%） エアレス	刷毛	容量	塗料単価（円） 石油缶当り	Kg当り	㎡/回当り
プリマイトCF-100	エッチングプライマー2種（クロムフリー長ばく形） JIS K 5633 2種	（暗緑色）	0.95	15	0.12	–	プリマイトシンナーS	40	–	16Kgセット	33,500	2,094	251 / –

2. ジンクリッチプライマー

商品名	一般名及び関連規格	色	比重	標準膜厚（μm）	標準使用量（kg/㎡/回） エアレス	刷毛	希釈溶剤名	希釈率（重量%） エアレス	刷毛	容量	塗料単価（円） 石油缶当り	Kg当り	㎡/回当り
ゼッタールEP-2	有機ジンクリッチプライマー JIS K 5552 2種	（グレー）	2.60	15	0.20	–	ゼッタールEP－2シンナー	15	–	20kgセット	89,960	4,498	900 / –
ゼッタールEP-2HB	厚膜形有機ジンクリッチペイント JIS K 5553 2種	（グレー）	2.70	75	0.75	–	ゼッタールEP－2シンナー	10	–	25kgセット	120,530	4,821	3,616 / –
ゼッタールEP-2HBｽﾏｲﾙ	厚膜形有機ジンクリッチペイント 弱溶剤形	（グレー）	2.29	75	0.75	–	塗料用シンナーA	5	–	25kgセット	133,930	5,357	4,018 / –
ゼッタールOL	無機ジンクリッチプライマー JIS K 5552 1種	（グレー）	2.30	15	0.20	–	ゼッタールOLシンナー 夏型又は冬型	15	–	25kgセット	120,950	4,838	968 / –
ゼッタールOL-HB	厚膜形無機ジンクリッチペイント JIS K 5553 1種	（グレー）	2.60	75	0.75	–	ゼッタールOL橋梁用 シンナー	3	–	25kgセット	129,050	5,162	3,872 / –
ゼッタールスーパー	エポキシエステル樹脂ジンクリッチ プライマー	（グレー）	2.30	25	0.30	0.25	ゼッタールスーパー シンナー	10	5	15kg	67,200	4,480	1,344 / –

3. 鉛・クロムフリーさび止め塗料

商品名	一般名及び関連規格	色	比重	標準膜厚（μm）	標準使用量（kg/㎡/回） エアレス	刷毛	希釈溶剤名	希釈率（重量%） エアレス	刷毛	容量	塗料単価（円） 石油缶当り	Kg当り	㎡/回当り
グリーンボーセイ速乾	鉛・クロムフリーさび止めペイント JIS K 5674 1種	赤さび色,白, ｸﾞﾚｰ,HKｸﾞﾚｰ, N4ｸﾞﾚｰﾀﾞｰｸｸﾞﾚｰ, MKﾀﾞｰｸｸﾞﾚｰ	1.50	70	0.34	0.28	塗料用シンナー	5	5	20kg	24,660	1,233	419 / 345
〃	〃	淡彩系 黒	1.50	70	0.34	0.28	〃	10	5	〃	28,560	1,428	486 / 400
グリーンボーセイ超速乾	鉛・クロムフリーさび止めペイント JIS K 5674 1種	赤さび色、ｸﾞﾚｰ, ﾀﾞｰｸｸﾞﾚｰ MKﾀﾞｰｸｸﾞﾚｰ	1.50	70	0.31	0.28	塗料用シンナー	15	10	20kg	24,660	1,233	382 / 345
〃	〃	淡彩系	1.50	70	0.31	0.28	〃	15	10	〃	28,560	1,428	443 / 400
グリーンズボイド速乾下塗	鉛・クロムフリーさび止めペイント JIS K 5674 1種	赤さび色 グレー	1.50	35	0.17	0.14	塗料用シンナー	10	5	20kg	25,200	1,260	214 / 176
〃	〃	淡彩系	1.50	35	0.17	0.14	〃	10	5	〃	29,120	1,456	248 / 204
ZPプライマー無鉛	アルキド樹脂系 りん酸亜鉛さび止めペイント	赤さび色	1.30	75	0.14	0.12	塗料用シンナー	15	10	20kg	25,200	1,260	176 / 151

4. フェノール樹脂系塗料

商品名	一般名及び関連規格	色	比重	標準膜厚（μm）	標準使用量（kg/㎡/回） エアレス	刷毛	希釈溶剤名	希釈率（重量%） エアレス	刷毛	容量	塗料単価（円） 石油缶当り	Kg当り	㎡/回当り
フェノン中塗	フェノール樹脂系中塗塗料	淡彩系	1.45	35	0.18	0.15	塗料用シンナー	10	10	16kg	23,740	1,484	267 / 223
フェノン	フェノール樹脂系上塗塗料	〃	1.30	25	0.14	0.12	〃	7	7	16kg	28,000	1,750	245 / 210

5. アルキド樹脂系塗料

商品名	一般名及び関連規格	色	比重	標準膜厚（μm）	標準使用量（kg/㎡/回）	希釈溶剤名	希釈率（重量%）	容量	塗料単価（円）		
					エアレス 刷毛		エアレス 刷毛		石油缶当り	Kg当り	㎡/回当り
タイコーマリン中塗 JIS 2種	合成樹脂調合ペイント JIS K 5516 2種 中塗り用	淡彩系	1.50	30	0.15	塗料用シンナー	10	20kg	29,960	1,498	225
					0.12		10				180
〃	〃	中彩A	1.50	30	0.15	〃	10	〃	36,120	1,806	271
					0.12		10				217
〃	〃	中彩B	1.50	30	0.15	〃	10	〃	34,720	1,736	260
					0.12		10				208
〃	〃	青・緑系濃彩	1.50	30	0.15	〃	10	〃	39,200	1,960	294
					0.12		10				235
〃	〃	黄・オレンジ系濃彩	1.50	30	0.15	〃	10	〃	45,080	2,254	338
					0.12		10				270
〃	〃	特殊黄・オレンジ系濃彩	1.50	30	0.15	〃	10	〃	51,260	2,563	384
					0.12		10				308
〃	〃	赤系濃彩	1.50	30	0.15	〃	10	〃	45,080	2,254	338
					0.12		10				270
〃	〃	特殊赤系濃彩	1.50	30	0.15	〃	10	〃	51,260	2,563	384
					0.12		10				308
タイコーマリン上塗 JIS 2種	合成樹脂調合ペイント JIS K 5516 2種 上塗り用	淡彩系	1.30	25	0.13	塗料用シンナー	15	20kg	33,320	1,666	217
					0.11		15				183
〃	〃	中彩A	1.30	25	0.13	〃	15	〃	40,060	2,003	260
					0.11		15				220
〃	〃	中彩B	1.30	25	0.13	〃	15	〃	38,360	1,918	249
					0.11		15				211
〃	〃	青・緑系濃彩	1.30	25	0.13	〃	15	〃	43,400	2,170	282
					0.11		15				239
〃	〃	黄・オレンジ系濃彩	1.30	25	0.13	〃	15	〃	53,320	2,666	347
					0.11		15				293
〃	〃	特殊黄・オレンジ系濃彩	1.30	25	0.13	〃	15	〃	74,760	3,738	486
					0.11		15				411
〃	〃	赤系濃彩	1.30	25	0.13	〃	15	〃	53,480	2,674	348
					0.11		15				294
〃	〃	特殊赤系濃彩	1.30	25	0.13	〃	15	〃	74,760	3,738	486
					0.11		15				411
グリーンズボイド中塗	合成樹脂調合ペイント 2種中塗用 （長油性フタル酸樹脂塗料） JIS K 5516 2種中塗り用	淡彩系	1.50	30	0.15	塗料用シンナー	10	20kg	33,320	1,666	250
					0.12		10				200
〃	〃	中彩A	1.50	30	0.15	〃	10	〃	40,060	2,003	300
					0.12		10				240
〃	〃	中彩B	1.50	30	0.15	〃	10	〃	38,360	1,918	288
					0.12		10				230
〃	〃	青・緑系濃彩	1.50	30	0.15	〃	10	〃	43,400	2,170	326
					0.12		10				260
〃	〃	黄・オレンジ系濃彩	1.50	30	0.15	〃	10	〃	54,060	2,703	405
					0.12		10				324
〃	〃	赤系濃彩	1.50	30	0.15	〃	10	〃	54,060	2,703	405
					0.12		10				324
グリーンズボイド上塗	合成樹脂調合ペイント 2種上塗用 （長油性フタル酸樹脂塗料） JIS K 5516 2種上塗り用	淡彩系	1.30	25	0.13	塗料用シンナー	15	20kg	36,960	1,848	240
					0.11		15				203
〃	〃	中彩A	1.30	25	0.13	〃	15	〃	44,260	2,213	288
					0.11		15				243
〃	〃	中彩B	1.30	25	0.13	〃	15	〃	42,560	2,128	277
					0.11		15				234
〃	〃	青・緑系濃彩	1.30	25	0.13	〃	15	〃	48,160	2,408	313
					0.11		15				265
〃	〃	黄・オレンジ系濃彩	1.30	25	0.13	〃	15	〃	78,680	3,934	511
					0.11		15				433
〃	〃	赤系濃彩	1.30	25	0.13	〃	15	〃	78,680	3,934	511
					0.11		15				433
鉄骨ビューティー	下・上塗兼用合成樹脂調合ペイント JIS K 5516 1種	淡彩	1.33	35	0.20	塗料用シンナー	15	15kg	24,570	1,638	328
					0.14		10				229
〃	〃	一般濃彩	1.33	35	0.20	〃	15	〃	25,200	1,680	336
					0.14		10				235
〃	〃	青・緑系濃彩	1.33	35	0.20	〃	15	〃	29,000	1,933	387
					0.14		10				271
〃	〃	黄・オレンジ系濃彩	1.33	35	0.20	〃	15	〃	40,110	2,674	535
					0.14		10				374
〃	〃	赤系濃彩	1.33	35	0.20	〃	15	〃	40,110	2,674	535
					0.14		10				374
鉄骨ビューティー 各艶	下・上塗兼用合成樹脂調合ペイント	淡彩	1.20	35	0.20	〃	15	〃	25,850	1,723	345
					0.14		10				241
〃	〃	一般濃彩	1.20	35	0.20	〃	15	〃	26,460	1,764	353
					0.14		10				247
〃	〃	青・緑系濃彩	1.20	35	0.20	〃	15	〃	30,450	2,030	406
					0.14		10				284
〃	〃	黄・オレンジ系濃彩	1.20	35	0.20	〃	15	〃	42,000	2,800	560
					0.14		10				392
〃	〃	赤系濃彩	1.20	35	0.20	〃	15	〃	42,000	2,800	560
					0.14		10				392

6. ズボイド耐酸システム

商品名	一般名及び関連規格	色	比重	標準膜厚（μm）	標準使用量（kg/㎡/回） エアレス	刷毛	希釈溶剤名	希釈率（重量%） エアレス	刷毛	容量	塗料単価（円） 石油缶当り	Kg当り	㎡/回当り
グリーンズボイド　耐酸上塗	合成樹脂系上塗塗料	淡彩系	1.34	30	0.15	0.12	塗料用シンナー	10	3	16kg	30,930	1,933	290 / 232
〃	〃	中彩A	1.34	30	0.15	0.12	〃	10	3	〃	37,180	2,324	349 / 279
〃	〃	中彩B	1.34	30	0.15	0.12	〃	10	3	〃	35,620	2,226	334 / 267
〃	〃	青･緑系濃彩	1.34	30	0.15	0.12	〃	10	3	〃	40,320	2,520	378 / 302
〃	〃	黄･オレンジ系濃彩	1.34	30	0.15	0.12	〃	10	3	〃	68,320	4,270	641 / 512
〃	〃	赤系濃彩	1.34	30	0.15	0.12	〃	10	3	〃	68,320	4,270	641 / 512
グリーンズボイド 耐酸上塗シルバー	アルミニウムペイント	シルバー	0.98	15	0.11	0.09	塗料用シンナー	3	3	16kg	35,620	2,226	245 / 200

7. 塩化ゴム系塗料（四塩化炭素フリー）

商品名	一般名及び関連規格	色	比重	標準膜厚（μm）	標準使用量（kg/㎡/回） エアレス	刷毛	希釈溶剤名	希釈率（重量%） エアレス	刷毛	容量	塗料単価（円） 石油缶当り	Kg当り	㎡/回当り
ラバータイト＃100中塗	四塩化炭素フリー 塩化ゴム系中塗塗料	淡彩系	1.25	35	0.21	0.16	ラバータイトシンナーG 又は同冬型	20	20	16Kg	32,930	2,058	432 / 329
〃	〃	中彩A	1.25	35	0.21	0.16	〃	20	20	〃	39,420	2,464	517 / 394
〃	〃	中彩B	1.25	35	0.21	0.16	〃	20	20	〃	38,080	2,380	500 / 381
〃	〃	青･緑系濃彩	1.25	35	0.21	0.16	〃	20	20	〃	42,780	2,674	562 / 428
〃	〃	黄･オレンジ系濃彩	1.25	35	0.21	0.16	〃	20	20	〃	49,500	3,094	650 / 495
〃	〃	特殊黄･オレンジ系濃彩	1.25	35	0.21	0.16	〃	20	20	〃	55,780	3,486	732 / 558
〃	〃	赤系濃彩	1.25	35	0.21	0.16	〃	20	20	〃	49,500	3,094	650 / 495
〃	〃	特殊赤系濃彩	1.25	35	0.21	0.16	〃	20	20	〃	55,780	3,486	732 / 558
ラバータイト＃100上塗	四塩化炭素フリー 塩化ゴム系上塗塗料	淡彩系	1.25	30	0.18	0.14	ラバータイトシンナーG 又は同冬型	25	20	16Kg	35,170	2,198	396 / 308
〃	〃	中彩A	1.25	30	0.18	0.14	〃	25	20	〃	42,340	2,646	476 / 370
〃	〃	中彩B	1.25	30	0.18	0.14	〃	25	20	〃	40,540	2,534	456 / 355
〃	〃	青･緑系濃彩	1.25	30	0.18	0.14	〃	25	20	〃	45,700	2,856	514 / 400
〃	〃	黄･オレンジ系濃彩	1.25	30	0.18	0.14	〃	25	20	〃	56,450	3,528	635 / 494
〃	〃	特殊黄･オレンジ系濃彩	1.25	30	0.18	0.14	〃	25	20	〃	78,850	4,928	887 / 690
〃	〃	赤系濃彩	1.25	30	0.18	0.14	〃	25	20	〃	56,450	3,528	635 / 494
〃	〃	特殊赤系濃彩	1.25	30	0.18	0.14	〃	25	20	〃	78,850	4,928	887 / 690
ラバータイト＃100上塗 シルバー	四塩化炭素フリー 塩化ゴム系アルミニウムペイント	シルバー	1.20	20	0.12	0.09	ラバータイトシンナーG 又は同冬型	25	20	16Kg	45,250	2,828	339 / 255

8. エポキシ樹脂系塗料①

商品名	一般名及び関連規格	色	比重	標準膜厚（μm）	標準使用量（kg/㎡/回） エアレス	刷毛	希釈溶剤名	希釈率（重量%） エアレス	刷毛	容量	塗料単価（円） 石油缶当り	Kg当り	㎡/回当り
エポニックス#10下塗	エポキシ樹脂下塗塗料	白 赤さび色 ねずみ色	1.35	30	0.15	0.11	エポニックスシンナーA	10	5	16Kgセット	45,920	2,870	431 316
エポニックス#10クリヤー	エポキシ樹脂シーラー	クリヤー	0.95	–	–	0.17	エポニックスシンナーA	–	50	16Kgセット	47,940	2,996	– 509
エポニックス#20下塗	エポキシ樹脂下塗塗料厚膜形	さび色 赤さび色 ねずみ色	1.33	100	0.52	0.20	エポニックスシンナーB 及び同夏型、同真夏型	3	3	20Kgセット	57,400	2,870	1,492 574
エポニックスAL	特殊エポキシ樹脂 アルミニウムペイント	シルバー	1.30	70	0.24	0.13	エポニックスシンナーA	15	10	20Kgセット	64,960	3,248	780 422
エポニックスAL-W	特殊エポキシ樹脂 アルミニウムペイント低温用	シルバー	1.12	70	0.19	0.10	エポニックスAL-Wシンナー	15	10	20Kgセット	64,960	3,248	617 325
エポニックスMIO	エポキシ樹脂雲母状 酸化鉄（M.I.O.）塗料	ｼﾙﾊﾞｰｸﾞﾚｰ	1.59	50	0.25	0.20	エポニックスシンナーB	5	5	20Kgセット	69,460	3,473	868 695
エポニックス#90下塗-R	エポキシ樹脂下塗塗料 溶融亜鉛めっき用	グレー ホワイト	1.36	50	0.23	0.17	エポニックスシンナーB	10	10	20Kgセット	61,320	3,066	705 521
エポニックス#10上塗	エポキシ樹脂上塗塗料	淡彩系	1.27	30	0.16	0.12	エポニックスシンナーA	10	5	16Kgセット	59,580	3,724	596 447
〃	〃	中彩A	1.27	30	0.16	0.12	〃	10	5	〃	71,680	4,480	717 538
〃	〃	中彩B	1.27	30	0.16	0.12	〃	10	5	〃	68,540	4,284	685 514
〃	〃	青・緑系濃彩	1.27	30	0.16	0.12	〃	10	5	〃	77,730	4,858	777 583
〃	〃	黄・オレンジ系濃彩	1.27	30	0.16	0.12	〃	10	5	〃	95,420	5,964	954 716
〃	〃	特殊黄・オレンジ系 濃彩	1.27	30	0.16	0.12	〃	10	5	〃	133,970	8,373	1,340 1,005
〃	〃	赤系濃彩	1.27	30	0.16	0.12	〃	10	5	〃	95,420	5,964	954 716
〃	〃	特殊赤系濃彩	1.27	30	0.16	0.12	〃	10	5	〃	133,970	8,373	1,340 1,005
エポニックス#10上塗 シルバー	エポキシ樹脂系 アルミニウムペイント	シルバー	1.10	20	0.10	0.08	エポニックスシンナーA	10	5	16Kgセット	68,540	4,284	428 343
エポニックス#20中塗	エポキシ樹脂中塗塗料 厚膜形	淡彩系	1.37	100	0.47	0.18	エポニックスシンナーB 及び同夏型、同真夏型	10	10	20Kgセット	61,600	3,080	1,448 554
〃	〃	中彩A	1.37	100	0.47	0.18	〃	10	10	〃	74,200	3,710	1,744 668
〃	〃	中彩B	1.37	100	0.47	0.18	〃	10	10	〃	70,860	3,543	1,665 638
〃	〃	青・緑系濃彩	1.37	100	0.47	0.18	〃	10	10	〃	97,160	4,858	2,283 874
〃	〃	黄・オレンジ系濃彩	1.37	100	0.47	0.18	〃	10	10	〃	98,560	4,928	2,316 887
〃	〃	特殊黄・オレンジ系 濃彩	1.37	100	0.47	0.18	〃	10	10	〃	135,520	6,776	3,185 1,220
〃	〃	赤系濃彩	1.37	100	0.47	0.18	〃	10	10	〃	98,560	4,928	2,316 887
〃	〃	特殊赤系濃彩	1.37	100	0.47	0.18	〃	10	10	〃	104,720	5,236	2,461 942
エポニックス#20上塗	エポキシ樹脂上塗塗料 厚膜形	淡彩系	1.37	100	0.47	0.18	エポニックスシンナーB 及び同夏型、同真夏型	10	10	20Kgセット	74,480	3,724	1,750 670
〃	〃	中彩A	1.37	100	0.47	0.18	〃	10	10	〃	89,600	4,480	2,106 806
〃	〃	中彩B	1.37	100	0.47	0.18	〃	10	10	〃	85,680	4,284	2,013 771
〃	〃	青・緑系濃彩	1.37	100	0.47	0.18	〃	10	10	〃	116,760	5,838	2,744 1,051
〃	〃	黄・オレンジ系濃彩	1.37	100	0.47	0.18	〃	10	10	〃	119,280	5,964	2,803 1,074
〃	〃	特殊黄・オレンジ系 濃彩	1.37	100	0.47	0.18	〃	10	10	〃	167,460	8,373	3,935 1,507
〃	〃	赤系濃彩	1.37	100	0.47	0.18	〃	10	10	〃	119,280	5,964	2,803 1,074
〃	〃	特殊赤系濃彩	1.37	100	0.47	0.18	〃	10	10	〃	167,460	8,373	3,935 1,507
エポニックス#310DV下塗	エポキシ樹脂下塗塗料	グリーン	1.35	50	0.25	–	エポニックスシンナーB	5	–	18.9kgセット	56,380	2,983	746 –
エポニックス#310DV中塗	エポキシ樹脂中塗塗料	バフ	1.27	70	0.34	–	エポニックスシンナーB	5	–	17.8kgセット	58,080	3,263	1,109 –
エポニックス#310DV上塗	エポキシ樹脂上塗塗料 厚膜形	ﾌﾞﾙｰｸﾞﾚｰ ﾌﾞﾙｰﾎﾜｲﾄ	1.30	150	0.61	–	エポニックスシンナーB	5	–	18.2kgセット	67,030	3,683	2,247 –
エポニックス#310DV上塗 三愛JET	エポキシ樹脂上塗塗料 厚膜形	ホワイト	1.37	120	0.57	–	エポニックスシンナーB	10	–	20Kgセット	74,480	3,724	2,123 –
〃	〃	淡彩系	1.37	120	0.57	–	〃	10	–	20Kgセット	88,480	4,424	2,522 –

9. エポキシ樹脂系塗料②

商品名	一般名及び関連規格	色	比重	標準膜厚（μm）	標準使用量（kg/㎡/回）エアレス	刷毛	希釈溶剤名	希釈率（重量%）エアレス	刷毛	容量	塗料単価（円）石油缶当り	Kg当り	㎡/回当り
HERCON CR－3A	特殊エポキシ樹脂塗料	グレー ダークグレー	1.53	150	0.64		HERCON MMDシンナー	10		20Kg セット	96,600	4,830	3,091
				－	－			－					－
エポニックスWP-ST夏型	水道用液状 エポキシ樹脂塗料 JWWA K 135-2007標準形	黒、グレー ライトグレー	1.31	300	1.140		エポニックスWP－STシンナー内面用	10		20Kg セット	70,000	3,500	3,990
				－	－			－					－
エポニックスWP-ST冬型	水道用液状 エポキシ樹脂塗料 JWWA K 135-2007低温形	黒、グレー ライトグレー	1.28	300	1.170		エポニックスWP－STシンナー内面用	10		20Kg セット	70,000	3,500	4,095
				－	－			－					－
エポニックスWP-NS用 プライマー	水道用エポキシ樹脂プライマー （鋼製水槽内面用）	赤さび色	1.26	50	0.24		エポニックスWP－STシンナー内面用	10		16Kg セット	63,170	3,948	948
					0.21			10					829
エポニックスWP-NS	水道用無溶剤形エポキシ樹脂塗料 （長寿命形兼用）二液内部混合型 塗装機用 JWWA K 157	グレー	1.42	300	0.73		（洗浄用） エポニックスWP－STシンナー内面用	－		主剤21Kg×2缶 硬化剤18Kg×1缶	6,160		4,497
				－	－			－					－
エポニックスWP-NS ローラー用	水道水用無溶剤形 エポキシ樹脂塗料 手塗り用 WSP 052補修用 JWWA K 157	グレー	1.54	－	－		（洗浄用） エポニックスWP－STシンナー内面用	－		5Kg セット	50,050	10,010	－
				150	0.48			－					4,805
エポニックスWP-NS ヘラ用	水道水用無溶剤形 エポキシ樹脂塗料 （長寿命形兼用）手塗り用 WSP 052補修用 JWWA K 157	グレー	1.57	－	－		（洗浄用） エポニックスWP－STシンナー内面用	－		4Kg セット	40,040	10,010	－
				300	1.24			－					12,412

10. エポキシ樹脂塗料超厚膜形

商品名	一般名及び関連規格	色	比重	標準膜厚（μm）	標準使用量（kg/㎡/回）エアレス	刷毛	希釈溶剤名	希釈率（重量%）エアレス	刷毛	容量	塗料単価（円）石油缶当り	Kg当り	㎡/回当り
エポニックスH－R	超厚膜形エポキシ樹脂塗料 下塗 （300μm用）	N－7．0 N－8．5	1.38	300	0.95		エポニックスシンナーB	15		20Kg セット	59,360	2,968	－
					0.72			5					2,137
エポニックスH－Rスマイル	弱溶剤超厚膜形エポキシ樹脂塗料	N－7．0 N－8．5	1.40	300	1.00		塗料用シンナー又は 塗料用シンナーA	10		20Kg セット	65,260	3,263	3,263
					0.82			5					2,676
エポニックスSHB プライマー	エポキシ樹脂ジンクリッチプライマー	グレー	2.52	20	0.20		ゼッタールEP2シンナー	10		20Kg セット	64,400	3,220	644
					－			－					－
エポニックスSHB-SP	エポキシ樹脂塗料超厚膜形	グレー ライトグレー	1.32	1200～1300	3.00		エポニックス シンナーB（洗浄用）	－		21Kg セット	73,500	3,500	10,500
				800	1.60			－					－
エポニックスSHB-SP （低温用）	エポキシ樹脂塗料超厚膜形	グレー ライトグレー	1.32	1200～1300	3.00		エポニックス シンナーB（洗浄用）	－		21Kg セット	73,500	3,500	10,500
				800	1.60			－					－
エポニックスZP	エポキシ樹脂下塗塗料厚膜形	さび色	1.37	75	0.41		エポニックスシンナーB	5		20Kg セット	86,100	4,305	1,765
					－			－					－

11. 変性エポキシ樹脂塗料

商品名	一般名及び関連規格	色	比重	標準膜厚（μm）	標準使用量（kg/㎡/回）エアレス	刷毛	希釈溶剤名	希釈率（重量%）エアレス	刷毛	容量	塗料単価（円）石油缶当り	Kg当り	㎡/回当り
エポティ	浸透性変性エポキシ塗料 弱溶剤形	グレー ライトグレー Dホワイト	1.45	60	0.26		塗料用シンナー又は塗料用 シンナーA	10		15Kg セット	48,300	3,220	837
					0.20			10					644
エポオール	浸透性変性エポキシ樹脂カラー さび止め塗料	赤さび色 グレー 白	1.35	100	0.42		エポオールシンナー	10		20Kg セット	51,520	2,576	1,082
				50	0.16			5					412
〃	〃	淡彩系	1.35	100	0.42		〃	10		〃	56,860	2,843	1,194
				50	0.16			5					455
エポオールZ	浸透性変性エポキシ樹脂カラー さび止め塗料	赤さび色 グレー 白	1.35	100	0.42		エポオールシンナー	10		20Kg セット	63,280	3,164	1,329
				50	0.16			5					506
〃	〃	淡彩系	1.35	100	0.42		〃	10		20Kg セット	69,720	3,486	1,464
				50	0.16			5					558
エポオールHB	浸透性変性エポキシ樹脂下塗塗料 厚膜形	赤さび色 グレー 白	1.50	100	0.38		エポオールシンナー	10		20Kg セット	59,360	2,968	－
					0.29			5					861
〃	〃	淡彩系	1.50	100	0.38		〃	10		20Kg セット	65,520	3,276	－
					0.29			5					950
エポオールHBスマイル	浸透性変性エポキシ 樹脂下塗塗料 弱溶剤・厚膜形	赤さび色 ｸﾞﾚｰ ﾗｲﾄｸﾞﾚｰ	1.40	120	0.47		塗料用シンナー又は塗料用 シンナーA	10		18Kg セット	56,450	3,136	1,474
				100	0.30			5					941
エポオールスマイル	浸透性変性エポキシ 樹脂塗料 弱溶剤形	赤さび色 ｸﾞﾚｰ ﾗｲﾄｸﾞﾚｰ	1.36	50	0.22		塗料用シンナー又は塗料用 シンナーA	10		18Kg セット	53,690	2,983	656
				50	0.17			10					507
エポオール#40下塗	浸透性変性エポキシ樹脂 下塗塗料	赤さび色 グレー ﾗｲﾄｸﾞﾚｰ	1.34	100	0.40		エポオールシンナーA	10		20Kg セット	56,860	2,843	1,137
				50	0.16			10					455
エポオール#65	浸透性変性エポキシ樹脂 塗料 厚膜形（タールフリー）	黒 さび色 グレー	1.35	200	0.83		エポオールシンナーA	10		18Kg セット	51,660	2,870	2,382
				60	0.19			5					545
〃	〃	淡彩系	1.35	200	0.83		エポオールシンナーA	10		18Kg セット	56,830	3,157	2,620
				60	0.19			5					600
エポオール#65－W	浸透性変性エポキシ樹脂塗料 厚膜形 低温用（タールフリー）	黒 さび色 グレー	1.35	200	0.88		エポオールシンナーI	5		18Kg セット	51,660	2,870	2,526
				60	0.20			5					574
〃	〃	淡彩系	1.35	200	0.88		エポオールシンナーI	5		18Kg セット	56,830	3,157	2,778
				60	0.20			5					631
エポオール#65HS	変性エポキシ樹脂塗料 （変性脂肪族ﾎﾟﾘｱﾐﾄﾞｱﾐﾝ硬化型） （JIS G 3443-4:2007）	黒 ライトグレー	1.45	250	0.94		エポオールシンナーHS及び 同夏型	10		20Kg セット	63,280	3,164	2,974
				60	0.17			10					538
エポオール#65HS－W	変性エポキシ樹脂塗料 （イソシアネート硬化型） （JIS G 3443-4:2007）	黒 ライトグレー	1.45	250	0.94		エポオールシンナーHS	10		20Kg セット	63,280	3,164	2,974
				60	0.17			10					538
エポオールIC－S	浸透性変性エポキシ樹脂 カラーさび止め塗料	グレー・白	1.36	100	0.42		エポオールシンナー	10		20Kg セット	59,660	2,983	1,253
				50	0.16			5					477
〃	〃	淡彩系	1.36	100	0.42		〃	10		〃	63,000	3,150	1,323
				50	0.16			5					504
エポオールNS－R	無溶剤形変性エポキシ 樹脂塗料	淡彩系	1.48	－	－		（洗浄用） エポオールシンナーA	－		10Kg セット	61,180	6,118	－
				120	0.30			－					1,835
エポオールNS－RW	無溶剤形変性エポキシ 樹脂塗料（低温用）	淡彩系	1.40	8ｱ28 ページ			（洗浄用） エポオールシンナーA	－		10Kg セット	61,180	6,118	－
				120	0.30			－					1,835

12. 変性エポキシ樹脂塗料一液・省工程さび止め塗料

商品名	一般名及び関連規格	色	比重	標準膜厚（μm）	標準使用量（kg/㎡/回） エアレス	刷毛	希釈溶剤名	希釈率（重量%） エアレス	刷毛	容量	塗料単価（円） 石油缶当り	Kg当り	㎡/回当り
エポオールUNI（ユニ）	一液形変性エポキシ樹脂塗料 弱溶剤形	赤さび色 グレー 白	1.15	50	0.19	0.15	塗料用シンナー又は 塗料用シンナーA	10	5	16Kg	32,930	2,058	391 / 309
〃	〃	淡彩系	1.15	50	0.19	0.15	〃	10	5	〃	38,770	2,423	460 / 363

13. 環境対応型タールエポキシ樹脂塗料

商品名	一般名及び関連規格	色	比重	標準膜厚（μm）	標準使用量（kg/㎡/回） エアレス	刷毛	希釈溶剤名	希釈率（重量%） エアレス	刷毛	容量	塗料単価（円） 石油缶当り	Kg当り	㎡/回当り
SDCコート＃402TエコG	非特定化学物質型 タールエポキシ樹脂塗料	黒 さび色	1.37	300	1.10		SDCコートシンナーG 又はSDCｺｰﾄｴｺｼﾝﾅｰ	10		20Kg ｾｯﾄ	56,000	2,800	3,080
				60	0.16			10					448
SDCコート＃602TエコG	非特定化学物質型 タールエポキシ樹脂塗料 低温用	黒 さび色	1.32	300	1.10		SDCコートシンナーI 又はSDCｺｰﾄｴｺｼﾝﾅｰ	10		20Kg ｾｯﾄ	56,000	2,800	3,080
				60	0.16			10					448

14. 亜鉛めっき用特殊エポキシシリコンプライマー

商品名	一般名及び関連規格	色	比重	標準膜厚（μm）	標準使用量（kg/㎡/回） エアレス	刷毛	希釈溶剤名	希釈率（重量%） エアレス	刷毛	容量	塗料単価（円） 石油缶当り	Kg当り	㎡/回当り
Vシリコンエース	特殊エポキシシリコン樹脂塗料 溶融亜鉛めっき用	グレー 白	1.22	40	0.21	0.16	Vシリコンエース シンナーB又はS	15	15	18Kg ｾｯﾄ	67,030	3,724	782 / 596

15. ウレタンエラストマー被覆材

商品名	一般名及び関連規格	色	比重	標準膜厚（μm）	標準使用量（kg/㎡/回） エアレス	刷毛	希釈溶剤名	希釈率（重量%） エアレス	刷毛	容量	塗料単価（円） 石油缶当り	Kg当り	㎡/回当り
カイザーEPプライマー	特殊変性エポキシプライマー	グリーン	0.95	30	0.13	0.10	エポニックスシンナーA	5	5	15Kg ｾｯﾄ	45,800	3,053	397 / 305
カイザー351	ウレタンエラストマー被覆材	黒	主剤 1.40 硬化剤 1.23	2000 ～ 2500	6.00	–	カイザー洗浄用 シンナー（洗浄用）	–	–	主剤20Kg×4缶 硬化剤20Kg×1缶		3,053	18,318 / –
カイザーヘラ塗用	ウレタンエラストマー被覆材 （ヘラ塗り用）	黒	1.37	500	–	1.05（ヘラ）	〃	–	–	5Kg ｾｯﾄ	73,920	14,784	– / –

16. 一液シリコン変性アクリル樹脂塗料

商品名	一般名及び関連規格	色	比重	標準膜厚（μm）	標準使用量（kg/㎡/回） エアレス	刷毛	希釈溶剤名	希釈率（重量%） エアレス	刷毛	容量	塗料単価（円） 石油缶当り	Kg当り	㎡/回当り
VシリコンUNI（ユニ）	特殊変性アクリルシリコン樹脂 上塗塗料（ｱｸﾘﾙNAD系）	淡彩系	1.15	50	0.23	0.18	塗料用シンナー	15	15	16Kg ｾｯﾄ	35,410	2,213	509 / 398
〃	〃	中彩A	1.15	50	0.23	0.18	〃	15	15	〃	42,560	2,660	612 / 479
〃	〃	中彩B	1.15	50	0.23	0.18	〃	15	15	〃	40,770	2,548	586 / 459
〃	〃	青・緑系濃彩	1.15	50	0.23	0.18	〃	15	15	〃	42,560	2,660	612 / 479
〃	〃	黄・オレンジ系濃彩	1.15	50	0.23	0.18	〃	15	15	〃	56,690	3,543	815 / 638
〃	〃	特殊黄・オレンジ系 濃彩	1.15	50	0.23	0.18	〃	15	15	〃	77,970	4,873	1,121 / 877
〃	〃	赤系濃彩	1.15	50	0.23	0.18	〃	15	15	〃	56,690	3,543	815 / 638
〃	〃	特殊赤系濃彩	1.15	50	0.23	0.18	〃	15	15	〃	77,970	4,873	1,121 / 877

17. MCU樹脂塗料（一液湿気硬化形ポリウレタン樹脂系さび止め塗料）

商品名	一般名及び関連規格	色	比重	標準膜厚（μm）	標準使用量（kg/㎡/回） エアレス	刷毛	希釈溶剤名	希釈率（重量%） エアレス	刷毛	容量	塗料単価（円） 石油缶当り	Kg当り	㎡/回当り
Vグランジンク	湿気硬化形ポリウレタン樹脂系 ジンクリッチペイント	グレー	2.9	75	0.53		マイルドDHシンナーA	5		18Kg	114,190	6,344	3,362
				50	0.27			5					1,713
Vグラン下塗	湿気硬化形ポリウレタン樹脂 下塗塗料	グレー ライトグレー	1.41	50	0.19	0.15	マイルドDHシンナーA	10	10	18Kg	79,880	4,438	843 / 666
VグランAL	湿気硬化形ポリウレタン樹脂系 アルミニウムペイント	シルバー	1.42	50	0.20	0.16	マイルドDHシンナーA	10	10	20Kg ｾｯﾄ	92,120	4,606	921 / 737
Vグランアミ	湿気硬化形ポリウレタン樹脂 下塗塗料	ライトグレー	1.41	75	0.19	0.15	マイルドDHシンナーA	10	10	4Kg	17,750	4,438	843 / 666
Vグラン下塗 硬化促進剤	Vグラン下塗用 （硬化促進剤）	–	–	–	–	–	–	–	–	400g	1,610	–	– / –
Vグランジンク 硬化促進剤	Vグランジンク用 （硬化促進剤）	–	–	–	–	–	–	–	–	400g	1,610	–	– / –

18. ポリウレタン樹脂系塗料

商品名	一般名及び関連規格	色	比重	標準膜厚（μm）	標準使用量（kg/㎡/回） エアレス	標準使用量（kg/㎡/回） 刷毛	希釈溶剤名	希釈率（重量%） エアレス	希釈率（重量%） 刷毛	容量	塗料単価（円） 石油缶当り	塗料単価（円） Kg当り	塗料単価（円） ㎡/回当り
VトップH中塗	ポリウレタン樹脂塗料用	淡彩系	1.45	30	0.16	0.12	VトップH中塗用シンナー	15	10	18Kg セット	60,480	3,360	538 / 403
〃	〃	中彩A	1.45	30	0.16	0.12	〃	15	10	〃	72,590	4,033	645 / 484
〃	〃	中彩B	1.45	30	0.16	0.12	〃	15	10	〃	69,550	3,864	618 / 464
〃	〃	青・緑系濃彩	1.45	30	0.16	0.12	〃	15	10	〃	78,620	4,368	699 / 524
〃	〃	黄・オレンジ系濃彩	1.45	30	0.16	0.12	〃	15	10	〃	90,720	5,040	806 / 605
〃	〃	特殊黄・オレンジ系濃彩	1.45	30	0.16	0.12	〃	15	10	〃	102,830	5,713	914 / 686
〃	〃	赤系濃彩	1.45	30	0.16	0.12	〃	15	10	〃	90,720	5,040	806 / 605
〃	〃	特殊赤系濃彩	1.45	30	0.16	0.12	〃	15	10	〃	102,830	5,713	914 / 686
VトップH上塗	ポリウレタン樹脂上塗塗料	淡彩系	1.22	30	0.15	0.12	VトップH上塗用シンナー 夏型又は同真夏型、同冬型	20	15	18Kg セット	81,650	4,536	680 / 544
〃	〃	中彩A	1.22	30	0.15	0.12	〃	20	15	〃	98,030	5,446	817 / 654
〃	〃	中彩B	1.22	30	0.15	0.12	〃	20	15	〃	94,010	5,223	783 / 627
〃	〃	青・緑系濃彩	1.22	30	0.15	0.12	〃	20	15	〃	106,090	5,894	884 / 707
〃	〃	黄・オレンジ系濃彩	1.22	30	0.15	0.12	〃	20	15	〃	130,610	7,256	1,088 / 871
〃	〃	特殊黄・オレンジ系濃彩	1.22	30	0.15	0.12	〃	20	15	〃	183,470	10,193	1,529 / 1,223
〃	〃	赤系濃彩	1.22	30	0.15	0.12	〃	20	15	〃	130,790	7,266	1,090 / 872
〃	〃	特殊赤系濃彩	1.22	30	0.15	0.12	〃	20	15	〃	183,470	10,193	1,529 / 1,223
VトップH上塗　シルバー	ポリウレタン樹脂 アルミニウムペイント	シルバー	1.04	15	0.11	0.08	VトップH上塗用シンナー 夏型又は同真夏型、同冬型	10	10	18Kg セット	94,010	5,223	575 / 418
VトップHB	ポリウレタン樹脂上塗塗料　厚膜形	淡彩系	1.20	75 / 50	0.28	0.15	VトップH上塗用シンナー 夏型又は同真夏型、同冬型	15	10	20Kg セット	95,200	4,760	1,333 / 714
〃	〃	中彩A	1.20	75 / 50	0.28	0.15	〃	15	10	〃	114,260	5,713	1,600 / 857
〃	〃	中彩B	1.20	75 / 50	0.28	0.15	〃	15	10	〃	109,480	5,474	1,533 / 821
〃	〃	青・緑系濃彩	1.20	75 / 50	0.28	0.15	〃	15	10	〃	123,760	6,188	1,733 / 928
〃	〃	黄・オレンジ系濃彩	1.20	75 / 50	0.28	0.15	〃	15	10	〃	152,320	7,616	2,132 / 1,142
〃	〃	特殊黄・オレンジ系濃彩	1.20	75 / 50	0.28	0.15	〃	15	10	〃	213,920	10,696	2,995 / 1,604
〃	〃	赤系濃彩	1.20	75 / 50	0.28	0.15	〃	15	10	〃	152,320	7,616	2,132 / 1,142
〃	〃	特殊赤系濃彩	1.20	75 / 50	0.28	0.15	〃	15	10	〃	213,920	10,696	2,995 / 1,604
VトップH-WG上塗	ポリウレタン樹脂上塗塗料	淡彩系	1.20	30	0.14	0.11	VトップH上塗用シンナー 夏型又は同真夏型、同冬型	25	10	18Kg セット	85,930	4,774	668 / 525
〃	〃	中彩A	1.20	30	0.14	0.11	〃	25	10	〃	103,070	5,726	802 / 630
〃	〃	中彩B	1.20	30	0.14	0.11	〃	25	10	〃	98,780	5,488	768 / 604
〃	〃	青・緑系濃彩	1.20	30	0.14	0.11	〃	25	10	〃	111,650	6,203	868 / 682
〃	〃	黄・オレンジ系濃彩	1.20	30	0.14	0.11	〃	25	10	〃	137,340	7,630	1,068 / 839
〃	〃	特殊黄・オレンジ系濃彩	1.20	30	0.14	0.11	〃	25	10	〃	192,780	10,710	1,499 / 1,178
〃	〃	赤系濃彩	1.20	30	0.14	0.11	〃	25	10	〃	137,340	7,630	1,068 / 839
〃	〃	特殊赤系濃彩	1.20	30	0.14	0.11	〃	25	10	〃	192,780	10,710	1,499 / 1,178

VトップH上塗ボウモOG	ポリウレタン樹脂上塗塗料	淡彩系	1.22	30	0.15	VトップH上塗用シンナー 夏型又は同真夏型、同冬型	20	18Kg セット	98,780	5,488	823
					0.12		15				659
〃	〃	中彩A	1.22	30	0.15	〃	20	〃	100,040	5,558	834
					0.12		15				667
〃	〃	中彩B	1.22	30	0.15	〃	20	〃	119,950	6,664	1,000
					0.12		15				800
〃	〃	青・緑系濃彩	1.22	30	0.15	〃	20	〃	115,160	6,398	960
					0.12		15				768
〃	〃	黄・オレンジ系濃彩	1.22	30	0.15	〃	20	〃	130,030	7,224	1,084
					0.12		15				867
〃	〃	特殊黄・オレンジ系 濃彩	1.22	30	0.15	〃	20	〃	160,020	8,890	1,334
					0.12		15				1,067
〃	〃	赤系濃彩	1.22	30	0.15	〃	20	〃	224,780	12,488	1,873
					0.12		15				1,499
〃	〃	特殊赤系濃彩	1.22	30	0.15	〃	20	〃	160,020	8,890	1,334
					0.12		15				1,067

19. ポリウレタン樹脂系塗料　弱溶剤形

商品名	一般名及び関連規格	色	比重	標準 膜厚 （μm）	標準使用量 (kg/㎡/回) エアレス 刷毛	希釈溶剤名	希釈率 （重量%） エアレス 刷毛	容量	塗料単価（円）		
									石油缶 当り	Kg 当り	㎡/回 当り
VトップHスマイル中塗	ポリウレタン樹脂中塗塗料 弱溶剤形	淡彩系	1.43	30	0.16	塗料用シンナー 又は塗料用シンナーA	15	18Kg セット	63,500	3,528	564
					0.12		10				423
〃	〃	中彩A	1.43	30	0.16	〃	15	〃	76,370	4,243	679
					0.12		10				509
〃	〃	中彩B	1.43	30	0.16	〃	15	〃	73,080	4,060	650
					0.12		10				487
〃	〃	青・緑系濃彩	1.43	30	0.16	〃	15	〃	82,670	4,593	735
					0.12		10				551
〃	〃	黄・オレンジ系濃彩	1.43	30	0.16	〃	15	〃	95,270	5,293	847
					0.12		10				635
〃	〃	特殊黄・オレンジ系 濃彩	1.43	30	0.16	〃	15	〃	108,110	6,006	961
					0.12		10				721
〃	〃	赤系濃彩	1.43	30	0.16	〃	15	〃	95,270	5,293	847
					0.12		10				635
〃	〃	特殊赤系濃彩	1.43	30	0.16	〃	15	〃	108,110	6,006	961
					0.12		10				721
VトップHスマイル上塗	ポリウレタン樹脂上塗塗料 弱溶剤形	淡彩系	1.20	30	0.15	塗料用シンナー 又は塗料用シンナーA	15	18Kg セット	85,680	4,760	714
					0.12		10				571
〃	〃	中彩A	1.20	30	0.15	〃	15	〃	102,830	5,713	857
					0.12		10				686
〃	〃	中彩B	1.20	30	0.15	〃	15	〃	98,530	5,474	821
					0.12		10				657
〃	〃	青・緑系濃彩	1.20	30	0.15	〃	15	〃	111,380	6,188	928
					0.12		10				743
〃	〃	黄・オレンジ系濃彩	1.20	30	0.15	〃	15	〃	137,090	7,616	1,142
					0.12		10				914
〃	〃	特殊黄・オレンジ系 濃彩	1.20	30	0.15	〃	15	〃	192,530	10,696	1,604
					0.12		10				1,284
〃	〃	赤系濃彩	1.20	30	0.15	〃	15	〃	137,090	7,616	1,142
					0.12		10				914
〃	〃	特殊赤系濃彩	1.20	30	0.15	〃	15	〃	192,530	10,696	1,604
					0.12		10				1,284
VトップHスマイル上塗 シルバー	ポリウレタン樹脂 アルミニウムペイント 弱溶剤形	シルバー	0.96	15	0.11	塗料用シンナー 又は塗料用シンナーA	15	16Kg セット	87,580	5,474	602
					0.08		10				438
VトップHBスマイル	厚膜形ポリウレタン樹脂 上塗塗料　弱溶剤形	淡彩系	1.22	55	0.22	塗料用シンナー 又は塗料用シンナーA	15	18Kg セット	89,960	4,998	1,100
					0.17		10				850
〃	〃	中彩A	1.22	55	0.22	〃	15	〃	107,870	5,993	1,318
					0.17		10				1,019
〃	〃	中彩B	1.22	55	0.22	〃	15	〃	103,570	5,754	1,266
					0.17		10				978
〃	〃	青・緑系濃彩	1.22	55	0.22	〃	15	〃	117,180	6,510	1,432
					0.17		10				1,107
〃	〃	黄・オレンジ系濃彩	1.22	55	0.22	〃	15	〃	144,140	8,008	1,762
					0.17		10				1,361
〃	〃	特殊黄・オレンジ系 濃彩	1.22	55	0.22	〃	15	〃	202,370	11,243	2,473
					0.17		10				1,911
〃	〃	赤系濃彩	1.22	55	0.22	〃	15	〃	144,140	8,008	1,762
					0.17		10				1,361
〃	〃	特殊赤系濃彩	1.22	55	0.22	〃	15	〃	202,370	11,243	2,473
					0.17		10				1,911

20. ポリウレタン樹脂系塗料　汚れ防止形塗料

商品名	一般名及び関連規格	色	比重	標準膜厚（μm）	標準使用量（kg/㎡/回） エアレス / 刷毛	希釈溶剤名	希釈率（重量%） エアレス / 刷毛	容量	塗料単価（円） 石油缶当り	Kg当り	㎡/回当り
VトップHクリーン上塗	汚れ防止形ポリウレタン樹脂 上塗塗料	淡彩系	1.22	30	0.15	VトップH上塗用シンナー 夏型又は同真夏型、同冬型	10	18Kg セット	81,650	4,536	680
					0.12		10				544
〃	〃	中彩A	1.22	30	0.15	〃	10	〃	98,030	5,446	817
					0.12		10				654
〃	〃	中彩B	1.22	30	0.15	〃	10	〃	94,010	5,223	783
					0.12		10				627
〃	〃	青･緑系濃彩	1.22	30	0.15	〃	10	〃	106,090	5,894	884
					0.12		10				707
〃	〃	黄･オレンジ系濃彩	1.22	30	0.15	〃	10	〃	130,790	7,266	1,090
					0.12		10				872
〃	〃	特殊黄･オレンジ系濃彩	1.22	30	0.15	〃	10	〃	183,470	10,193	1,529
					0.12		10				1,223
〃	〃	赤系濃彩	1.22	30	0.15	〃	10	〃	130,790	7,266	1,090
					0.12		10				872
〃	〃	特殊赤系濃彩	1.22	30	0.15	〃	10	〃	183,470	10,193	1,529
					0.12		10				1,223
VトップHクリーン上塗 シルバー	汚れ防止形ポリウレタン樹脂 アルミニウムペイント	シルバー	1.04	15	0.11	VトップH上塗用シンナー 夏型又は同真夏型、同冬型	10	18Kg セット	94,010	5,223	575
					0.08		10				418

21. シリコン変性エポキシ樹脂塗料

商品名	一般名及び関連規格	色	比重	標準膜厚（μm）	標準使用量（kg/㎡/回） エアレス / 刷毛	希釈溶剤名	希釈率（重量%） エアレス / 刷毛	容量	塗料単価（円） 石油缶当り	Kg当り	㎡/回当り
Vシリコンスーパー	弱溶剤厚膜形 シリコン変性エポキシ樹脂 下上兼用塗料	淡彩系	1.30	80	0.32	塗料用シンナー	15	16Kg セット	98,560	6,160	1,971
					0.24		10				1,478
〃	〃	中彩A	1.30	80	0.32	〃	15	〃	112,900	7,056	2,258
					0.24		10				1,693
〃	〃	中彩B	1.30	80	0.32	〃	15	〃	108,210	6,763	2,164
					0.24		10				1,623
〃	〃	青･緑系濃彩	1.30	80	0.32	〃	15	〃	122,300	7,644	2,446
					0.24		10				1,835
〃	〃	黄･オレンジ系濃彩	1.30	80	0.32	〃	15	〃	150,530	9,408	3,011
					0.24		10				2,258
〃	〃	特殊黄･オレンジ系濃彩	1.30	80	0.32	〃	15	〃	211,680	13,230	4,234
					0.24		10				3,175
〃	〃	赤系濃彩	1.30	80	0.32	〃	15	〃	150,530	9,408	3,011
					0.24		10				2,258
〃	〃	特殊赤系濃彩	1.30	80	0.32	〃	15	〃	211,680	13,230	4,234
					0.24		10				3,175

22. ふっ素樹脂系塗料

商品名	一般名及び関連規格	色	比重	標準膜厚（μm）	標準使用量(kg/㎡/回) エアレス	標準使用量(kg/㎡/回) 刷毛	希釈溶剤名	希釈率（重量%） エアレス	希釈率（重量%） 刷毛	容量	塗料単価（円） 石油缶当り	塗料単価（円） Kg当り	塗料単価（円） ㎡/回当り
Vフロン#100H中塗	ふっ素樹脂塗料用中塗塗料	淡彩系	1.45	30	0.16	0.12	Vフロン＃100H中塗用シンナー又は同夏型	15	10	18Kgセット	60,480	3,360	538 403
〃	〃	中彩A	1.45	30	0.16	0.12	〃	15	10	〃	72,590	4,033	645 484
〃	〃	中彩B	1.45	30	0.16	0.12	〃	15	10	〃	69,550	3,864	618 464
〃	〃	青･緑系濃彩	1.45	30	0.16	0.12	〃	15	10	〃	78,620	4,368	699 524
〃	〃	黄･オレンジ系濃彩	1.45	30	0.16	0.12	〃	15	10	〃	90,720	5,040	806 605
〃	〃	特殊黄･オレンジ系濃彩	1.45	30	0.16	0.12	〃	15	10	〃	102,830	5,713	914 686
〃	〃	赤系濃彩	1.45	30	0.16	0.12	〃	15	10	〃	90,720	5,040	806 605
〃	〃	特殊赤系濃彩	1.45	30	0.16	0.12	〃	15	10	〃	102,830	5,713	914 686
Vフロン#100H上塗IG	汚れ防止形ふっ素樹脂上塗塗料	淡彩系	1.29	30	0.14	0.11	Vフロン#100H上塗用シンナー夏型又は同真夏型、同冬型	15	10	16Kgセット	178,530	11,158	1,562 1,227
〃	〃	中彩A	1.29	30	0.14	0.11	〃	15	15	〃	214,370	13,398	1,876 1,474
〃	〃	中彩B	1.29	30	0.14	0.11	〃	15	15	〃	205,410	12,838	1,797 1,412
〃	〃	青･緑系濃彩	1.29	30	0.14	0.11	〃	15	15	〃	257,600	16,100	2,254 1,771
〃	〃	黄･オレンジ系濃彩	1.29	30	0.14	0.11	〃	15	15	〃	285,820	17,864	2,501 1,965
〃	〃	特殊黄･オレンジ系濃彩	1.29	30	0.14	0.11	〃	15	15	〃	401,860	25,116	3,516 2,763
〃	〃	赤系濃彩	1.29	30	0.14	0.11	〃	15	15	〃	285,820	17,864	2,501 1,965
〃	〃	特殊赤系濃彩	1.29	30	0.14	0.11	〃	15	15	〃	401,860	25,116	3,516 2,763
Vフロン#100H上塗シルバー	ふっ素樹脂アルミニウムペイント	シルバー	1.06	20	0.14	0.11	Vフロン#100H上塗用シンナー夏型又は冬型	5	5	16Kgセット	216,380	13,524	1,893 1,488
Vフロン#100滑雪用	滑雪用ふっ素樹脂上塗	淡彩系	1.25	30	0.14	0.11	Vフロン#100H上塗用シンナー夏型又は冬型	15	15	16Kgセット	206,530	12,908	1,807 1,420
〃	〃	中彩A	1.25	30	0.14	0.11	〃	15	15	16Kgセット	247,970	15,498	2,170 1,705
〃	〃	中彩B	1.25	30	0.14	0.11	〃	15	15	16Kgセット	237,660	14,854	2,080 1,634
〃	〃	青･緑系濃彩	1.25	30	0.14	0.11	〃	15	15	16Kgセット	299,490	18,718	2,621 2,059
〃	〃	黄･オレンジ系濃彩	1.25	30	0.14	0.11	〃	15	15	16Kgセット	330,620	20,664	2,893 2,273
〃	〃	特殊黄･オレンジ系濃彩	1.25	30	0.14	0.11	〃	15	15	16Kgセット	464,800	29,050	4,067 3,196
〃	〃	赤系濃彩	1.25	30	0.14	0.11	〃	15	15	16Kgセット	330,620	20,664	2,893 2,273
〃	〃	特殊赤系濃彩	1.25	30	0.14	0.11	〃	15	15	16Kgセット	464,800	29,050	4,067 3,196
VフロンHB	厚膜形ふっ素樹脂塗料上塗	淡彩系	1.32	55	0.26	0.20	Vフロン#100H上塗用シンナー夏型又は冬型	15	10	16Kgセット	187,730	11,733	3,051 2,347
〃	〃	中彩A	1.32	55	0.26	0.20	〃	15	10	〃	225,340	14,084	3,662 2,817
〃	〃	中彩B	1.32	55	0.26	0.20	〃	15	10	〃	215,730	13,483	3,506 2,697
〃	〃	青･緑系濃彩	1.32	55	0.26	0.20	〃	15	10	〃	270,610	16,913	4,397 3,383
〃	〃	黄･オレンジ系濃彩	1.32	55	0.26	0.20	〃	15	10	〃	300,380	18,774	4,881 3,755
〃	〃	特殊黄･オレンジ系濃彩	1.32	55	0.26	0.20	〃	15	10	〃	422,020	26,376	6,858 5,275
〃	〃	赤系濃彩	1.32	55	0.26	0.20	〃	15	10	〃	300,380	18,774	4,881 3,755
〃	〃	特殊赤系濃彩	1.32	55	0.26	0.20	〃	15	10	〃	422,020	26,376	6,858 5,275

23. ふっ素樹脂系塗料 弱溶剤形

商品名	一般名及び関連規格	色	比重	標準膜厚（μm）	標準使用量（kg/㎡/回） エアレス	刷毛	希釈溶剤名	希釈率（重量%） エアレス	刷毛	容量	塗料単価（円） 石油缶当り	Kg当り	㎡/回当り
Vフロン#100Hスマイル 中塗	ふっ素樹脂塗料用中塗塗料 弱溶剤形	淡彩系	1.43	30	0.16		塗料用シンナー 又は塗料用シンナーA	15		18Kg セット	63,500	3,528	565
					0.12			10					424
〃	〃	中彩A	1.43	30	0.16		〃	15		〃	76,370	4,243	679
					0.12			10					510
〃	〃	中彩B	1.43	30	0.16		〃	15		〃	73,080	4,060	650
					0.12			10					488
〃	〃	青･緑系濃彩	1.43	30	0.16		〃	15		〃	82,670	4,593	735
					0.12			10					552
〃	〃	黄･オレンジ系濃彩	1.43	30	0.16		〃	15		〃	95,270	5,293	847
					0.12			10					636
〃	〃	特殊黄･オレンジ系濃彩	1.43	30	0.16		〃	15		〃	108,110	6,006	961
					0.12			10					721
〃	〃	赤系濃彩	1.43	30	0.16		〃	15		〃	95,270	5,293	847
					0.12			10					636
〃	〃	特殊赤系濃彩	1.43	30	0.16		〃	15		〃	108,110	6,006	961
					0.12			10					721
Vフロン#100Hスマイル 上塗IG	汚れ防止形ふっ素樹脂上塗塗料 弱溶剤形	淡彩系	1.15	30	0.15		塗料用シンナー 又は塗料用シンナーA	20		16Kg セット	187,730	11,733	1,760
					0.12			10					1,408
〃	〃	中彩A	1.22	30	0.15		〃	20		〃	225,340	14,084	2,113
					0.12			10					1,691
〃	〃	中彩B	1.22	30	0.15		〃	20		〃	215,940	13,496	2,025
					0.12			10					1,620
〃	〃	青･緑系濃彩	1.22	30	0.15		〃	20		〃	270,610	16,913	2,537
					0.12			10					2,030
〃	〃	黄･オレンジ系濃彩	1.22	30	0.15		〃	20		〃	300,380	18,774	2,817
					0.12			10					2,253
〃	〃	特殊黄･オレンジ系濃彩	1.22	30	0.15		〃	20		〃	422,020	26,376	3,957
					0.12			10					3,166
〃	〃	赤系濃彩	1.22	30	0.15		〃	20		〃	300,380	18,774	2,817
					0.12			10					2,253
〃	〃	特殊赤系濃彩	1.22	30	0.15		〃	20		〃	422,020	26,376	3,957
					0.12			10					3,166
Vフロン#100Hスマイル 上塗Re	汚れ防止形ふっ素樹脂上塗塗料 弱溶剤形	淡彩系	1.10	30	0.15		塗料用シンナー 又は塗料用シンナーA	15		16Kg セット	187,730	11,733	1,760
					0.12			10					1,408
〃	〃	中彩A	1.03	30	0.15		〃	15		〃	225,340	14,084	2,113
					0.12			10					1,691
〃	〃	中彩B	1.03	30	0.15		〃	15		〃	215,940	13,496	2,025
					0.12			10					1,620
〃	〃	青･緑系濃彩	1.03	30	0.15		〃	15		〃	270,610	16,913	2,537
					0.12			10					2,030
〃	〃	黄･オレンジ系濃彩	1.03	30	0.15		〃	15		〃	300,380	18,774	2,817
					0.12			10					2,253
〃	〃	特殊黄･オレンジ系濃彩	1.03	30	0.15		〃	15		〃	422,020	26,376	3,957
					0.12			10					3,166
〃	〃	赤系濃彩	1.03	30	0.15		〃	15		〃	300,380	18,774	2,817
					0.12			10					2,253
〃	〃	特殊赤系濃彩	1.03	30	0.15		〃	15		〃	422,020	26,376	3,957
					0.12			10					3,166
Vフロン#100Hスマイル 上塗シルバー	ふっ素樹脂アルミニウム ペイント 弱溶剤形	シルバー	1.00	15	0.13		塗料用シンナー 又は塗料用シンナーA	5		16Kg セット	227,360	14,210	1,848
					0.10			5					1,421
VフロンHBスマイル	厚膜形ふっ素樹脂上塗塗弱溶剤形	淡彩系	1.24	55	0.23		塗料用シンナー 又は塗料用シンナーA	15		16Kg セット	197,120	12,320	2,834
					0.18			10					2,218
〃	〃	中彩A	1.24	55	0.23		〃	15		〃	236,770	14,798	3,404
					0.18			10					2,664
〃	〃	中彩B	1.24	55	0.23		〃	15		〃	226,690	14,168	3,259
					0.18			10					2,551
〃	〃	青･緑系濃彩	1.24	55	0.23		〃	15		〃	284,260	17,766	4,087
					0.18			10					3,198
〃	〃	黄･オレンジ系濃彩	1.24	55	0.23		〃	15		〃	315,620	19,726	4,537
					0.18			10					3,551
〃	〃	特殊黄･オレンジ系濃彩	1.24	55	0.23		〃	15		〃	443,300	27,706	6,373
					0.18			10					4,988
〃	〃	赤系濃彩	1.24	55	0.23		〃	15		〃	315,620	19,726	4,537
					0.18			10					3,551
〃	〃	特殊赤系濃彩	1.24	55	0.23		〃	15		〃	443,300	27,706	6,373
					0.18			10					4,988

24. ガラスフレーク塗料

商品名	一般名及び関連規格	色	比重	標準膜厚（μm）	標準使用量（kg/㎡/回） エアレス / 刷毛	希釈溶剤名	希釈率（重量%） エアレス / 刷毛	容量	塗料単価（円） 石油缶当り	Kg当り	㎡/回当り
レジライニング#50下塗	ビニルエステル樹脂下塗塗料	さび色	1.30	80	0.23	レジライニング反応性希釈剤	2	16.16 Kgセット	65,840	4,074	937
					–		–				–
レジライニング#50上塗	ビニルエステル樹脂ガラスフレーク塗料（常温用）上塗	ライトグレー・白・クリーム	1.28	240	0.59	レジライニング反応性希釈剤	2	16.16 Kgセット	68,780	4,256	2,511
					–		–				–
レジライニング#50HR上塗	ノボラック型ビニルエステル樹脂ガラスフレーク塗料（加温用）上塗	ライトグレー・白・クリーム	1.22	310	0.76	レジライニング反応性希釈剤	2	16.16 Kgセット	72,170	4,466	3,394
					–		–				–
レジライニング#50ALC上塗	ビニルエステル樹脂ガラスフレーク上塗塗料	ライトグレー・白	1.22	310	0.76	レジライニング反応性希釈剤	2	16.16 Kgセット	90,500	5,600	4,256
					–		–				–
レジライニング反応性希釈剤	ビニルエステル樹脂系塗料用専用反応性希釈剤	–	0.91	–	–	–	–	16L	21,610	1,484	–
					–		–				–
レジライニング洗剤用シンナー	ビニルエステル樹脂系塗料用専用洗浄用シンナー	–	0.81	–	–	–	–	16L	23,950	1,848	–
					–		–				–
ML-3000下塗	ビニルエステル樹脂下塗塗料	さび色	1.30	150	0.35	ML-3000反応性希釈剤	5	16.16 Kgセット	69,130	4,278	1,497
					–		–				–
ML-3000中塗	ビニルエステル樹脂ガラスフレーク中塗塗料	ダークグレー	1.21	350	0.75	ML-3000反応性希釈剤	5	16.16 Kgセット	70,360	4,354	3,266
					–		–				–
ML-3000上塗	ビニルエステル樹脂ガラスフレーク上塗塗料	グレー	1.21	350	0.75	ML-3000反応性希釈剤	5	16.16 Kgセット	74,430	4,606	3,455
					–		–				–
ML-3000カラー中塗	ビニルエステル樹脂ガラスフレーク中塗塗料	淡彩系	1.20	300	0.75	ML-3000反応性希釈剤	2	16.16 Kgセット	73,980	4,578	3,434
				160	0.40		2				–
ML-3000カラー上塗	ビニルエステル樹脂ガラスフレーク上塗塗料	淡彩系	1.20	300	0.75	ML-3000反応性希釈剤	2	16.16 Kgセット	73,980	4,578	3,434
				160	0.40		2				–
ML－3000M下塗	ビニルエステル樹脂下塗塗料	さび色	1.30	100	0.35	ML-3000反応性希釈剤	5	16.16 Kgセット	69,130	4,278	1,497
					–		–				–
ML－3000M中塗	ビニルエステル樹脂ガラスフレーク中塗塗料	ダークグレー	1.21	450	0.96	ML-3000反応性希釈剤	5	16.16 Kgセット	70,360	4,354	4,180
					–		–				–
ML－3000M上塗	ビニルエステル樹脂ガラスフレーク上塗塗料	グレー	1.21	150	0.48	ML-3000反応性希釈剤	5	16.16 Kgセット	74,430	4,606	2,211
					–		–				–
ML-3000反応性希釈剤	ML-3000用専用反応性希釈剤	–	0.91	–	–	–	–	16L	22,450	1,542	–
					–		–				–
ML-3000洗浄用シンナー	ML-3000用専用洗浄用シンナー	–	0.81	–	–	–	–	16L	24,690	1,905	–
					–		–				–

25. 水中防食用塗材

商品名	一般名及び関連規格	色	比重	標準膜厚（μm）	標準使用量（kg/㎡/回） エアレス / 刷毛	希釈溶剤名	希釈率（重量%） エアレス / 刷毛	容量	塗料単価（円） 石油缶当り	Kg当り	㎡/回当り
ガードシールHL	水中硬化形エポキシ樹脂被覆材（ハンド圧着タイプ）	グレー ブルー	1.60	5mm	（ハンド圧着	（洗浄用）エポニックスシンナーB	–	20Kg セット	80,080	4,004	–
					12.00		–				48,048
ガードシールZ	湿潤鋼材面用エポキシ樹脂塗料	ブルー グレー	1.45	500	–	（洗浄用）エポニックスシンナーB	–	5Kg セット	34,580	6,916	–
					1.00		–				6,916
ガードシールLP	湿潤コンクリート面用エポキシ樹脂塗料	グレー ブルー	1.70	500	–	（洗浄用）エポニックスシンナーB	–	5Kg セット	34,580	6,916	–
					1.00		–				6,916

26. 送電鉄塔用塗料（飛散防止形塗料）

商品名	一般名及び関連規格	色	比重	標準膜厚（μm）	標準使用量（kg/㎡/回） エアレス	標準使用量（kg/㎡/回） 刷毛	希釈溶剤名	希釈率（重量%） エアレス	希釈率（重量%） 刷毛	容量	塗料単価（円） 石油缶当り	塗料単価（円） Kg当り	塗料単価（円） ㎡/回当り エアレス	塗料単価（円） ㎡/回当り 刷毛
ビニローゼタワー プライマー	変性ビニル樹脂下塗塗料	クリーム	1.12	30	－	0.14	－	－	－	15Kg	53,150	3,543	－	496
ビニローゼタワー上塗	変性ビニル樹脂上塗塗料	淡彩系	1.15	60	－	0.23	－	－	－	15Kg	57,750	3,850	－	886
〃	〃	中彩A	1.15	60	－	0.23	－	－	－	〃	69,510	4,634	－	1,066
〃	〃	中彩B	1.15	60	－	0.23	－	－	－	〃	66,570	4,438	－	1,021
〃	〃	青・緑系濃彩	1.15	60	－	0.23	－	－	－	〃	75,200	5,013	－	1,153
		黄・オレンジ系濃彩	1.15	60	－	0.23	－	－	－	〃	92,400	6,160	－	1,417
〃	〃	特殊黄・オレンジ系濃彩	1.15	60	－	0.23	－	－	－	〃	129,990	8,666	－	1,993
		赤系濃彩	1.15	60	－	0.23	－	－	－	〃	92,400	6,160	－	1,417
〃	〃	特殊赤系濃彩	1.15	60	－	0.23	－	－	－	〃	129,990	8,666	－	1,993
〃	〃	航空黄赤	1.15	60	－	0.23	－	－	－	〃	129,990	8,666	－	1,993
〃	〃	航空白	1.15	60	－	0.23	－	－	－	〃	57,750	3,850	－	886
ビニローゼタワー上塗 シルバー	変性ビニル樹脂 アルミニウムペイント	シルバー	1.20	60	－	0.19	－	－	－	15Kg	66,570	4,438	－	843
ソーデントップ	アクリル変性アルキド樹脂塗料	航空白	1.21	60	－	0.23	－	－	－	18Kg セット	55,580	3,088	－	710
ソーデントップ	アクリル変性アルキド樹脂塗料	N-5.5	1.21	60	－	0.23	－	－	－	16Kg	55,580	3,088	－	710
ソーデントップ	アクリル変性アルキド樹脂塗料	航空黄赤	1.21	60	－	0.23	－	－	－	16Kg	79,520	4,418	－	1,016

27. 原子力施設用塗料

商品名	一般名及び関連規格	色	比重	標準膜厚（μm）	標準使用量（kg/㎡/回） エアレス / 刷毛	希釈溶剤名	希釈率（重量%） エアレス / 刷毛	容量	塗料単価（円） 石油缶当り	Kg当り	㎡/回当り
ゼッタールOL-T	厚膜形無機ジンクリッチペイント	グレー	2.60	75	0.70	ゼッタールOLシンナー 夏型又は冬型	3	25Kg セット	154,850	6,194	4,336
					–		–				–
エポニックス＃310AP プライマー	エポキシ樹脂下塗塗料厚膜形	さび色 グレー	1.33	100	0.52	エポニックスシンナーB	5	20Kg セット	83,360	4,168	2,167
				60	0.24		5				1,000
エポニックス＃310AP	エポキシ樹脂上塗塗料厚膜形	白・淡彩系	1.38	80	0.29	エポニックスシンナーB	10	20Kg セット	98,480	4,924	1,428
				60	0.22		5				1,083
エポニックス#3100AP プライマー	エポキシ樹脂下塗塗料厚膜形	白・グレー	1.38	100	0.52	エポニックスシンナーB	3	20Kg セット	83,360	4,168	2,167
				60	0.24		3				1,000
エポニックス#3100AP ブロックフィラーEX-2	エポキシ樹脂ブロックフィラー	グレー	–	–	–	–	–	20Kg セット	83,360	4,168	–
					–		–				–
エポニックス＃3100AP	エポキシ樹脂上塗塗料厚膜形	白・淡彩系	1.38	80	0.29	エポニックスシンナーB	10	20Kg セット	98,480	4,924	1,428
				60	0.22		5				1,083
エポニックス #3100AP-NS-S	エポキシ樹脂塗料無溶剤形 床用	淡彩系	1.45	400	（コテ）	–	–	20Kg セット	104,500	5,225	–
					1.00		–				5,225
エポニックス #3100AP-NSプライマー	エポキシ樹脂下塗塗料 低溶剤形	半透明	1.27	50	–	–	–	20Kg セット	102,140	5,107	–
					0.20		–				1,021
エポニックス#3100GH プライマーType1	エポキシ樹脂下塗塗料厚膜形	さび色	1.33	100	0.52	エポニックスシンナーB	10	20Kg セット	83,360	4,168	2,167
					0.33		5				1,375
エポニックス#3100GH	エポキシ樹脂上塗塗料厚膜形	淡彩系	1.38	100	0.47	エポニックスシンナーB	10	20Kg セット	98,480	4,924	2,314
					0.30		10				1,477
エポニックス#3100GH プライマー サーフェーサー	エポキシ樹脂サーフェーサー 厚膜形	白 グレー	1.33	250	0.80	エポニックスシンナーB	–	20Kg セット	83,360	4,168	3,334
					–		–				–
エポニックス#6000GHパテ	エポキシ樹脂パテ	グレー	–	–	–	–	–	5Kg セット	20,840	4,168	–
					–		–				–
エポニックスNC プライマー	エポキシ樹脂下塗塗料 無溶剤形	白	1.25	50	–	–	–	10Kg セット	51,070	5,107	–
					0.20		–				1,021
エポニックスNC床用	エポキシ樹脂塗料無溶剤形 床用	淡彩系	1.45	400	（コテ）	–	–	20Kg セット	104,500	5,225	–
					1.00		–				5,225
エポニックスNC床用 リフレッシュ	〃	淡彩系	1.34	130	–	–	–	12Kg セット	86,890	7,241	–
					0.30		–				2,172
エポニックスNC壁用	エポキシ樹脂塗料 無溶剤形　壁用	淡彩系	1.40	140	–	–	–	12Kg セット	68,340	5,695	–
					0.26		–				1,481
タイコーマリン中塗GH	合成樹脂調合ペイント中塗用	淡彩系	1.50	30	0.15	塗料用シンナー	10	20Kg	35,960	1,798	270
					0.12		10				216
タイコーマリン上塗GH	合成樹脂調合ペイント上塗用	淡彩系	1.30	25	0.13	塗料用シンナー	10	20Kg	39,980	1,999	260
					0.11		10				220
ビニローゼAP サーフェーサー	塩化ビニル樹脂 サーフェーサー	白	1.30	20	–	ビニローゼシンナー	–	16kg	46,240	2,890	–
					0.14		50				405
ビニローゼAP	塩化ビニル樹脂エナメル	淡彩系	1.20	20	–	〃	–	16kg	46,240	2,890	–
					0.12		50				347
ビニローゼGH	塩化ビニル樹脂エナメル	淡彩系	1.20	20	0.12	ビニローゼシンナーB 又はS	80	16Kg	46,240	2,890	347
					0.11		50				318
ラディスト＃100WBプライマー	水性変性エポキシ樹脂塗料下塗	グレー ライトグレー	1.47	60	–	水道水	–	17Kg セット	128,520	7,560	–
					0.26		10				1,966
ラディスト＃100WB上塗	水性ポリウレタン樹脂塗料上塗	淡彩系	1.26	30	–	水道水	–	15kg セット	151,200	10,080	–
					0.12		10				1,210

28. コンクリート防食用塗材ー土木補修材

商品名	一般名及び関連規格	色	比重	標準膜厚（μm）	標準使用量（kg/㎡/回） エアレス / 刷毛	希釈溶剤名	希釈率（重量%） エアレス / 刷毛	容量	塗料単価（円） 石油缶当り	Kg当り	㎡/回当り
レジガードURプライマー	ポリウレタン樹脂プライマー	赤褐色透明	0.95	－	－ / 0.10	レジガードシンナーF	－ / －	16Kgセット	53,980	3,374	－ / 337
レジガードEPプライマー	エポキシ樹脂プライマー（粗面調整用）	クリヤー	0.95	－	－ / 0.10	レジガードシンナーA	－ / 100	16Kgセット	53,980	3,374	－ / 337
レジガードHGプライマー	無溶剤形エポキシ樹脂プライマー	淡黄色透明	1.12	－	－ / 0.15	（洗浄用）レジガードシンナーA	－ / －	9Kgセット	56,200	6,244	－ / 937
レジガードパテSHグレー	エポキシ樹脂パテ	グレー	1.56	－	（ヘラ.コテ） / 0.50	（洗浄用）レジガードシンナーA	－ / －	9Kgセット	44,730	4,970	2,485
レジガードボンド	エポキシ樹脂含浸接着剤（ガラスクロスライニング用）	淡黄色	1.20	－	（ヘラ.コテ） / 0.30	（洗浄用）レジガードシンナーA	－ / －	9Kgセット	44,730	4,970	1,491
レジガードボンドSD	エポキシ樹脂塗料パテ・含侵接着剤	クリーム	1.30	－	（ヘラ.コテ） / 1.40	（洗浄用）レジガードシンナーA	－	9Kgセット	44,730	4,970	6,958
レジガードボンドHG	エポキシ樹脂塗料パテ・含侵接着剤	クリーム	1.30	－	－ / 1.00	（洗浄用）レジガードシンナーA	－	9Kgセット	54,570	6,063	－ / 6,063
レジガード#100中塗	エポキシ樹脂塗料中塗	淡彩系	1.35	60	－ / 0.26	レジガードシンナーB	－ / 10	18Kgセット	67,030	3,724	－ / 968
レジガード#200中塗	柔軟形ポリウレタン樹脂塗料	淡彩系	1.30	80	－ / 0.35	レジガードシンナーF 夏型又は冬型	－ / 5	20Kgセット	88,760	4,438	－ / 1,553
レジガード#200PB中塗	ポリブタジェン樹脂塗料中塗	グレー	1.35	500	－ / 0.75	レジガードシンナーF 夏型又は冬型	－ / 5	20Kgセット	81,480	4,074	－ / 3,056
レジガード#200EH中塗	厚膜柔軟形エポキシ樹脂塗料中塗	淡彩系	1.20	160	－ / 0.35	レジガードシンナーB	－ / 5	20Kgセット	88,760	4,438	－ / 1,553
レジガード#100上塗	ポリウレタン樹脂塗料上塗	淡彩系	1.20	30	－ / 0.12	レジガードシンナーU 夏型又は冬型	－ / 15	18kgセット	81,650	4,536	－ / 544
レジガード#200上塗	柔軟形ポリウレタン樹脂塗料	淡彩系	1.24	30	－ / 0.12	レジガードシンナーF 夏型又は冬型	－ / 5	20kgセット	99,400	4,970	－ / 596
レジガードMH上塗	シリコン変性アクリル樹脂塗料厚膜	淡彩系	1.22	30	－ / 0.12	Vシリコン#100H上塗シンナー	－ / 10	16kgセット	110,660	6,916	－ / 830
レジガードHG	厚膜形ポリウレタン樹脂塗料上塗	淡彩系	1.20	50	－ / 0.15	レジガードシンナーU	－ / 10	20kgセット	104,720	5,236	－ / 785
レジガード#200F上塗	コンクリート塗装用柔軟形ふっ素樹脂塗料上塗	淡彩系	1.29	30	－ / 0.12	Vフロン＃100H上塗用シンナー夏型又は同真夏型、同冬型	－ / 10	16Kgセット	282,930	17,683	－ / 2,122
レジガードSFクリーン上塗	汚れ防止柔軟形染ふっ素樹脂塗料上塗	淡彩系	1.25	30	0.15 / 0.12	Vフロン＃100H上塗用シンナー夏型又は同冬型	8 / 8	16Kgセット	282,930	17,683	2,652 / 2,122
レジガード#100F上塗	ふっ素樹脂上塗塗料	淡彩系	1.29	30	－ / 0.12	Vフロン＃100H上塗シンナー夏型又は冬型	－ / 15	16Kgセット	162,400	10,150	－ / 1,218
〃	〃	濃彩系	1.29	30	－ / 0.12	Vフロン＃100H上塗シンナー夏型又は冬型	－ / 15	16Kgセット	186,760	11,673	－ / 1,401
レジガードTKプライマー	ウレタン樹脂プライマー	淡黄色透明	1.01	－	－ / 0.30	レジガードシンナーU	－	9Kgセット	97,020	10,780	3,234
レジガードTK	ウレタン樹脂パテ・防水材	コンクリート色（日塗工No.25-80A）	1.07	－	（ヘラ.コテ） / 0.75	レジガードシンナーU	－ / 5	9Kgセット	109,620	12,180	9,135
レジソークType1	浸透性吸水防止材（シラン・シロキサン系）	乳白色	0.88	－	－ / 0.16	（洗浄用）レジガードシンナーA	－	15kg	199,500	13,300	－ / 2,128
レジソークType1-NS	浸透性吸水防止材（シラン・シロキサン系）	無色透明	0.88	－	－ / 0.14	（洗浄用）レジガードシンナーA	－	15kg	213,750	14,250	－ / 1,995

29. コンクリート防食用塗材ー耐震補強材

商品名	一般名及び関連規格	色	比重	標準膜厚（μm）	標準使用量（kg/㎡/回） エアレス 刷毛	希釈溶剤名	希釈率（重量%） エアレス 刷毛	容量	塗料単価（円） 石油缶当り	Kg当り	㎡/回当り
レジガードCFプライマー	無溶剤エポキシ樹脂プライマー	淡黄色透明	1.12	－	－ 0.30	（洗浄用）レジガードシンナーB	－ －	9Kg セット	51,030	5,670	－ 1,701
レジガードボンドJH	エポキシ樹脂パテ・含浸接着剤	半透明青色 グレー	1.20	－	（ヘラ、コテ） 1.00	（洗浄用）レジガードシンナーA	－	9Kg セット	49,530	5,503	5,503
レジガードCFパテ	エポキシ樹脂パテ	クリヤー	1.56	－	（ヘラ、コテ） 1.50	（洗浄用）レジガードシンナーA	－	9Kg セット	51,030	5,670	8,505
KSMシート	ナイロンメッシュ	－	－	－	－ －	－	－ －	100m 巻	140,000	1,400	－
ビニロンメッシュ TSS－1820Y	ビニロンメッシュ	－	－	－	－ －	－	－ －	100m 巻	91,000	910	－
ビニロンメッシュ TSS－1810Y	〃	－	－	－	－ －	－	－ －	100m 巻	140,000	1,400	－

30. コンクリート防食用塗材ー下水道塗装材　＜日本下水道事業団コンクリート防食指針（案）＞

商品名	一般名及び関連規格	色	比重	標準膜厚（μm）	標準使用量（kg/㎡/回） エアレス 刷毛	希釈溶剤名	希釈率（重量%） エアレス 刷毛	容量	塗料単価（円） 石油缶当り	Kg当り	㎡/回当り
レジガードE－SP	無溶剤形エポキシ樹脂塗料	グレー オリーブ	1.30	120	－ 0.17	（洗浄用） レジガードシンナーB	－ －	10Kg セット	53,900	5,390	－ 916
レジガードE－SP 冬形	無溶剤形エポキシ樹脂塗料	グレー オリーブ	1.30	120	－ 0.17	（洗浄用） レジガードシンナーB	－ －	10Kg セット	53,900	5,390	－ 916
レジガードE－NCフィラー	エポキシエマルション系 ポリマーセメント	グレー	1.75	－	（ヘラ、コテ） 0.50	水道水	－ －	18Kg セット	44,900	2,494	－ 1,247
レジガードE－NCプライマー	エポキシ樹脂プライマー	クリヤー	0.98	－	－ 0.15	レジガードシンナーB	－ 5～10	14Kg セット	52,300	3,736	－ 560
レジガードE－NC	無溶剤形エポキシ樹脂塗料	グレー オリーブ	1.36	350～650	（ヘラ、コテ） 0.50～0.90	（洗浄用） レジガードシンナーB	－ －	10Kg セット	58,500	5,850	－ 2,925～5,265
レジガードE－NC 冬形	無溶剤形エポキシ樹脂塗料	グレー オリーブ	1.36	350～650	（ヘラ、コテ） 0.50～0.90	（洗浄用） レジガードシンナーB	－ －	10Kg セット	58,500	5,850	－ 2,925～5,265
レジライニングMHプライマー	ビニルエステル樹脂プライマー	クリヤー	1.10	－	－ 0.15	（洗浄用） レジライニング洗浄用 シンナー	－ －	15Kg	75,100	5,007	－ 751
レジライニングMH	ビニルエステル樹脂塗料	クリヤー	1.10	－	－ 0.4～1.1	（洗浄用） レジライニング洗浄用 シンナー	－ －	18kg	59,000	3,278	－ 1,311～3,606
レジライニングMH上塗	ビニルエステル樹脂上塗塗料	グレー	1.10	－	－ 0.20	（洗浄用） レジライニング洗浄用 シンナー	－ －	18kg	82,500	4,583	－ 917
カドックスB-40ES	－	－	－	－	－ －	－	－ －	1Kg	10,900	10,900	－
パーメックN	－	－	－	－	－ －	－	－ －	1Kg	10,500	10,500	－
ミルコンSS2	－	－	－	－	－ －	－	－ －	10kg	29,000	2,900	－
ガラスマットEM450	－	－	－	－	－ －	－	－ －	30kg	45,000	1,500	－
ガラスサーフェスマット#30P	－	－	－	－	－ －	－	－ －	200m 巻	160,000	800	－

31. コンクリート防食用塗材ー上水道塗装材

商品名	一般名及び関連規格	色	比重	標準膜厚（μm）	理論使用量（kg/㎡/回） エアレス 刷毛	希釈溶剤名	希釈率（重量%） エアレス 刷毛	容量	塗料単価（円） 石油缶当り	Kg当り	㎡/回当り
レジガードWP-NS	無溶剤形エポキシ樹脂塗料 JWWA K 143	ブルー	1.58	120	－ 0.23	（洗浄用） レジガードシンナーB	－ －	10Kg セット	55,770	5,577	－ 1,283
レジガードWP-NSパテ	無溶剤形エポキシ樹脂塗料 JWWA K 143	グレー	1.46	－	－ 0.60	（洗浄用） レジガードシンナーB	－ －	8Kg セット	40,710	5,089	－ 3,053

32. 貼紙防止塗装システム

商品名	一般名及び関連規格	色	比重	標準膜厚（μm）	標準使用量（kg/㎡/回） エアレス	刷毛	希釈溶剤名	希釈率（重量%） エアレス	刷毛	容量	塗料単価（円） 石油缶当り	Kg当り	㎡/回当り
ビラレスベース	水系エポキシエマルション被覆材	白系	―	－	－	0.80	水道水	－	5	10Kgセット	17,080	1,708	－ / 1,366
ビラレス上塗	ポリウレタン樹脂上塗塗料	淡彩系	1.12	40	0.25	0.20	ビラレス上塗シンナー	15	5	8Kgセット	53,870	6,734	－ / 1,347
マジックアート	特殊シリコーン変性ふっ素樹脂クリヤー塗料	クリヤー	0.96	15	0.12	0.08	Vフロン#100H上塗用シンナー夏型又は同真夏型、同冬型	15	5	16Kgセット	241,020	15,064	1,808 / 1,205
マジックアート用クリーナー	特殊変性落書き及び貼り紙除去液	〃	0.97	－	－	0.30	水道水（洗浄時）	－	－	4L	23,640	6,094	1,828
ストリップコートW－7	落書き除去剤	白	1.10～1.20	－	－	0.50	水道水（洗浄時）	－	－	3Kg	16,800	5,600	－ / 2,800

33. 塗布形素地調整剤

商品名	一般名及び関連規格	色	比重	標準膜厚（μm）	標準使用量（kg/㎡/回） エアレス	刷毛	希釈溶剤名	希釈率（重量%） エアレス	刷毛	容量	塗料単価（円） 石油缶当り	Kg当り	㎡/回当り
サビシャット	塗布形素地調整軽減剤	乳褐色	1.08	－	－	0.10	（洗浄用）ウレタンシンナー ラッカーシンナー	－	－	6kgセット	51,000	8,500	－ / 850
サビシャット	塗布形素地調整軽減剤	乳褐色	1.08	－	－	0.10	（洗浄用）ウレタンシンナー ラッカーシンナー	－	－	2.4kgセット	21,840	9,100	－ / 910
サビシャット	塗布形素地調整軽減剤	乳褐色	1.08	－	－	0.10	（洗浄用）ウレタンシンナー ラッカーシンナー	－	－	1.2kgセット	14,200	11,830	－ / 1,183
サビシャットスプレー	塗布形素地調整軽減剤	グレー	0.99	－	－	－	－	－	－	300ml	6,500	－	－ / －

34. 保温材下腐食抑制塗料

商品名	一般名及び関連規格	色	比重	標準膜厚（μm）	標準使用量（kg/㎡/回） エアレス	刷毛	希釈溶剤名	希釈率（重量%） エアレス	刷毛	容量	塗料単価（円） 石油缶当り	Kg当り	㎡/回当り
CUIシャット	保温材下腐食抑制塗料	乳褐色	1.92	125	0.63	0.48	（洗浄用）CUIシャット用シンナー	－	－	4L	151,190	19,686	12,402 / 9,449

35. 貼る重防食シート

商品名	一般名及び関連規格	色	比重	標準膜厚（μm）	標準使用量（kg/㎡/回） エアレス	刷毛	希釈溶剤名	希釈率（重量%） エアレス	刷毛	容量	塗料単価（円） 1枚当り	Kg当り	㎡/回当り
メタモルシート#1	重防食シート	－	－	－	－	－	－	－	－	幅210mm×長さ300mm	16,000	－	－ / －

36. コンクリート接触面表面調整剤

商品名	一般名及び関連規格	色	比重	標準膜厚（μm）	標準使用量（kg/㎡/回） エアレス	刷毛	希釈溶剤名	希釈率（重量%） エアレス	刷毛	容量	塗料単価（円） 石油缶当り	Kg当り	㎡/回当り
CSサンド	コンクリート接触面表面調整剤	（コンクリート色）	－	－	0.85	0.65	上水	－	－	15kg	24,450	1,630	1,386 / 1,060

※標準使用量は被塗物の形状や塗装条件によって異なる。

37. 塩害環境向け高遮断塗装システム

商品名	一般名及び関連規格	色	比重	標準膜厚（μm）	標準使用量（kg/㎡/回） エアレス	刷毛	希釈溶剤名	希釈率（重量%） エアレス	刷毛	容量	塗料単価（円） 石油缶当り	Kg当り	㎡/回当り
タイエンダー下塗	高遮断形変性エポキシ樹脂塗料 弱溶剤形シルバータイプ	シルバーグレー シルバーホワイト	1.29	120	0.46	0.36	塗料用シンナー又は塗料用シンナーA	15	10	18kgセット	81,900	4,550	2,093 / 1,638
タイエンダー下塗ストロング	高遮断形変性エポキシ樹脂塗料 強溶剤形シルバータイプ	シルバーグレー シルバーホワイト	1.35	120	0.46	0.36	エポニックスシンナーB又は同夏型	15	10	18kgセット	81,900	4,550	2,093 / 1,638
タイエンダー上塗U	厚膜形ポリウレタン樹脂 上塗塗料　弱溶剤形	淡彩系	1.22	55	0.22	0.17	塗料用シンナー 又は塗料用シンナーA	15	10	18Kgセット	108,110	6,006	1,321 / 1,021
〃	〃	中彩A	1.22	55	0.22	0.17	〃	15	10	〃	129,530	7,196	1,583 / 1,223
〃	〃	中彩B	1.22	55	0.22	0.17	〃	15	10	〃	124,490	6,916	1,522 / 1,176
〃	〃	青・緑系濃彩	1.22	55	0.22	0.17	〃	15	10	〃	140,630	7,813	1,719 / 1,328
〃	〃	黄・オレンジ系濃彩	1.22	55	0.22	0.17	〃	15	10	〃	173,120	9,618	2,116 / 1,635
〃	〃	特殊黄・オレンジ系濃彩	1.22	55	0.22	0.17	〃	15	10	〃	242,930	13,496	2,969 / 2,294
〃	〃	赤系濃彩	1.22	55	0.22	0.17	〃	15	10	〃	173,120	9,618	2,116 / 1,635
〃	〃	特殊赤系濃彩	1.22	55	0.22	0.17	〃	15	10	〃	242,930	13,496	2,969 / 2,294

タイエンダー上塗Uストロング	厚膜形ポリウレタン樹脂 上塗塗料　強溶剤形	淡彩系	1.20	55	0.21	VトップH上塗用シンナー夏型又は同真夏型、同冬型	15	18Kg セット	108,110	6,006	1,261
					0.17		10				1,021
〃	〃	中彩A	1.20	55	0.21	〃	15	〃	129,530	7,196	1,511
					0.17		10				1,223
〃	〃	中彩B	1.20	55	0.21	〃	15	〃	124,490	6,916	1,452
					0.17		10				1,176
〃	〃	青･緑系濃彩	1.20	55	0.21	〃	15	〃	140,630	7,813	1,641
					0.17		10				1,328
〃	〃	黄･オレンジ系濃彩	1.20	55	0.21	〃	15	〃	173,120	9,618	2,020
					0.17		10				1,635
〃	〃	特殊黄･オレンジ系濃彩	1.20	55	0.21	〃	15	〃	242,930	13,496	2,834
					0.17		10				2,294
〃	〃	赤系濃彩	1.20	55	0.21	〃	15	〃	173,120	9,618	2,020
					0.17		10				1,635
〃	〃	特殊赤系濃彩	1.20	55	0.21	〃	15	〃	242,930	13,496	2,834
					0.17		10				2,294
タイエンダー上塗F	厚膜形ふっ素樹脂上塗塗料 弱溶剤形	淡彩系	1.24	55	0.23	塗料用シンナー 又は塗料用シンナーA	15	16Kg セット	236,540	14,784	3,401
					0.18		10				2,662
〃	〃	中彩A	1.24	55	0.23	〃	15	〃	284,260	17,766	4,087
					0.18		10				3,198
〃	〃	中彩B	1.24	55	0.23	〃	15	〃	272,160	17,010	3,913
					0.18		10				3,062
〃	〃	青･緑系濃彩	1.24	55	0.23	〃	15	〃	341,170	21,323	4,905
					0.18		10				3,839
〃	〃	黄･オレンジ系濃彩	1.24	55	0.23	〃	15	〃	378,780	23,674	5,446
					0.18		10				4,262
〃	〃	特殊黄･オレンジ系濃彩	1.24	55	0.23	〃	15	〃	532,000	33,250	7,648
					0.18		10				5,985
〃	〃	赤系濃彩	1.24	55	0.23	〃	15	〃	378,780	23,674	5,446
					0.18		10				4,262
〃	〃	特殊赤系濃彩	1.24	55	0.23	〃	15	〃	532,000	33,250	7,648
					0.18		10				5,985
タイエンダー上塗Fストロング	厚膜形ふっ素樹脂上塗塗料 強溶剤形	淡彩系	1.32	55	0.26	Vフロン#100H上塗用シンナー夏型又は同冬型	15	16Kg セット	236,540	14,784	3,844
					0.20		10				2,957
〃	〃	中彩A	1.32	55	0.26	〃	15	〃	284,260	17,766	4,620
					0.20		10				3,554
〃	〃	中彩B	1.32	55	0.26	〃	15	〃	272,160	17,010	4,423
					0.20		10				3,402
〃	〃	青･緑系濃彩	1.32	55	0.26	〃	15	〃	341,170	21,323	5,544
					0.20		10				4,265
〃	〃	黄･オレンジ系濃彩	1.32	55	0.26	〃	15	〃	378,780	23,674	6,156
					0.20		10				4,735
〃	〃	特殊黄･オレンジ系濃彩	1.32	55	0.26	〃	15	〃	532,000	33,250	8,645
					0.20		10				6,650
〃	〃	赤系濃彩	1.32	55	0.26	〃	15	〃	378,780	23,674	6,156
					0.20		10				4,735
〃	〃	特殊赤系濃彩	1.32	55	0.26	〃	15	〃	532,000	33,250	8,645
					0.20		10				6,650
タイエンダー下塗ストロング Ｈ－Ｒ	超厚膜形高遮断エポキシ樹脂塗料 強溶剤形シルバータイプ	シルバーグレー シルバーホワイト	1.29	300	0.94	エポニックスシンナーB又は同夏型	20	20Kg セット	92,000	4,600	4,324
				150	0.36		5				1,656

38. 鋼コンクリート複合構造基部防食工法

商品名	一般名及び関連規格	色	比重	標準膜厚（μm）	標準使用量（kg/㎡/回） エアレス	刷毛	希釈溶剤名	希釈率（重量%） エアレス	刷毛	容量	塗料単価（円） 缶当り	Kg当り	㎡/回当り
ダンシングパテ　夏形	柔軟形エポキシ樹脂パテ	グレー	1.60	－	ハンド圧着	0.30	（洗浄用）エポニックスシンナーB	－		10kg	56,000	5,600	1,680
ダンシングパテ　冬形	柔軟形エポキシ樹脂パテ	グレー	1.60	－	ハンド圧着	0.30	（洗浄用）エポニックスシンナーB	－		10kg	56,000	5,600	1,680
ポールダンサー	速乾厚膜形エポキシ樹脂塗料	グレー	1.48	－	―	1.00	（洗浄用）エポニックスシンナーB	－		5kg	38,500	7,700	―
				500									7,700
トップダンサー	厚膜形ポリウレタン樹脂上塗塗料 弱溶剤形	淡彩系	1.22	－	―	0.17	塗料用シンナー 又は塗料用シンナーA	－		4Kg	31,250	7,813	―
				55				10					1,328
トップダンサー	〃	中彩A	1.22	－	―	0.17	塗料用シンナー 又は塗料用シンナーA	－		4Kg	37,410	9,353	―
				55				10					1,590
トップダンサー	〃	中彩B	1.22	－	―	0.17	塗料用シンナー 又は塗料用シンナーA	－		4Kg	35,950	8,988	―
				55				10					1,528
トップダンサー	〃	青・緑系濃彩	1.22	－	―	0.17	塗料用シンナー 又は塗料用シンナーA	－		4Kg	40,630	10,158	―
				55				10					1,727
トップダンサー	〃	黄・オレンジ系濃彩	1.22	－	―	0.17	塗料用シンナー 又は塗料用シンナーA	－		4Kg	50,010	12,503	―
				55				10					2,126
トップダンサー	〃	特殊黄・オレンジ系濃彩	1.22	－	―	0.17	塗料用シンナー 又は塗料用シンナーA	－		4Kg	70,220	17,556	―
				55				10					2,985
トップダンサー	〃	赤系濃彩	1.22	－	―	0.17	塗料用シンナー 又は塗料用シンナーA	－		4Kg	50,010	12,503	―
				55				10					2,126
トップダンサー	〃	特殊赤系濃彩	1.22	－	―	0.17	塗料用シンナー 又は塗料用シンナーA	－		4Kg	70,220	17,556	―
				55				10					2,985

※ダンシングパテ　塗料単価はm／回当りの単価になります

39. 付着塩分抑制塗料

商品名	一般名及び関連規格	色	比重	標準膜厚（μm）	標準使用量（kg/㎡/回） エアレス	刷毛	希釈溶剤名	希釈率（重量%） エアレス	刷毛	容量	塗料単価（円） 石油缶当り	Kg当り	㎡/回当り
ソルトレスクリヤー	付着塩分抑制塗料	クリヤー	0.96	15	0.12		Vﾌﾛﾝ#100H上塗用ｼﾝﾅｰ夏型又は同真夏型、同冬型	15		16kg	289,180	18,074	2,169
				15	0.08			5					1,446

40. 剥離抑制型弱溶剤変性エポキシ樹脂塗料

商品名	一般名及び関連規格	色	比重	標準膜厚（μm）	標準使用量（kg/㎡/回） エアレス	刷毛	希釈溶剤名	希釈率（重量%） エアレス	刷毛	容量	塗料単価（円） 石油缶当り	Kg当り	㎡/回当り
ケルビンα２．５	剥離抑制型弱溶剤 変性エポキシ樹脂塗料	赤さび色,ｸﾞﾚｰ ﾗｲﾄｸﾞﾚｰ,Dﾎﾜｲﾄ	1.40	60	0.26		塗料用シンナー又は塗料用シンナーA	10		18kg	100,080	5,560	1,446
				60	0.20			10					1,112

41. ステンレス応力腐食割れ対策用塗布剤

商品名	一般名及び関連規格	色	比重	標準膜厚（μm）	標準使用量（kg/㎡/回） エアレス	刷毛	希釈溶剤名	希釈率（重量%） エアレス	刷毛	容量	塗料単価（円） 石油缶当り	Kg当り	㎡/回当り
SCCシャット常温用	ステンレス応力腐食割れ 対策用塗布剤 （使用温度範囲：80℃未満）	乳褐色	1.08	25	0.13		（洗浄用）ウレタンシンナー	－		2.4kg セット	63,780	26,573	3,454
					0.10			－					2,657
SCCシャット中温用	ステンレス応力腐食割れ 対策用塗布剤 （使用温度範囲：80～200℃）	グレー	1.30	30	0.165		SCCシャット中温用 シンナー	20		16kg セット	566,720	35,420	5,844
					0.125			15					4,428
SCCシャット高温用	ステンレス応力腐食割れ 対策用塗布剤 （使用温度範囲：200～300℃）	グレー	1.24	25	0.15		SCCシャット高温用 シンナー	3		16kg セット	708,530	44,283	6,642
					0.115			3					5,093

42. 耐候性鋼保護性さび形成促進剤

商品名	一般名及び関連規格	色	比重	標準膜厚（μm）	標準使用量（kg/㎡/回） エアレス	刷毛	希釈溶剤名	希釈率（重量%） エアレス	刷毛	容量	塗料単価（円） 石油缶当り	Kg当り	㎡/回当り
イーラス下塗	耐候性鋼保護性 さび形成促進下塗剤	黒	0.93	15	0.20		イーラスシンナーS	50		16kg セット	190,400	11,900	2,380
					0.15			5					1,785
イーラス上塗	耐候性鋼保護性 さび形成促進上塗剤	ブラウン	1.02	20	0.27		イーラスシンナーS	50		16kg セット	56,000	3,500	945
					0.20			5					700

43. 耐熱塗料

商品名	一般名及び関連規格	色	比重	標準膜厚（μm）	標準使用量（kg/㎡/回） エアレス / 刷毛	希釈溶剤名	希釈率（重量%） エアレス / 刷毛	容量	塗料単価（円） 石油缶当り	Kg当り	㎡/回当り
パイロジンB＃500 プライマー	フェノール樹脂下塗塗料 耐熱200℃まで	シルバー グレー	1.15	20	0.18	パイロジンBシンナー	7	15Kg	31,730	—	381
					0.14		3				296
パイロジンXZ180-3	シリコン樹脂下塗塗料（短曝型） 耐熱100℃～600℃	黒	1.68	25	0.26	パイロジンBシンナー	10	20Kg	53,420	—	694
					0.20		5				534
パイロジンXZ180-4	シリコン樹脂下塗塗料（短曝型） 耐熱100℃～600℃	黒	1.68	25	0.26	パイロジンBシンナー	7	20Kg	53,420	—	694
					0.20		5				534
パイロジンXZ180-7	シリコン樹脂下塗塗料（短曝型） 耐熱100℃～600℃	黒	1.58	25	0.26	パイロジンBシンナー	7	20Kg	53,420	—	694
					0.20		5				534
パイロジンLL＃200	フェノール樹脂下塗塗料 長期曝露形 耐熱200℃まで	赤さび色	1.30	30	0.17	パイロジンBシンナー	7	20Kg	54,870	—	466
					0.14		5				384
パイロジンLL＃250	シリコン樹脂下塗塗料 長期曝露形 耐熱250℃まで	赤さび色	1.36	25	0.21	パイロジンBシンナー	7	20Kg	96,510	—	1,013
					0.16		5				772
パイロジンLL＃300	シリコン樹脂下塗塗料 長期曝露形 耐熱300℃まで	赤さび色	1.27	25	0.21	パイロジンBシンナー	7	20Kg	106,100	—	1,114
					0.16		5				849
パイロジンLL＃400	シリコン樹脂下塗塗料 長期曝露形 耐熱400℃まで	赤さび色	1.27	25	0.21	パイロジンBシンナー	7	20Kg	117,600	—	1,235
					0.16		5				941
パイロジンLL＃600	シリコン樹脂下塗塗料 長期曝露形 耐熱600℃まで	グレー	2.70	25	0.30	パイロジンBシンナー	10	20Kg	87,920	—	1,319
					0.24		5				1,055
パイロジンB＃500 シルバー	フェノール樹脂 アルミニウムペイント 耐熱200℃まで	シルバー	1.08	15	0.16	パイロジンBシンナー	3	15Kg	32,180	—	343
					0.12		3				257
パイロジンB＃850 カラー	シリコン樹脂上塗塗料 耐熱200℃まで	淡彩系	1.27	25	0.21	パイロジンBシンナー	3	20Kg	63,970	—	672
					0.16		3				512
パイロジンB＃900 シルバー	シリコン樹脂 アルミニウムペイント 耐熱300℃まで	シルバー	1.05	12	0.15	パイロジンBシンナー	3	15Kg	39,560	—	396
					0.11		3				290
パイロジンB＃950 カラー	シリコン樹脂上塗塗料 耐熱300℃まで	淡彩系	1.27	25	0.21	パイロジンBシンナー	3	20Kg	79,350	—	833
					0.16		3				635
パイロジンB＃1000 シルバー	シリコン樹脂上塗塗料 アルミニウムペイント 耐熱600℃まで	シルバー	1.05	12	0.15	パイロジンBシンナー	3	15Kg	70,100	—	701
					0.11		3				514
パイロジンB＃1100 カラー	シリコン樹脂上塗塗料 耐熱600℃まで	淡彩系	1.27	25	0.21	パイロジンBシンナー	3	20Kg	96,060	—	1,009
					0.16		3				768
パイロジンB ＃1000－22	シリコン樹脂上塗塗料（急加熱） 耐熱600℃まで	シルバー	1.04	12	0.13	パイロジンBシンナー	3	16Kg	74,640	—	606
					–		–				—
パイロジンスタック AC＃500	シリコン樹脂耐薬品用 耐熱500℃まで	ブラック	1.26	75	0.34	パイロジンBシンナー	15	16Kg	89,590	—	1,904
					–		–				—
パイロジンスタック ACT＃250A	シリコン樹脂耐薬品用 （2液形） 耐熱250℃まで	グレー	1.50	125	0.535	パイロジンACT ＃250Aシンナー	25	16Kg セット	133,300	—	4,457
					–		–				—
パイロジンINグレー G2改	シリコン樹脂上塗塗料（沸騰水） 耐熱300℃まで	グレー	1.10	27	0.32	パイロジンINシンナー	10	16Kg セット	51,600	—	1,032
					–		–				—
パイロジンSU＃250A 硬化剤付	シリコン樹脂上塗塗料 （ｽﾃﾝﾚｽ用） シルバー 耐熱2500℃まで	シルバー	1.06	15	0.08	パイロジンBシンナー	20	16Kg セット	133,300	—	642
					0.06		10				483
パイロジンSU＃100	シリコン樹脂上塗塗料 （ｽﾃﾝﾚｽ用） シルバー 耐熱200～600℃まで	シルバー	1.05	12	0.15	パイロジンBシンナー	3	15Kg セット	74,480	—	745
					0.07		3				348
パイロジンSU＃110	シリコン樹脂上塗塗料 （ｽﾃﾝﾚｽ用） シルバー 耐熱200～600℃まで	各色	1.27	25	0.21	パイロジンBシンナー	3	20Kg セット	101,750	—	1,068
					0.12		3				611

44. 耐火塗料

商品名	一般名及び関連規格	色	比重	標準膜厚（μm）	標準使用量（kg/㎡/回） エアレス / 刷毛	希釈溶剤名	希釈率（重量%） エアレス / 刷毛	容量	塗料単価（円） 石油缶当り	Kg当り	㎡/回当り
ベースコートSC902	特殊ウレタン樹脂 加熱発泡性 耐火塗料	白	1.49	2000	4.20	ハイブリッドベースコート シンナー	3	25Kg	210,000	8,400	35,280
				500	0.92		3				7,728
パリヤシャット	耐火塗料用無溶剤形エポキシ樹脂塗料	白、オリーブ	1.30	–	–	（洗浄用） エポニックスシンナーB	–	10Kg	61,250	6,125	–
				100	0.14		–				858

45. 橋梁用塗料①

商品名	一般名及び関連規格	色	比重	標準膜厚（μm）	標準使用量（kg/㎡/回） エアレス / 刷毛	希釈溶剤名	希釈率（重量%） エアレス / 刷毛	容量	塗料単価（円） 石油缶当り	Kg当り	㎡/回当り
プリマイトCF-100	長ばく形エッチングプライマー 鋼道路橋塗装用塗料標準（2014） JIS K 5633 2種	（暗緑色）	0.95	15	0.13	プリマイトシンナーS	20	16Kg セット	30,460	1,904	248
					–		–				–
ゼッタールOL	無機ジンクリッチプライマー 鋼道路橋塗装用塗料標準（2014） JIS K 5552 1種	（グレー）	2.30	15	0.16	ゼッタールOLシンナー 夏型及び冬型	10	25Kg セット	120,950	4,838	774
					–		–				–
グリーンズボイド速乾下塗	鉛・クロムフリーさび止めペイント 鋼道路橋塗装用塗料標準（2014） JIS K 5674 1種	赤さび色 グレー	1.50	35	0.17	塗料用シンナー	20	20Kg	25,200	1,260	214
					0.14		10				176
ゼッタールEP−2HB	有機ジンクリッチペイント 鋼道路橋塗装用塗料標準（2014） JIS K 5553 2種	（グレー）	2.70	75	0.60	ゼッタールEP－2シンナー	10	25Kg セット	120,530	4,821	2,893
				30	0.24		5				1,157
ゼッタールEP-2HBｽﾏｲﾙ	有機ジンクリッチペイント 鋼道路橋塗装用塗料標準（2014）	（グレー）	2.29	75	0.60	塗料用シンナーA	5	25kg セット	133,930	5,357	3,214
				30	0.24		5				–
ゼッタールOL-HB	無機ジンクリッチペイント 鋼道路橋塗装用塗料標準（2014） JIS K 5553 1種	（グレー）	2.60	75	0.60	ゼッタールOL橋梁用 シンナー	10	25Kg セット	129,050	5,162	3,097
				30	0.30		10				–
エポニックス#30下塗	厚膜型エポキシ樹脂塗料下塗 ※3	さび色 赤さび色	1.36	60	0.30	エポニックス橋梁用 シンナー及び同夏型	15	20Kg セット	57,400	2,870	861
				40	0.18		15				–
エポニックス#30下塗HB	エポキシ樹脂塗料下塗A、B 鋼道路橋塗装用塗料標準（2014）	さび色 赤さび色 グレー	1.36	120	0.54	エポニックス橋梁用 シンナー及び同夏型	20	20Kg セット	62,720	3,136	1,693
					–		–				–
グリーンズボイド中塗	長油性フタル酸樹脂塗料中塗 鋼道路橋塗装用塗料標準（2014） JIS K 5516 2種中塗用	淡彩系	1.50	30	–	塗料用シンナー	–	20Kg	33,320	1,666	–
					0.12		10				200
グリーンズボイド上塗	長油性フタル酸樹脂塗料上塗 鋼道路橋塗装用塗料標準（2014） JIS K 5516 2種上塗用	淡彩系	1.30	25	–	塗料用シンナー	–	20Kg	36,960	1,848	–
					0.11		10				203
タイエンダー下塗	弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料下塗A、B 鋼道路橋塗装用塗料標準（2014）	シルバーグレー シルバーホワイト	1.29	60	0.24	塗料用シンナー又は塗料用 シンナーA	15	18kg セット	81,900	4,550	1,092
					0.20		10				910
タイエンダー下塗ストロング	エポキシ樹脂塗料下塗　A，B 鋼道路橋塗装用塗料標準（2014）	シルバーグレー シルバーホワイト	1.35	120	0.54	エポニックス橋梁用シンナー 又は同夏型	20	18Kg セット	81,900	4,550	2,457
タイエンダー下塗ストロング H－R	超厚膜形エポキシ樹脂塗料 鋼道路橋塗装用塗料標準（2014）	シルバーグレー シルバーホワイト	1.29	300	1.10	エポニックスシンナーB又は 同夏型	20	20Kg セット	92,000	4,600	5,060
				150	0.50		10				2,300
VトップH中塗	ポリウレタン樹脂塗料用中塗 ※5	淡彩系	1.45	30	0.16	VトップH中塗用シンナー 又は同夏型	10	18Kg セット	60,480	3,360	538
					0.13		10				437
VトップH上塗	ポリウレタン樹脂塗料上塗 ※5	淡彩系	1.22	30	0.14	VトップH上塗用シンナー 夏型又は同真夏型、同冬 型	20	18Kg セット	81,650	4,536	635
					0.11		10				499
VトップHB	厚膜形ポリウレタン樹脂塗料上塗 劣化亜鉛面用厚膜型ポリウレタン 樹脂塗料　※5	淡彩系	1.22	50	0.18	VトップH上塗用シンナー 夏型又は同真夏型、同冬 型	20	20Kg セット	95,200	4,760	857
					0.15		10				714
VトップHスマイル中塗	ポリウレタン樹脂塗料中塗 ※4	淡彩系	1.43	30	0.16	塗料用シンナー 又は塗料用シンナーA	20	18Kg セット	63,500	3,528	564
					0.14		10				494
VトップHスマイル上塗	ポリウレタン樹脂塗料上塗 ※4	淡彩系	1.20	30	0.14	塗料用シンナー	20	18Kg セット	85,680	4,760	666
					0.12		10				571
Vフロン＃100H中塗	ふっ素樹脂塗料用中塗 鋼道路橋塗装用塗料標準（2014）	淡彩系	1.45	30	0.17	Vフロン＃100H中塗用 シンナー及び同夏型	20	18Kg セット	60,480	3,360	571
					0.14		10				470
Vフロン＃100H上塗IG	ふっ素樹脂塗料上塗 鋼道路橋塗装用塗料標準（2014）	淡彩系	1.29	25	0.14	Vフロン＃100H上塗用 シンナー夏型及び 同真夏型、同冬型	15	16Kg セット	178,530	11,158	1,562
					0.12		10				1,339
Vフロン＃100H スマイル中塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用中塗 鋼道路橋塗装用塗料標準（2014）	淡彩系	1.43	30	0.17	塗料用シンナー 又は塗料用シンナーA	20	18Kg セット	63,500	3,528	600
					0.14		10				494
Vフロン＃100H スマイル上塗IG	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料上塗 鋼道路橋塗装用塗料標準（2014）	淡彩系	1.15	25	0.14	塗料用シンナー 又は塗料用シンナーA	20	16Kg セット	187,730	11,733	1,643
					0.12		10				1,408
Vフロン＃100H スマイル上塗Re	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料上塗 鋼道路橋塗装用塗料標準（2014）	淡彩系	1.10	25	0.14	塗料用シンナー 又は塗料用シンナーA	15	16Kg セット	187,730	11,733	1,643
					0.12		10				1,408
VﾌﾛﾝSQｽﾏｲﾙ上塗HBS	高耐久性ふっ素樹脂上塗塗料 （暫定）※3	淡彩系	1.22	25	0.14	塗料用シンナーA	15	16Kg セット	225,340	14,084	1,972
					0.12		10				1,690
VﾌﾛﾝHBｸﾘｰﾝｽﾏｲﾙSQ	省工程型ふっ素樹脂塗料 ※3	淡彩系	1.24	55	0.27	塗料用シンナーA	10	16Kg セット	236,540	14,784	3,992
					0.21		10				3,105
VフロンHBスマイル	厚膜形ふっ素樹脂塗料上塗 ※2	淡彩系	1.24	55	0.23	塗料用シンナー 又は塗料用シンナーA	15	16Kg セット	197,120	12,320	2,834
					0.18		10				2,218
Vフロン＃100H上塗IGSDK	低汚染形ふっ素樹脂塗料上塗 ※1	淡彩系	1.29	25	0.14	Vフロン＃100H上塗用 シンナー夏型及び 同真夏型、同冬型	15	16Kg セット	178,530	11,158	1,563
					–		–				–

注）各製品の使用量・標準膜厚は、主に便覧規格の数値を記載しております。
便覧規格以外の製品につきましては、※1：SDK、※2：NEXCO、※3：HBS、※4：NES、※5：SPSの数値を記載しております。
各道路会社・公団の塗装仕様によって、使用量・標準膜厚が記載値と異なりますので、各規格の使用量にて㎡/回当り塗料単価計算をお願い致します。

46. 橋梁用塗料②

商品名	一般名及び関連規格	色	比重	標準膜厚（μm）	標準使用量（kg/㎡/回） エアレス	刷毛	希釈溶剤名	希釈率（重量%） エアレス	刷毛	容量	塗料単価（円） 石油缶当り	Kg当り	㎡/回当り
エポオール＃40下塗	変性エポキシ樹脂塗料下塗A、B 鋼道路橋塗装用塗料標準（2014）	赤さび色 グレー ライトグレー	1.34	60	0.24	0.20	エポオールシンナーA	20	10	20Kg セット	56,860	2,843	682 569
エポオール＃40HB	厚膜型変性エポキシ樹脂系塗料 ※5	赤さび色 グレー	1.35	90 －	0.30 0.20		エポオールシンナーA	20 10		20Kg セット	57,960	2,898	869 580
エポオール＃40HB	厚膜型変性エポキシ樹脂系塗料 ※5	淡彩系	1.35	90 60	0.35 0.20		エポオールシンナーA	20 10		20Kg セット	63,860	3,193	1,118 639
エポオールHB JHS	厚膜形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 下塗（120μm） ※2	赤さび色 グレー	1.50	90 90	0.36 0.30		エポオールシンナー	15 10		20Kg セット	59,360	2,968	1,068 890
エポオールスマイル	弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料下塗A、B 鋼道路橋塗装用塗料標準（2014）	赤さび色 グレー ﾗｲﾄｸﾞﾚｰ Dﾎﾜｲﾄ	1.36	60 60	0.24 0.20		塗料用シンナー又は塗料用シンナーA	10 20		18Kg セット	53,690	2,983	716 597
エポニックスHプライマー	エポキシ樹脂プライマー ※3	さび色 赤さび色	1.36	30	－ 0.12		エポニックス橋梁用 シンナー又は同夏型	－ 20		20Kg セット	56,860	2,843	－ 341
エポニックスFL下塗	柔軟型塗装用エポキシ樹脂 塗料下塗 ※3	グレー	1.36	40	－ 0.18		エポニックス橋梁用 シンナー又は同夏型	－ 10		20Kg セット	53,200	2,660	－ 479
エポニックスFL中塗	柔軟型エポキシ樹脂塗料 ※3	淡彩色	1.20	90	－ 0.30		エポニックス橋梁用 シンナー又は同夏型	－ 10		20Kg セット	77,000	3,850	－ 1,155
エポニックスH－R	超厚膜形エポキシ樹脂塗料 鋼道路橋塗装用塗料標準（2014）	N－7．0 N－8．5	1.38	300 150	1.10 0.50		エポニックス橋梁用 シンナー又は同夏型	15 5		20Kg セット	59,360	2,968	－ 1,484
エポニックスH－Rスマイル	超厚膜形エポキシ樹脂塗料 鋼道路橋塗装用塗料標準（2014）	N－7．0 N－8．5	1.40	300 150	1.10 0.50		塗料用シンナー又は塗料用シンナーA	10 5		20Kg セット	65,260	3,263	3,589 1,632
エポニックスHB	超厚膜形エポキシ樹脂塗料 （1000μm用） ※3	グレー	1.55	1000	－ 2.50		エポニックス橋梁用 シンナー又は同夏型	－ 5		18Kg セット	59,220	3,290	－ 8,225
エポニックス#90下塗-R	亜鉛めっき面用エポキシ樹脂下塗 鋼道路橋塗装用塗料標準（2014）	グレー ホワイト	1.36	40	0.20 0.16		エポニックス橋梁用 シンナー	20 10		20Kg セット	61,320	3,066	613 491
エポオール＃85	変性エポキシ樹脂塗料内面用A,B 鋼道路橋塗装用塗料標準（2014）	N-7.0 N-8.5	1.42	120 60	0.41 0.20		エポオール＃85 シンナー夏用又は同冬用	20 10		18Kg セット	51,170	2,843	1,166 569
エポオール＃85	変性エポキシ樹脂塗料内面用A,B 鋼道路橋塗装用塗料標準（2014）	黒 ﾌﾞﾗｳﾝ	1.42	120 60	0.41 0.20		エポオール＃85 シンナー夏用又は同冬用	20 10		18Kg セット	58,970	3,276	1,343 655
エポオールNS-R	無溶剤形変性エポキシ樹脂塗料A 鋼道路橋塗装用塗料標準（2014）	淡彩系	1.48	－ 120	－ 0.30		（洗浄用） エポオールシンナーA	－ －		10Kg セット	61,180	6,118	－ 1,835
エポオールNS-RW	無溶剤形変性エポキシ樹脂塗料B 鋼道路橋塗装用塗料標準（2014）	淡彩系	1.40	－ 120	－ 0.30		（洗浄用） エポオールシンナーA	－ －		10Kg セット	61,180	6,118	－ 1,835
エポニックス#30中塗	エポキシ樹脂塗料中塗 ※3	各色	1.45	30	0.17 0.14		エポニックス橋梁用 シンナー又は同夏型	15 15		18Kg セット	63,500	3,528	600 494
エポニックス#30スマイル中塗	エポキシ樹脂塗料中塗 ※3	各色	1.43	30	0.17 0.14		塗料用シンナーA	15 10		18Kg セット	63,500	3,528	600 494
Vフロン＃100H－FL上塗	柔軟型ふっ素樹脂塗料上塗 ※3	各色	1.25	25	－ 0.12		Vﾌﾛﾝ#100H上塗用 シンナー夏型又同真夏型、同冬型	－ 10		16Kg セット	179,650	11,228	－ 1,347
Vフロン＃100H－FL上塗 ノンスリップ	柔軟型ふっ素樹脂塗料上塗 ノンスリップ ※3 ※6	各色	1.50	－	－ 0.24		Vﾌﾛﾝ#100H上塗用 シンナー夏型又同真夏型、同冬型	－ 10		2.8Kg セット	29,320	10,473	－ 2,514
VトップH上塗 T－7 SPS	厚膜型ポリウレタン樹脂塗料 上塗 ※5	淡彩系	1.22	－ －	－ 0.15		VトップH上塗用 シンナー夏型又は冬型	－ 20		18Kg セット	85,680	4,760	－ 714
エポオール＃45 上塗	厚膜型変性エポキシ樹脂系塗料 上塗 ※5	灰色1・2号 さび色1・2号	1.31	90 －	0.35 0.20		エポオールシンナーA	20 10		20Kg セット	57,960	2,898	1,014 580
エポオール＃45 上塗	厚膜型変性エポキシ樹脂系塗料 上塗 ※5	緑色1・2号	1.31	90 －	0.35 0.20		エポオールシンナーA	20 10		20Kg セット	67,480	3,374	1,181 675

注）各製品の使用量・標準膜厚は、主に便覧規格の数値を記載しております。
便覧規格以外の製品につきましては、※1：SDK、※2：NEXCO、※3：HBS、※4：NES、※5：SPSの数値を記載しております。
各道路会社・公団の塗装仕様によって、使用量・標準膜厚が記載値と異なりますので、各規格の使用量にて㎡/回当り塗料単価計算をお願い致します。
※6ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ用骨材別売り 骨材A：市販の「4号珪砂」 骨材B：市販の「5号珪砂」

47. 水性防食・重防食塗料

商品名	一般名及び関連規格	色	比重	標準膜厚（μm）	標準使用量（kg/㎡/回） エアレス	刷毛	希釈溶剤名	希釈率（重量%） エアレス	刷毛	容量	塗料単価（円） 石油缶当り	Kg当り	㎡/回当り
水性グリーンボーセイ 速乾	鉛・クロムフリーさび止めペイント JASS 18 M-111	赤さび グレー	1.36	35	0.15		水道水	10		16Kg	25,360	1,585	238
				35	0.11			10					174
水性ゼッタールEP-2HB	水性厚膜形エポキシ樹脂 ジンクリッチペイント	グレー	2.25	-	—		水道水	—		22kg セット	96,800	4,400	—
				40	0.24			5					1,056
水性エポオール	水性変性エポキシ樹脂下塗塗料	N-7.0 N-8.5	1.45	60	0.34		水道水	10		17kg セット	77,350	4,550	1,547
				60	0.26			10					1,183
水性エポニックス中塗	水性エポキシ樹脂中塗塗料	淡彩系	1.42	30	0.17		水道水	15		16kg セット	88,000	5,500	935
				30	0.13			15					715
水性Vトップ＃100H上塗	水性ポリウレタン樹脂上塗塗料	淡彩系	1.26	25	0.15		水道水	10		15kg セット	97,500	6,500	975
				25	0.12			10					780
水性Vフロン＃100H上塗	水性ふっ素樹脂上塗塗料	淡彩系	1.33	25	0.16		水道水	10		15kg セット	214,500	14,300	2,288
				25	0.13			10					1,859
水性Vフロン＃100H上塗IG	水性ふっ素樹脂上塗塗料	淡彩系	1.28	25	0.16		水道水	10		16kg セット	228,800	14,300	2,288
				25	0.13			10					1,859

※色相には制限があります。

48. 各種シンナー類①

商品名	比重	適用塗料品名	容量	シンナー単価（円）	
				石油缶当り	L当り
プリマイトシンナーS	0.84	プリマイトCF-100	16L	23,220	1,451
ゼッタールEP－HFシンナー＃5、＃10、＃25	0.86	ゼッタールEP-HF	14kg	27,320	1,678
ゼッタールEP－２シンナー	0.86	ゼッタールEP-2HB、ゼッタールEP－２、エポニックスSHBプライマー	〃	27,320	1,678
ゼッタールOLシンナー夏型又は冬型	0.82	ゼッタールOL、ゼッタールOL－T	〃	30,730	1,800
ゼッタールOL橋梁用シンナー	0.82	ゼッタールOL-HB	〃	30,730	1,800
ゼッタールスーパーシンナー	0.86	ゼッタールスーパー	〃	29,530	1,814
セラリッチシンナー夏型	0.83	セラリッチDH	〃	26,990	1,928
セラリッチシンナー冬型	0.81	セラリッチDH	〃	27,650	1,975
塗料用シンナー	0.79	フェノン中塗、フェノン、シルバートップ、タイコーマリン中塗JIS2種、 タイコーマリン上塗JIS2種、グリーンズボイド速乾下塗、グリーンズボイド中塗、グリーンズボイド上塗、 グリーンズボイド耐酸上塗、エポオールワイド、エポオールユニ、エポオールスマイル、 Vシリコンユニ、Vシリコンスーパー、VトップHスマイル中塗、VトップHスマイル上塗、 Vフロン＃100Hスマイル中塗、Vフロン＃100Hスマイル上塗IG、Vフロン＃100Hスマイル上塗Re エポオールHBスマイル、VトップHBスマイル、VフロンHBスマイル、 エポニックス＃30スマイル中塗、エポニックスH-Rスマイル、エポティ ケルビンα２．５、ソーデントップⅡ上塗、タイコーマリン中塗GH・上塗GH	16L	9,920	620
ラバータイトシンナーG	0.87	ラバータイト#100中塗、ラバータイト#100上塗	〃	23,460	1,466
エポニックスシンナーA	〃	カイザーEPプライマー、エポニックスAL、エポニックス#10下塗 エポニックス#10上塗、エポニックス#10クリヤー	〃	26,850	1,678
エポニックスシンナーI	0.86	エポニックス#25下塗LT	〃	26,850	1,678
エポニックスAL－Wシンナー	〃	エポニックスAL－W	〃	26,850	1,678
エポニックスシンナーB	0.86	エポニックス#20下塗、エポニックス#30下塗、エポニックスM.I.O.、エポニックス#20中塗、エポニックス#20上塗、 エポニックス#310DV下塗、エポニックス#310DV中塗、エポニックス#310DV上塗、エポニックスHB、 エポニックスSHB-SP、エポニックスSHB-SP-S、エポニックス#310APプライマー、エポニックス#310AP、 エポニックス#3100APプライマー、エポニックス#3100AP、エポニックス#3100GHプライマーType1	〃	26,850	1,678
エポニックス橋梁用シンナー	0.86	エポニックス＃30下塗、エポニックス＃30下塗HB、エポニックス＃30中塗 エポニックス＃90下塗－R、エポニックス＃95下塗－R、エポニックスH－R、エポニックスHB	〃	26,850	1,678
エポオールシンナー	0.85	エポオール、エポオールZ、エポオールHB、エポオールIC-S、ソーデントップⅡ下塗	〃	26,850	1,678
エポオールシンナーA	0.86	エポオール#40下塗、エポオール#40HB、エポオール#45上塗、エポオール#65、エポオールNS-R、エポオールNS-RW	〃	26,850	1,678
エポオールシンナーI	0.86	エポオール#65-W	〃	26,850	1,678
エポオールシンナーHS及び同夏型	0.84	エポオール#65HS、エポオール#65HS-W	〃	26,850	1,678
エポオール＃85シンナー　夏用	0.85	エポオール#85	〃	26,850	1,678
エポオール＃85シンナー　冬用	0.84	エポオール#85	〃	26,850	1,678
エポニックスWP-STシンナー内面用	0.85	エポニックスWP-ST夏型、エポニックスWP-ST冬型	13kg	32,150	2,102
SDCコートシンナーG	0.87	SDCコート#402TエコG	16L	24,430	1,527
SDCコートシンナーI	0.86	SDCコート#602TエコG	〃	24,430	1,527
SDCコートエコシンナー	0.85	SDCコート#402TエコG、SDCコート#602TエコG	13kg	30,280	1,980
HERCON　MMDシンナー	0.85	HERCON　CR－3A	16L	29,020	1,814
VシリコンエースシンナーB又はS	0.85	Vシリコンエース	〃	30,240	1,890

49. 各種シンナー類②

商品名	比重	適用塗料品名	容量	シンナー単価（円）	
				石油缶当り	L当り
VトップH中塗用シンナー	0.86	VトップH中塗	16L	26,850	1,678
VトップH上塗用シンナー 夏型又は冬型	0.92	VトップH上塗、VトップHB、VトップHクリーン上塗、VトップH-WG上塗、VトップH上塗ボウモOG	〃	30,000	1,875
Vフロン#100H中塗用 シンナー	0.86	Vフロン#100H中塗	〃	26,850	1,678
Vフロン#100H上塗用 シンナー夏型又は冬型	0.92	Vフロン#100H上塗IG、VフロンHB、Vフロン＃１００滑雪用、マジックアート、 レジガード＃１００F上塗、レジガード＃２００F上塗、レジガードSFクリーン上塗	〃	32,420	2,026
マイルドDHシンナーA	0.86	Vグラン下塗、Vグランジンク、VグランAL、Vグランアミ	〃	23,460	1,466
Vシリコン#100H中塗用 シンナー	0.86	Vシリコン#100H中塗	〃	26,850	1,678
Vシリコン#100H上塗 シンナー	0.94	Vシリコン#100H上塗、Vシリコン#100クリーン上塗、レジガードSC#200上塗	〃	30,000	1,875
カイザー洗浄用シンナー	0.85	カイザー、カイザー#351、カイザーヘラ塗り用	〃	26,850	1,678
レジガードシンナーA	0.87	レジガードEPプライマー、レジガードACプライマー	〃	26,850	1,678
レジガードシンナーB	0.86	レジガード#100中塗、レジガード#200EH中塗 レジガードEプライマー、レジガードE上塗、レジガードWP-NS	〃	26,850	1,678
レジガードシンナーF 夏型又は冬型	0.88	レジガード#200中塗、レジガード#200PB中塗、レジガード#200上塗	〃	32,420	2,026
レジガードシンナーU 夏型又は冬型	0.94	レジガード#100上塗	〃	30,000	1,875
ビニローゼシンナー	0.86	ビニローゼGH	16L	15,730	983
ビニローゼシンナーB 又はS	0.86	ビニローゼGH	16L	15,730	983
ビラレス上塗シンナー	0.93	ビラレス上塗	4L	8,350	2,087
イーラスシンナーS 又はB	0.84	イーラス下塗、イーラス上塗	16L	23,220	1,451
パイロジンBシンナー	0.88	パイロジンB#500プライマー、パイロジンXZ180-3、パイロジンXZ180-4、パイロジンXZ180-7、 パイロジンLL#170、パイロジンLL#250、パイロジンLL#400、パイロジン#600、パイロジンB#500、 パイロジンB#850、パイロジンB#900、パイロジンB#950、パイロジンB#1000、 パイロジンB#1100、パイロジンB#1000-22、パイロジンスタックAC#250	〃	21,740	1,359
パイロジンACT#250A シンナー	〃	パイロジンスタックACT#250A	〃	21,740	1,359
パイロジンINシンナー 夏型又は冬型	〃	パイロジンINカラーG2改	〃	23,820	1,489
SCCシャット中温用 シンナー	〃	SCCシャット中温用	〃	23,820	1,489
SCCシャット高温用 シンナー	〃	SCCシャット高温用	〃	22,750	1,422
エナメルシンナー＃３２０	0.85	ベースコートS６０５	〃	8,220	514
ハイブリッドベースコート シンナー	0.86	ベースコートSC９０２	〃	13,970	873
CUIシャット用シンナー	0.87	CUIシャット	4L	7,560	1,890