DH SYSTEM
大日本塗料株式会社

商品番号　５４２

ビニローゼタワー上塗

１．一般名　変性ビニル樹脂上塗塗料
２．規格　社内規格
３．特徴
１）塗料の飛散が少ない。
２）刷毛塗り作業が良好。
３）厚膜塗装が可能。
４）優れた耐候性、耐久性。

４．塗料性状

項目		内容			
容姿		1液性			
荷姿		15 kg			
色相		航空標識の白及び黄赤、各色			
光沢		5分つや			
密度(23℃)	塗料	1.15			
	揮発分	0.86			
粘度(23℃)		33PS（製造時）			
加熱残分		47%			
乾燥時間	温度	5℃	20℃	30℃	40℃
	指触	2時間	1時間	40分	30分
	半硬化	5時間	3時間	2時間	1.5時間
標準膜厚		60μm			
引火点		ＳＤＳ参照			
発火点		ＳＤＳ参照			
爆発限界(下限~上限)		ＳＤＳ参照			

上記塗料性状の数値は標準を示すものであり、若干の変動がある。
。

５．塗装基準

項目		内容			
下地処理		—			
調合法		—			
可使時間		—			
使用シンナー		—			
塗装法	塗装方法	刷毛塗り			
	希釈率	（原則として希釈しない）			
	標準使用量	0.23 kg/㎡			
	標準膜厚	60μm			
	ｳｴｯﾄ管理膜厚	175～200μm			
塗装間隔	温度	5℃	20℃	30℃	40℃
	最小	6時間	5時間	4時間	3時間
	最大	1ヶ月	1ヶ月	1ヶ月	1ヶ月

注）標準使用量は被塗物の形状や塗装条件によって異なる。

６．施工上の注意
(1)ビニローゼタワーは無飛散形塗料であるため、無希釈で塗装。
(2)被塗面の油、じんあいなどの有害な付着物は完全に除去する。
(3)温水など60℃以上の加温部への使用は避ける。
(4)刷毛洗浄は、ラッカーシンナーにて行う。

７．関連法則

危険物表示	第４類第１石油類
有機溶剤区分	第２種有機溶剤含有物
有害物質表示	ＳＤＳ参照
劇物表示	—

８．使用上の注意［警告］
(1)安全情報に関する内容は、ＳＤＳをご参照下さい。

使用上の注意の詳細は容器のラベルに表示。

2017.07

本書類の内容は予告なしに変更を行うことがあります。