



**DH SYSTEM**  
大日本塗料株式会社

商品番号 543

# ビニローゼタワー1C

1. 一般名 変性ビニル樹脂塗料  
2. 規格 社内規格  
3. 特徴 1) 塗料の飛散が少ない。  
2) 1回塗り仕上げが出来る。  
3) 刷毛塗り作業が良好。  
4) 耐候性が良好。  
5) 亜鉛めっき面、旧塗膜への付着がすぐれている。

## 4. 塗料性状

項目	内容				
容姿	1液性				
荷姿	15kg				
色相	シルバーグレー				
光沢	5分つや				
密度 (23°C)	塗料	1.15			
	揮発分	0.86			
加熱残分	47%				
乾燥時間	温度	5°C	20°C	30°C	40°C
	指触	2時間	1時間	40分	30分
	半硬化	5時間	3時間	2時間	1.5時間
標準膜厚	60μm				
引火点	SDS参照				
発火点	SDS参照				
爆発限界(下限~上限)	SDS参照				

上記塗料性状の数値は標準を示すものであり、若干の変動がある。

## 6. 施工上の注意

- 本塗料使用の際は被塗物に発錆のない事を確認する。又活膜部は入念に目粗しを行う。(4種ケレン以上)
- 被塗面の油、湿気、じんあいなどの有害な付着物は完全に除去する。
- 使用時には十分に攪拌し、均一な塗料状態にする。
- 無飛散形塗料であるため、無希釈で塗装する。
- 刷毛洗浄は、ラッカーシンナーにて行う。

## 5. 塗装基準

項目	内容				
下地処理	4種ケレン以上				
調合法	—				
可使時間	—				
使用シンナー	—				
塗装方法	塗装方法	刷毛塗り			
	希釈率	(原則として希釈しない)			
	標準使用量	0.23kg/m <sup>2</sup>			
	標準膜厚	60μm			
塗装間隔	温度	5°C	20°C	30°C	40°C
	最小	6時間	5時間	4時間	3時間
塗装間隔	最大	1ヶ月	1ヶ月	1ヶ月	1ヶ月

注) 標準使用量は被塗物の形状や塗装条件によって異なる。

## 7. 関連法則

危険物表示	第4類第1石油類
有機溶剤区分	第2種有機溶剤含有物
有害物質表示	SDS参照
劇物表示	—

## 8. 使用上の注意【警告】

- 安全情報に関する内容は、SDSをご参照下さい。

使用上の注意の詳細は容器のラベルに表示。