



DH SYSTEM
大日本塗料株式会社

商品番号 2013

ラバータイト#100上塗

1. 一般名 四塩化炭素フリー塩化ゴム系上塗塗料
2. 規格 社内規格
3. 特徴 1) 耐候性、耐水性、耐塩水性、耐薬品性が良好である。
2) 速乾性で作業性がすぐれている。
3) 塗膜の層間付着性がすぐれている。

4. 塗料性状

4. 塗料性状

項 目		内 容			
容姿		1 液性			
荷姿		16 kg、4 kg			
色相		白、各色			
光沢		つや有り			
密度 (23℃)	塗料	1.25 (白)			
	揮発分	0.87			
加熱残分		57% (白)			
乾燥時間	温度	5℃	20℃	30℃	40℃
	指触	90 分	50 分	30 分	20 分
	半硬化	8 時間	5 時間	4 時間	3 時間
標準膜厚		30 μm			
引火点		S D S参照			
発火点		S D S参照			
爆発限界(下限~上限)		S D S参照			

上記塗料性状の数値は標準を示すものであり、若干の変動がある。

5. 塗装基準

3. 塗料の施工

項 目		内 容			
下地処理		—			
調合法		—			
可使時間		—			
使用シンナー		ラバータイトシンナー G 又は同冬型			
塗 装 法	塗装方法	刷毛塗り		エアレス塗装	
	希釈率	10～20%		15～25%	
	標準使用量	0.14 kg/㎡		0.18 kg/㎡	
	標準膜厚	30 μm		30 μm	
	ウェット管理膜厚	100 μm		100 μm	
エアレス塗装条件		1 次圧 0.4～0.5MPa (4～5 kg/cm ²) 2 次圧 10～14MPa (100～140 kg/cm ²) チップNo.163-515～617			
塗 装 間 隔	温度	5℃	20℃	30℃	40℃
	最小	24 時間	16 時間	14 時間	10 時間
	最大	12 ヶ月	12 ヶ月	12 ヶ月	12 ヶ月

注) 標準使用量は被塗物の形状や塗装条件によって異なる。

6. 施工上の注意

- (1) 使用時には十分攪拌し、均一な塗料状態にする。
(2) 被塗面の油、湿気、じんあいなどの有害な付着物は完全に除去する。
(3) ラバータイトシンナー G 以外のシンナーは使用しないこと。
(4) 淡彩色では経時にて若干黄味を呈する場合がありますが、塗膜性能には全く問題ございません。

7. 関連法則

危険物表示	第4類第2石油類
有機溶剤区分	第2種有機溶剤含有物
有害物質表示	SDS 参照
劇物表示	—

ホルムアルデヒド放散等級：F☆☆☆☆

8. 使用上の注意【警告】

- (1) 安全情報に関する内容は、SDS をご参照下さい。

使用上の注意の詳細は容器のラベルに表示。