



DH SYSTEM
大日本塗料株式会社

商品番号 6414

レジガードTK

1. 一般名 ウレタン樹脂パテ・防水材
2. 規格 社内規格
3. 特徴
1) 防水性能、柔軟性にすぐれている。
2) 物理強度が大きい。
3) 耐候性、耐汚染性にすぐれている。

4. 塗料性状

項 目	内 容
容姿	1 液性
荷姿	9kg
色相	コンクリート色（日塗工 No. 25-80A）
光沢	有り
密度 (23℃)	塗料 1.07 揮発分 —
加熱残分	93%（理論値）
乾燥時間	温度(℃) 5 10 20 30 40 指触(時間) 4 3.5 3 2.5 2 半硬化(時間) 10 9 7 6 5
標準膜厚	—
引火点	SDS 参照
発火点	SDS 参照
爆発限界(下限~上限)	SDS 参照

上記塗料性状の数値は標準を示すものであり、若干の変動がある。

5. 塗装基準

項 目	内 容
下地処理	—
調合法	—（1 液性）
可使時間	温度(℃) 5 10 20 30 40 時間(時間) 4
希釈シンナー	レジガードシンナーU
塗装方法	コテ、ヘラ
希釈率	0~5%
標準使用量	0.75 kg/m ²
標準膜厚	—
ウェット管理膜厚	—（参考：600 μm 以上）
塗装間隔	温度(℃) 5 10 20 30 40 最小(日) 1 最大(日) 10

注）標準使用量は被塗物の形状や塗装条件によって異なる。

6. 施工上の注意

- 被塗面の塩分、油脂、湿気、塵埃、水分その他の有害な付着阻害物は完全に除去する。
- 開缶後から反応が始まるため開缶後は4時間以内に使い切る。
- 洗浄にはレジガードシンナーUを使用すること。塗装終了後の使用器具は直ちに洗浄する。
- 塗装間隔が長くなると密着不良を生ずることがあるので必ず規定時間以内に塗り重ねを終了する。尚、規定時間以上経過した場合は、材料表面をサンドペーパー或いはパワーブラシ等にて研磨し、さらにウエスで拭いて調整してから施工する。
- 塗装後短時間以内に降雨や結露等の水分影響を受けると塗膜が白変する恐れがあるので注意する。

7. 関連法則

危険物表示	第4類第3石油類
有機溶剤区分	—
有害物質表示	SDS 参照
劇物表示	—

8. 使用上の注意【警告】

- (1) 安全情報に関する内容は、SDSをご参照下さい。

使用上の注意の詳細は容器のラベルに表示。