



DH SYSTEM
大日本塗料株式会社

商品番号 6413

レジガードTKプライマー

1. 一般名 ウレタン樹脂プライマー
2. 規格 社内規格
3. 特徴
1) コンクリートに対する浸透性がすぐれる。
2) 防水主材との相互密着性にすぐれている。
3) 防水性、柔軟性にすぐれ、物理強度が大きい。

4. 塗料性状

項 目	内 容
容姿	2 液性
荷姿	9kgセット（主剤：6.0kg、硬化剤：3.0kg）
色相	淡黄色透明
光沢	—
密度 (23℃)	塗料 1.09 揮発分 —
加熱残分	100%（理論値）
乾燥 時間	温度(℃) 5 10 20 30 40 指触(分) 90 75 60 45 30 半硬化(分) 180 170 150 120 90
標準膜厚	—
引火点	SDS 参照
発火点	SDS 参照
爆発限界(下限~上限)	SDS 参照

上記塗料性状の数値は標準を示すものであり、若干の変動がある。

5. 塗装基準

項 目	内 容
下地処理	動力工具処理
調合法	主剤：2部、硬化剤：1部（重量比）
可使 時間	温度(℃) 5 10 20 30 40 時間(分) 30 25 20 15 10
洗浄シンナー	レジガードシンナーU
塗 装 法	塗装方法 ローラー、刷毛 希釈率 無希釈 標準使用量 0.15~0.30kg/m ² ※1 標準膜厚 — ウェット管理膜厚 —
塗装 間隔	温度(℃) 5 10 20 30 40 最小(分) 120 110 100 90 80 最大(日) 10

※1) 標準使用量は被塗物の形状や塗装条件によって異なる。

鋼材面：0.15kg/m²、コンクリート面：0.30kg/m²

6. 施工上の注意

- コンクリート面のレイタンス、脆弱層、塩分、油脂、湿気、塵埃、水分その他の有害な付着阻害物は完全に除去する。
- コンクリートの表面含水率は5%（kett 社 HI-520）以下とする。
- 使用時には主剤と硬化剤を規定の割合に混合し、十分に攪拌して均一な状態にする。攪拌時間は2分間を厳守する。
- 主剤と硬化剤を混合した後は、可使時間以内に使いきる。
- 塗装間隔を規定時間以上経過した場合は、材料表面をサンドペーパー或いはパワーブラシ等にて研磨し、さらにウエスで拭いて調整してから施工する。
- 最小塗装間隔の目安となる塗膜の表面状態は、触診により表面が乾燥している程度である。
- 洗浄にはレジガードシンナーUを使用すること。塗装終了後の使用器具は直ちに洗浄する。

7. 関連法則

	主 剤	硬 化 剤
危険物表示	第4類第2石油類	第4類第4石油類
有機溶剤区分	—	—
有害物質表示	SDS 参照	SDS 参照
劇物表示	—	—

8. 使用上の注意【警告】

- (1) 安全情報に関する内容は、SDSをご参照下さい。

使用上の注意の詳細は容器のラベルに表示。