



DH SYSTEM
大日本塗料株式会社

商品番号 6588

レジガードE-NCフィラー

1. 一般名 エポキシエマルジョン系ポリマーセメント
2. 規格 社内規格
3. 特徴 1) コンクリートの巣穴充填性にすぐれている。
2) 日本下水道事業団規格に対応している。

4. 塗料性状

項 目		内 容			
容姿		2 液性、1 パウダー			
荷姿		18 kgセット (主剤：3 kg、硬化剤：3 kg、 パウダー：12 kg)			
色相		グレー			
密度 (23℃)	塗料	1.75			
	揮発分	1.00			
加熱残分		76% (理論値)			
乾燥時間	温度	5℃	10℃	20℃	30℃
	指触	24 時間	20 時間	16 時間	14 時間
引火点		S D S 参照			
発火点		S D S 参照			
爆発限界(下限~上限)		S D S 参照			

上記塗料性状の数値は標準を示すものであり、若干の変動がある。

5. 塗装基準

項 目		内 容			
下地処理		ディスクサンダー、ブラスト等			
調合法		主剤：1 部、硬化剤：1 部、 パウダー：4 部 (重量比)			
可使時間		5℃	10℃	20℃	30℃
		90 分	75 分	60 分	45 分
使用シンナー		水道水			
塗 装 法	塗装方法	コテ、ヘラ			
	希釈率(重量)	0~5%			
	標準使用量	0.50~1.00 kg/m ²			
	標準膜厚	—			
	ウエット管理膜厚	—			
塗装間隔	温度	5℃	10℃	20℃	30℃
	最小	40 時間	30 時間	24 時間	16 時間
	最大	7 日			

注) 標準使用量は被塗物の形状や塗装条件によって異なる。

6. 施工上の注意

- コンクリート面のレイトンス、塩分、油脂、湿気、塵埃、水分その他の有害な付着物は完全に除去する。
- 使用時には主剤と硬化剤を規定の割合に混合し、動力攪拌機を用い十分に攪拌して均一な塗料状態にする。攪拌時間の目安は2分間とする。
- シンナーでの希釈はしない。
- 主剤と硬化剤を混合した後は可使時間以内に使い切り、可使時間を超過したものは使用しない。
- 規定時間以内に塗り重ねを終了する。尚、規定時間以上経過した場合は、塗膜表面をサンドペーパー等にて研磨し、シンナーを含ませたウエスで拭いて清掃してから施工する。
- 気温が10℃以下では塗膜の乾燥が極端に遅くなるので、使用の際は注意する。

7. 関連法則

	主 剤	硬化剤	パウダー
危険物表示	—	—	—
有機溶剤区分	—	—	—
有害物質表示	SDS 参照	SDS 参照	SDS 参照
劇物表示	—	—	—

8. 使用上の注意【警告】

- (1) 安全情報に関する内容は、SDSをご参照下さい。

使用上の注意の詳細は容器のラベルに表示。