

商品番号 6581

# ダンシングパテ 夏形

1. 一般名 柔軟形エポキシ樹脂パテ  
 2. 規格 社内規格  
 3. 特徴  
 1) 弹性タイプでひび割れ追従性に優れる。  
 2) 湿潤面(結露面)で優れた付着性が得られる。  
 3) 耐水性、耐酸性、耐アルカリ性、耐久性、物理特性に優れる。

## 4. 塗料性状

項目		内容			
容姿		2液性			
荷姿		10kgセット(主剤:5kg、硬化剤:5kg)			
色相		グレー			
光沢		つや消し			
密度 (23°C)	塗料	1.60			
	揮発分	—			
加熱残分		100%(理論値)			
乾燥時間	温度	10°C	20°C	30°C	40°C
	半硬化	—	24時間	16時間	12時間
引火点		SDS参照			
発火点		SDS参照			
爆発限界(下限~上限)		SDS参照			

上記塗料性状の数値は標準を示すものであり、若干の変動がある。

## 5. 塗装基準

項目		内容			
素地調整		—			
調合法		主剤:50部、硬化剤:50部(重量比)			
可使時間	10°C	20°C	30°C	40°C	
	—	50分	15分	10分	
洗浄用シンナー		エポニックスシンナーB			
塗装方法	塗装方法	ハンド圧着			
	希釈率	—			
	標準使用量	0.30kg/m			
	目標膜厚	—			
	ウェット管理膜厚	—			
塗装間隔	温度	10°C	20°C	30°C	40°C
	最小	—	直ちに		
	最大	—	7日		

注) 標準使用量は被塗物の形状や塗装条件によって異なる。

## 6. 施工上の注意

- 施工面の油分、ゴミ、ホコリなどの付着物は完全に除去する。
- 施工可能な湿潤状態の程度は、光沢が無くコンクリートが濃いグレー色になっている状態である。
- 使用時には主剤と硬化剤を規定の割合に混合し、十分に混練して均一な塗料状態にする。混練の時間は2分とする。
- シンナーで希釈しないこと。
- 主剤と硬化剤を混合した後は、可使時間以内に使いきること。
- 規定時間以内で塗り重ねを終了すること。規定時間以上経過した場合は、塗膜表面をサンドペーパー、マジクロン等で目荒らしくしてから塗装すること。
- 乾燥過程中に水で濡れると塗膜表面は白化変色することがあるが、性能上の問題はない。
- 気温が20°C以下ではダンシングパテ冬形を使用すること。
- 塗装終了後の使用器具は直ちにエポニックスシンナーBで十分に洗浄すること。
- 施工の際は、塗装仕様書、施工要領書を参照すること。

## 7. 関連法則

	主 剂	硬 化 剂
危険物表示	非危険物	非危険物
有機溶剤区分	—	—
有害物質表示	SDS参照	SDS参照
劇物表示	—	—

## 8. 使用上の注意【警告】

- 安全情報に関する内容は、SDSをご参照下さい。

使用上の注意の詳細は容器のラベルに表示。

本書類の内容は予告なしに変更を行うことがあります。