



DH SYSTEM
大日本塗料株式会社

商品番号 654419

レジガードSFクリーン上塗

1. 一般名 コンクリート塗装用柔軟形ふっ素樹脂塗料上塗
2. 規格 コンクリート塗装用塗料標準
3. 特徴
1) 耐候性、光沢保持性にすぐれている。
2) ひびわれ追従性、密着性にすぐれている。
3) 耐汚染性にすぐれている。
4) NETIS登録番号：KT-120079-VR（省工程はく落防止工法『レジガードSD工法』）

4. 塗料性状

項 目		内 容				
容姿		2 液性				
荷姿		16 kgセット（主剤：12.8 kg、硬化剤：3.2 kg）				
色相		白、淡彩色（注）				
光沢		つや有り				
密度 （23℃）	塗料	1.25（白）				
	揮発分	0.87				
加熱残分		58%（白）				
乾燥時間	温度	5℃	10℃	20℃	30℃	
	指触	30 分	20 分	15 分	10 分	
	半硬化	16 時間	12 時間	8 時間	6 時間	
標準膜厚		30 μm				
引火点		SDS参照				
発火点		SDS参照				
爆発限界（下限～上限）		SDS参照				

上記塗料性状の数値は標準を示すものであり、若干の変動がある。

（注）色相には制限がある。

5. 塗装基準

項 目		内 容			
下地処理*		—			
調合法		主剤：80 部、硬化剤：20 部（重量比）			
可使時間	5℃	10℃	20℃	30℃	
	10 時間	9 時間	8 時間	4 時間	
温度・湿度制限*		温度：0℃以下、湿度：85%RH 以上			
使用シンナー		Vフロン#100H上塗用シンナー夏型 Vフロン#100H上塗用シンナー冬型			
塗 装 法	塗装方法*	刷毛、ローラー塗装			
	希釈率	0～8%（重量比）			
	標準使用量*	120g/m ²			
	目標膜厚*	30 μm			
	ウェット管理膜厚	75 μm			
塗装間隔 （20℃）	最小	1 日			
	最大	10 日			

注）*は「鋼道路橋防食便覧 塗装編」による。

6. 施工上の注意

- 被塗面の塩分、油脂、湿気、塵埃、水分その他の有害な付着物は完全に除去する。
- 使用時には主剤と硬化剤を規定の割合に混合し、十分に攪拌して均一な塗料状態にする。混合比を間違えると十分に塗膜性能を発揮しないばかりか、塗膜が硬化しないことがある。
- 主剤と硬化剤を混合した後は、可使時間以内に使い尽くすこと。硬化反応が進んだ塗料はシンナーを加えても使用できない。
- 塗装間隔が長くなると密着不良を生ずることがあるので必ず規定時間以内で塗り重ねを終了すること。尚、規定時間以上経過した場合は、材料表面をサンドペーパー或いはパワーブラシ等にて研磨し、さらにウェスで拭いて調整してから施工すること。
- 希釈には必ずVフロン#100H上塗用シンナーを使用すること。
- 塗装終了後の使用器具は直ちにVフロン#100H上塗用シンナーで十分に洗浄する。一度硬化すると再びシンナーでは溶解しなくなる。
- 塗装後短時間以内に雨に当たると塗膜が白変する恐れがあるので注意のこと。

7. 関連法則

	主 剤	硬 化 剤
危険物表示	第4類第1石油類	第4類第1石油類
有機溶剤区分	第2種有機溶剤含有物	第2種有機溶剤含有物
有害物質表示	SDS参照	SDS参照
劇物表示	—	—

8. 使用上の注意【警告】

- （1）安全情報に関する内容は、SDSをご参照下さい。

使用上の注意の詳細は容器のラベルに表示。