

1. 適用箇所：現場溶接部内面(F-14塗装系)

仕様番号

2. 施工区分：現場塗装

3. 使用材料一覧表

規格	塗料名	商品名
鋼道路橋塗装用塗料標準(2014)	有機ジンクリッチペイント	ゼッタールEP-2HB
鋼道路橋塗装用塗料標準(2014)	超厚膜形エポキシ樹脂塗料	エポニックスH-R

4. 塗装仕様

工程	商品名	色相	塗装方法	標準 使用量 (g/m ²)	目標 膜厚 (μm)	塗装間隔 (20℃)
現場						
素地調整	ブラスト処理:ISO Sa2 1/2					4時間 以内
防食下地	ゼッタールEP-2HB	グレー	はけ ローラー	300	75	1日～ 10日
防食下地	ゼッタールEP-2HB	グレー	はけ ローラー	300		1日～ 10日
下塗り	エポニックスH-R	N-7.0	はけ ローラー	500	150	1日～ 10日
下塗り	エポニックスH-R	N-8.5	はけ ローラー	500	150	

5. 混合希釈要領

商品名	希釈シンナー	混合比率 (重量比)	塗装方法	希釈率 (重量比%)
ゼッタールEP-2HB	ゼッタールEP-2シンナー	主剤 95部 硬化剤 5部	はけ ローラー	5%以下
エポニックスH-R	エポニックス橋梁用シンナー 又は 同、夏型	主剤 90部 硬化剤 10部	はけ ローラー	5%以下

6. 注意事項

1) 本仕様は、日本道路協会の「鋼道路橋防食便覧、塗装編」に準拠した。

2) 塗装作業は、日本道路協会の「鋼道路橋防食便覧、塗装編」に準じる。

3) 塗装間隔の下限は、気温20℃の場合を示す。

気温が低い場合は、塗膜の乾燥状態を調べ硬化乾燥をしていることを確認し塗重ねを行う。